

Baumit DKF Top

Rivestimento per profili decorativi di facciata



Prodotto

Rivestimento per elementi decorativi di facciata Baumit FassadenProfil, per la rifinitura e per la stuccatura dei giunti di congiunzione di profili e modanature di facciata. Non adatto all'incollaggio dei profili.

Caratteristiche

Rivestimento pastoso, color sabbia, altamente flessibile, per la rifinitura e la stuccatura dei giunti di congiunzione dei profili decorativi Baumit FassadenProfil e di modanature di facciata.

- Altamente elastico
- Stessa struttura della superficie dei profili decorativi
- Resistente ai raggi UV (dopo 7 giorni di esposizione a luce UV nessuna alterazione visibile del colore o della superficie)
- Resistente agli agenti atmosferici e all'umidità

Campo d'impiego

Rivestimento per la rifinitura e la stuccatura dei giunti di congiunzione degli elementi decorativi prefabbricati in EPS Baumit FassadenProfil. Per la copertura e stuccatura dei giunti tra le modanature e i profili decorativi.
Non adatto per l'incollaggio dei profili al supporto.

Imballo

Vaso da 1 kg
Vaso da 5 kg

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere pulito, senza residui di sporco e grassi, asciutto, non gelato, privo di polveri ed efflorescenze, assorbente, non idrorepellente, portante, non friabile e privo di parti distaccate.
Inoltre, i supporti devono essere planari e non presentare irregolarità rilevanti sulla superficie. Per la verifica e il corretto trattamento dei supporti, attendersi a quanto previsto dalla norma UNI/TR 11715.

Applicazione

Baumit DKF Top si applica mediante spatola o frattazzo in acciaio inox.

Dopo il completo indurimento del sigillante per i giunti di testa dei profili decorativi Baumit PU StoßfugenKleber, rimuovere eventuali fuoriuscite di sigillante con una spatola o un taglierino, tagliando il materiale indurito a forma di V (larghezza e profondità del giunto max. 2-3 mm).
Chiudere i giunti così intagliati applicando, mediante spatola o frattazzo in acciaio inox, Baumit DKF Top. Il rivestimento va utilizzato per coprire e stuccare i giunti tra le modanature in EPS e non è quindi adatto per l'incollaggio dei profili al supporto.
A indurimento della stuccatura, dopo un tempo di attesa di circa 24 ore, carteggiare la superficie con carta vetrata (grana ca. 80-100).
Dopo la carteggiatura, una volta che i profili risultano completamente asciutti, rimuovere eventuali polveri o residui dal supporto e dopodiché procedere con la finitura mediante pittura per esterni elastomerica, a base speciali leganti organici, Baumit FlexaColor.

Avvertenze e informazioni

Il rivestimento ha una resistenza agli urti di 3 kJ, urti meccanici più forti e maggiori sollecitazioni di flessione possono portare a deformazioni e rotture e devono pertanto essere evitati.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it