




Baumit FensteranschlussProfil 3D Plus

Profilo autoadesivo in PVC per il raccordo ai serramenti



Prodotto Profilo in plastica autoadesivo, dotato di rete in fibra di vetro saldata e nastro sigillante precompresso integrato per assorbire i movimenti tridimensionali, per il raccordo di sistemi di isolamento a cappotto a telai di porte e finestre. Resistente alla pioggia battente e con linguetta a strappo con nastro autoadesivo per il fissaggio di pellicole protettive per finestre, porte e telai.

Composizione Profilo in PVC, rete in fibra di vetro, nastro sigillante in PE

Caratteristiche Profilo di raccordo ai serramenti in PVC autoadesivo con rete portaintonaco e nastro precompresso sigillante integrato, dotato di un nastro sigillante resistente alla pioggia battente e di una linguetta a strappo con nastro autoadesivo. Il nastro precompresso integrato al profilo consente l'assorbimento di tensioni e movimenti tridimensionali dei serramenti. La linguetta a strappo autoadesiva permette l'incollaggio di pellicole protettive per telai, porte e finestre e la loro rimozione, pulita e precisa, a fine lavori. La bandella sigillante integrata garantisce la creazione di raccordi impermeabili e resistenti alla pioggia battente.

- Adatto per ampie superfici vetrate
- Evita la formazione di ponti termici ed acustici
- Per il raccordo preciso e a filo con l'intonaco e la finitura
- Assorbe i movimenti tridimensionali
- Anche per spessori di isolamento ≤ 300 mm

Campo d'impiego Esecuzione di raccordi resistenti alla pioggia battente e ai movimenti tridimensionali tra sistemi a cappotto (ETICS) e serramenti di porte e finestre. Impiegabile anche con spessori di isolamento ≤ 300 mm.

Dati Tecnici

Prodotto	
lunghezza profilo:	2.4 m

Dati Tecnici	
Ampiezza rete	25 cm
Dimensioni nastro precompresso in PE	10 mm
Campo applicazione di giunti/ fessure	5 - 10 mm
Larghezza geometrica (senza linguetta rimovibile)	23 mm

Imballo Profilo da 2,4 m; 1 scatola = 25 pezzi = 60 m

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere planare, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere, imbrattamenti e sostanze grasse che potrebbero compromettere l'adesione (per es. oli disarmanti), portante e adatto all'incollaggio.

Nel caso di alcune particolari superfici (verniciate o verniciate a polvere), il supporto deve essere pretrattato prima dell'applicazione dei profili. In questo caso, contattare il fornitore del serramento.

Applicazione

- Pulire accuratamente i telai dei serramenti, rimuovendo ogni residuo di sostanze che possano ridurre l'adesione.
- Prima della posa effettuare una prova di incollaggio. Allo scopo, incollare sul supporto una piccola sezione di profilo, premendo bene. Dopo 10 minuti, strappare con forza il profilo dal supporto. Se il profilo si spezza e una metà resta incollata al supporto, quest'ultimo è idoneo all'incollaggio.
- Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata con un idoneo tronchese. In alto e in basso preincidere il lembo di protezione in corrispondenza della linea di rottura. Incollare i profili verticali prima di quelli orizzontali (smussando gli spigoli).
- Per l'incollaggio togliere il nastro protettivo della bandella di tenuta in PE. Posizionare il profilo premendolo leggermente sul telaio del serramento, allinearne accuratamente con lo spigolo del telaio, quindi pressarlo bene sull'intera lunghezza (la forza di pressaggio è determinante per la successiva buona adesione del profilo). Togliere dal lembo di protezione il nastro protettivo giallo e pressarvi contro la pellicola protettiva, lasciandola sporgere di ca. 10 cm.
- Tendere la pellicola protettiva di fianco e verso l'alto, premendola bene sulla striscia autoadesiva. Con una taglierina rimuovere la pellicola in eccesso lungo la linea di rottura del lembo di protezione, badando bene che la pellicola non sporga in nessun caso sul profilo e non venga intonacata assieme ad esso.

Il profilo va applicato in concomitanza alla posa dei pannelli e la rete portaintonaco va integrata nella rasatura armata di sistema.

Avvertenze e informazioni

In nessun caso rimuovere il lembo di protezione prima che i lavori di intonacatura e pitturazione siano ultimati.

Le pellicole protettive per le finestre e le porte non devono avere uno spessore inferiore a 0,06 mm.

Assicurarsi che la rete del profilo sia annegata nel rasante e che la rete d'armatura della rasatura del sistema si sovrapponga ad essa.

Lo strato di rasatura armata e il rivestimento finale non devono sporgere dalla linguetta di strappo, altrimenti questa non potrà essere rimossa.

Durante la lavorazione e la presa dei prodotti la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C e al di sotto di +35°C.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.