




Baunit FensteranschlussProfil Basic

Profilo autoadesivo in plastica per raccordo ai serramenti



Prodotto Profilo autoadesivo in plastica, provvisto di nastro adesivo e rete portaintonaco saldata, per il raccordo di sistemi a cappotto a telai di porte e finestre.

Caratteristiche Profilo autoadesivo in plastica bianca con bandella di tenuta in polietilene, bandella di tenuta integrata in poliuretano e rete di armatura in fibra di vetro saldata per il collegamento alla rasatura armata. Per la realizzazione precisa e pulita a filo di raccordi resistenti alla pioggia battente (600 Pa), flessibili e duraturi, tra i sistemi a cappotto (ETICS) e i serramenti di porte e finestre.

Campo d'impiego Per il raccordo dei sistemi ETICS con serramenti di porte e finestre. Per spessori di isolante fino a 400 mm.

Dati Tecnici

Prodotto	
lunghezza profilo:	2.4 m

Dati Tecnici	
Bandella di tenuta (PE)	14 x 4 mm
Tenuta alla pioggia battente	600 Pa
Classe	III
Larghezza della rete di armatura	12,5 cm
Tipologia rete	160 g/m ²

Imballo Profilo da 2,4 m; 1 scatola= 25 pezzi = 60 m

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo Il supporto deve essere piano, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere e sostanze grasse, portante e adatto all'incollaggio.

Preparazione sottofondo Il fondo deve essere planare, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere e imbrattamenti, ben portante e compatibile con l'incollaggio. Prima dell'applicazione, è necessario testare l'idoneità del supporto e del profilo mediante una prova di incollaggio.

Applicazione

- Pulire accuratamente i telai dei serramenti, rimuovendo ogni residuo di sostanze che possano ridurre l'adesione.
- Prima della posa effettuare una prova di incollaggio. Allo scopo incollare sul supporto una piccola sezione di profilo, premendo bene. Dopo 10 minuti, strappare con forza il profilo dal supporto. Se il profilo si spezza e una metà resta incollata al supporto, quest'ultimo è idoneo all'incollaggio.
- Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata con un idoneo tronchese. In alto e in basso preincidere il lembo di protezione in corrispondenza della linea di rottura.
- Incollare i profili verticali prima di quelli orizzontali (smussando gli spigoli). Per l'incollaggio togliere il nastro protettivo della bandella di tenuta in PE. Posizionare il profilo premendolo leggermente sul telaio del serramento, allinearli accuratamente con lo spigolo del telaio, quindi pressarlo bene sull'intera lunghezza (la forza di pressaggio è determinante per la successiva buona adesione del profilo).
- Togliere dal lembo di protezione il nastro protettivo giallo e pressarvi contro la pellicola protettiva, lasciandola sporgere di ca. 10 cm. Tendere la pellicola protettiva di fianco e verso l'alto, premendola bene sulla striscia autoadesiva. Con una taglierina rimuovere la pellicola in eccesso lungo la linea di rottura del lembo di protezione, badando bene che la pellicola non sporga in nessun caso sul profilo e non venga intonacata assieme ad esso.

Baumit FensteranschlussProfil Basic va applicato in concomitanza alla posa dei pannelli isolanti.

Campi di applicazione									
Spessore	Posizione e dimensioni del serramento								
	Nella muratura			A filo			A risalto		
	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²
≤ 200 mm	X	X	-	X	X	-	X	X	-
≤ 300 mm	X	X	-	X	X	-	X	X	-
≤ 400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Avvertenze e informazioni

In nessun caso rimuovere il lembo di protezione prima che siano ultimate l'esecuzione della rasatura armata e di finitura. Le pellicole protettive per le finestre e le porte non devono avere uno spessore inferiore a 0,06 mm. Durante la lavorazione e la presa dei prodotti la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C e al di sotto di +35°C.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.