

Baumit FinishExpert

Stucco in pasta pronto all'uso



- Pronto all'uso, per applicazione manuale e a macchina
- Per interni
- Easy Drop Effect

Prodotto	Stucco in pasta pronto all'uso per interni, di colore bianco, per la realizzazione di superfici lisce su sistemi a secco (es. pannelli in cartongesso). Idoneo per applicazione a mano e a macchina. Certificato Emicode EC 1 Plus.	
Composizione	Cariche minerali, speciale dispersione plastica, cellulosa, acqua	
Caratteristiche	Stucco bianco in pasta, di facile applicazione, ottima copertura, per superfici bianche e opache, breve tempo di asciugatura. Certificato Emicode EC 1 Plus.	
Campo d'impiego	Solo per uso interno. Adatto per sistemi a secco (per es. pannelli in cartongesso, pannelli in fibro-cemento, etc.) e supporti minerali a base gesso, nonché su gran parte dei supporti minerali, quali calcestruzzo e intonaci base calce-cemento. Favorabile sia a mano che a macchina. Per superfici di qualità da Q2 a Q4.	
Dati Tecnici	Reazione al fuoco:	A2 s1 d0
	densità:	ca. 1.5 kg/dm ³ (secondo EN ISO 2811)
	Max spessore strato:	4 mm (singolo strato)
	specifiche normative:	EN 15824
	limite VOC EU:	Lettera A: Categoria c (Wb); 30 g/l
	Conducibilità termica λd:	0.820 W/mK (valore tabellare per P=50% secondo EN 1745)
	resistenza alla trazione:	≥ 0.3 MPa

	FinishExpert 20 kg
Max spessore di applicazione	4 mm (singolo strato)
resa	ca. 12.5 m ² /vaso /1 mm di spessore
granulometria	0.2 mm
consumo	ca. 1.6 - 1.7 kg/m ² /mm

I valori indicati per il consumo si intendono orientativi. Nella prassi va tenuto conto di un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza e dalle caratteristiche assorbenti del supporto, nonché dalla tecnica applicativa.



Imballo vaso 20 kg; 1 Pal. = 32 vasi = 640 kg

Stoccaggio Stoccare in confezione chiusa, in luogo fresco e al riparo dal gelo. Il prodotto può conservarsi nella confezione originale chiusa per 12 mesi. Da utilizzare entro 14 giorni dall'apertura del contenitore. Proteggere il prodotto da temperature ambientali superiori a 35 ° C e inferiori a 5 ° C, nonché dalla luce solare diretta.

Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Sottofondo	Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere, assorbente, privo di efflorescenze, stabile, portante e privo di parti friabili o distaccate. Il supporto deve essere verificato secondo quanto previsto dalle normative vigenti, come la ÖNORM B 3346. La planarità della parete deve essere conforme alla ÖNORM DIN 18202.
Preparazione sottofondo	Giunti, fessurazioni, cavità e irregolarità importanti devono essere preventivamente chiusi con riempitivi idonei, come Baumit FinoFill (tempo d'impiego ca. 3 - 5 ore, prestare attenzione all'essiccazione).
Applicazione	Baumit FinishExpert è idoneo sia per applicazione manuale sia a macchina (airless). Per applicazione meccanica, la dimensione dell'ugello dev'essere 37-51. Buona compatibilità con Graco HDA 645. Il prodotto va normalmente applicato in due strati: lo spessore dei singoli strati non deve superare i 4 mm, mentre lo spessore totale dello strato non deve superare i 5 mm. Tempi di attesa prima dell'applicazione del rivestimento finale L'esecuzione del rivestimento finale, per es. pittura, è possibile solamente dopo la completa asciugatura dello stucco. I tempi di asciugatura dipendono fortemente dallo spessore applicato e dalle condizioni di asciugatura (temperatura, umidità dell'aria, etc.). Per strati sottili, applicati con spessori di 1-2 mm su superfici assorbenti, il tempo di asciugatura, a 20 °C / 50% di umidità relativa, è di ca. 3 ore. Rivestimenti finali ■ Pitture per interni della linea Baumit Divina Durante l'applicazione delle pitture è necessario attenersi a quanto indicato nelle schede tecniche dei prodotti e alle linee guida di lavorazione vigenti.
Avvertenze e informazioni	Durante la fase di applicazione e asciugatura, la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto non deve essere inferiore a +5 °C. Negli ambienti chiusi deve essere garantita una ventilazione trasversale sufficiente per assicurare un'adeguata asciugatura. Durante la fase di essiccazione e presa deve essere evitato un successivo inumidimento del prodotto e/o penetrazione di umidità (ad es. umidità di condensa, ecc.). I tempi di essiccazione e indurimento dipendono dal grado di umidità e dalle temperature: alte temperature o bassa umidità li accelerano, basse temperature o alta umidità li ritardano. Tutte le applicazioni non descritte in questa scheda tecnica non sono consigliate.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.