



Baumit FinoFill Pro

Stucco in polvere per cartongesso

Vantaggi

- Stucco per giunti, a base gesso
- Elevata resistenza
- Rapida asciugatura



Prodotto

Stucco a base gesso, specifico per cartongesso e pareti a secco, impiegabile con o senza nastro di rinforzo. Stucco per giunti di tipo 4B secondo norma EN 13963. Adatto per l'ottenimento di superfici con livello di qualità da Q1 a Q2. Solo per interni.

Composizione

Gesso speciale, riempitivi di colore chiaro e additivi per migliorare l'adesione

Caratteristiche

Stucco di colore chiaro, caratterizzato da tempi di asciugatura ridotti, indurimento uniforme anche ad elevato spessore e ottima resistenza alla fessurazione. Stucco di consistenza cremosa, con riempitivi fini, un'ottima lavorabilità ed elevata resa.

Campo d'impiego

Per la stuccatura, secondo norma, dei giunti di pannelli in cartongesso e pareti a secco, con o senza l'uso di nastro di rinforzo, nonché per la stuccatura di giunti di testa, fessure, crepe, fori, teste delle viti e cavità, anche su supporti minerali. Solo per uso interno. Consente di ottenere superfici con livello di qualità da Q1 a Q2. Adatto anche su superfici in calcestruzzo gettate in opera, elementi in calcestruzzo prefabbricato e su supporti minerali in genere, quali intonaci a base calce, cemento o gesso, murature grezze.

Dati Tecnici

Prodotto	
Reazione al fuoco:	A1
densità:	ca. 930 kg/m ³
classificazione:	Stucco per giunzioni senza nastro, tipo 4B secondo EN 13963
Max spessore strato:	15 mm
valore μ :	ca. 10
Tempo di lavorazione:	ca. 30 min. - 45 min.

Variante(i)	FinoFill Pro, 20 kg
resa	ca. 24 m ² /sacco per 1 mm di spessore
granulometria	0 - 0.1 mm
consumo	ca. 0.8 kg/m ² per mm di spessore su supporti lisci (su supporti grossolani e porosi è necessario considerare un maggior consumo di materiale)
fabbisogno d'acqua	ca. 12 l/20kg

I valori indicati per il consumo si intendono orientativi. Nella prassi va tenuto conto di un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza e dalle caratteristiche assorbenti del supporto, nonché dalla tecnica applicativa.

Imballo

Sacco 20 kg; 1 Pal. = 60 sacchi = 1200 kg

Stoccaggio In luogo asciutto, su pedane di legno, avvolto nella pellicola, al riparo da umidità, gelo e intemperie, il prodotto si conserva per 12 mesi.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Preparazione sottofondo Prodotto per la stuccatura di pareti a secco (per esempio pannelli in cartongesso o pannelli compositi), così come calcestruzzo, intonaci a base calce-cemento e altri supporti minerali o a base gesso. Si consiglia in ogni caso di realizzare un'area campione (riempimento di prova) per verificarne l'idoneità e la compatibilità al sottofondo.

Supporti portanti	
Stato	Trattamenti
Pareti/sistemi a secco portanti (es. cartongesso)	Se il supporto è pulito e privo di danni causati da raggi UV e acqua, è possibile l'applicazione diretta senza pretrattamenti.
Superfici portanti in calcestruzzo	Se il supporto è pulito, asciutto (umidità massima del calcestruzzo 4% in peso), privo di polvere, non gelato e non idrorepellente, è possibile l'applicazione diretta senza pretrattamenti.
Intonaci portanti	In presenza di intonaci minerali come Baumit Primo 1, Baumit MPA 35 L, ecc., assicurarsi che l'intonaco venga lasciato maturare adeguatamente per almeno 10 giorni/cm. In caso di intonaci di fondo a base gesso, per es. Baumit Ratio 26, assicurarsi che l'intonaco sia completamente asciutto prima di procedere con il successivo rivestimento.
Rivestimenti portanti (per es. una o più mani di pittura)	Testare l'idoneità mediante creazione di un'area campione.

Supporti non portanti	
Stato	Trattamenti
Polverosi	Spazzolare
Sporchi, grassi, idrorepellenti, con residui di oli di casseforme o altre sostanze disarmanti e/o distaccanti	Idrolavaggio ad alta pressione con detergente, sciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.
Parti distaccate, parti sporgenti (bave), strati di separazione o sinterizzati	Rimuovere meccanicamente utilizzando misure adeguate, ad esempio: maschiatura, sabbiatura o fresatura, sbavatura, molatura, ecc.
Efflorescenze	Far asciugare, spazzolare e rimuovere.
Film d'acqua sulla superficie	Lasciar asciugare, a condizione che non vi sia presenza di umidità di risalita.
Intonaci non portanti	Rimuovere meccanicamente.
Rivestimenti non portanti (vernici scrostate, etc.)	Rimuovere meccanicamente o sverniciare, eseguire idrolavaggio ad alta pressione, sciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.
Sottofondi gessosi, spolveranti o leggermente sabbiosi	Pretrattamento con fissativo, ad esempio Baumit EasyPrimer (creare aree campione se necessario), consultare la scheda tecnica del prodotto.
Danni causati dall'acqua (scolorimento / alterazioni cromatiche della lignina nel cartongesso)	Assicurare la completa asciugatura, verificare la portanza dei pannelli e, se necessario, sostituirli.

Applicazione

Miscelazione

In un contenitore adatto alla miscelazione, aggiungere rapidamente Baunit FinoFill Pro ad acqua pulita (ca. 12 litri/20 kg), fino a quando sulla superficie non si formano piccole porzioni di materiale secco. Dopo 3-5 minuti di ammollo, mescolare il composto a mano o, preferibilmente, con miscelatore a moto lento, fino a ottenere un composto privo di grumi. Non aggiungere ulteriore materiale secco per evitare la formazione di grumi.

- Tempo di lavorazione: ca. 30-45 minuti.

Non aggiungere additivi e non miscelare con altri materiali.

Applicazione

Baunit FinoFill Pro va applicato sui giunti generalmente nello spessore di ca. 1 - 5 mm in un'unica mano, con o senza l'ausilio di nastri di rinforzo, come nastro di carta, fibra di vetro o autoadesivo. Dopodiché va livellato e lisciato una spatola da stucco o un frattazzo in acciaio. A seconda del livello di qualità della superficie desiderato, possono essere necessarie una o due fasi di lavoro.

Per ottenere una finitura superficiale di alta qualità (lisciatura fine/finitura) - dopo aver rimosso le sbavature di stucco, creste e altre irregolarità mediante carteggiatura, utilizzando con una levigatrice manuale o a palo - va prevista l'esecuzione di un terzo passaggio, applicando in una mano lo stucco fine Baunit FinoBello o Baunit FinishExpert (vedere la scheda tecnica dei prodotti) - per un grado di finitura di qualità Q3/Q4.

Dopo l'asciugatura dello stucco, è possibile applicare un altro rivestimento. I tempi di asciugatura dipendono fortemente dallo spessore dello strato applicato e dalle condizioni ambientali di asciugatura. Per strati sottili di 1-3 mm su supporti assorbenti e a 20°C / 65% di umidità relativa, il tempo di essiccazione è di circa 3-5 ore. Per strati fino a 10 mm di spessore, il tempo di essiccazione è di circa 2-3 giorni.

Strati intermedi (primer / fondi)

Se necessario, prima di ulteriori rivestimenti successivi, applicare i primer:

- Baunit MultiPrimer
- Baunit EasyPrimer

Lisciature / Rivestimenti (Q3/Q4)

- Baunit FinoBello
- Baunit FinishExpert

Pittura

- Pitture per interni Baunit Divina

Per l'applicazione delle pitture, fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti e alle istruzioni di lavorazione. È necessario rispettare le istruzioni di lavorazione dei rispettivi prodotti/rivestimenti di finitura.

Avvertenze e informazioni

Durante la fase di applicazione e asciugatura, la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto non deve essere inferiore a +5°C.

In ambienti chiusi, è necessario garantire un'adeguata ventilazione trasversale per garantire una corretta essiccazione. Durante la fase di essiccazione e presa deve essere evitato un successivo inumidimento del prodotto e/o penetrazione di umidità (ad es. umidità di condensa, ecc.).

I tempi di essiccazione e indurimento dipendono dal grado di umidità e dalle temperature: alte temperature e ridotta umidità li accelerano, basse temperature ed elevata umidità li ritardano.

Qualsiasi applicazione non descritta nella presente scheda tecnica è sconsigliata.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.