

# Baunit MosaikTop Essential Line

Intonaco di finitura colorato a base acrilica



- Con sabbie quarzifere colorate
- Effetto mosaico
- Elevata resistenza meccanica

<b>Prodotto</b>	Intonaco colorato a effetto mosaico a base acrilica per esterni, particolarmente adatto per il trattamento delle zoccolature e delle superfici esposte agli schizzi d'acqua.	
<b>Composizione</b>	Leganti acrilici, sabbie quarzifere colorate, additivi, acqua.	
<b>Caratteristiche</b>	Idrorepellente, resiste agli agenti atmosferici, sufficientemente traspirante, meccanicamente resistente, di facile applicazione.	
<b>Campo d'impiego</b>	Intonaco colorato a effetto mosaico per esterni di elevata resistenza meccanica, fortemente idrorepellente, particolarmente adatto per il trattamento delle zoccolature e delle superfici esposte agli schizzi d'acqua, come pure per decorazioni.	
<b>Dati Tecnici</b>	Reazione al fuoco:	A2 s1 d0
	contenuto solido:	ca. 80 %
	Riempitivo:	Sabbie quarzifere colorate
	forza adesiva:	≥ 3 MPa
	Categoria della qualità:	Premium
	valore $\mu$ :	ca. 110 - 140
	Valore V:	V2
	valore W:	W2

	M 301	M 302	M 303	M 304
granulometria	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
consumo	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>

	M 305	M 306	M 307	M 308
granulometria	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
consumo	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>

	M 312	M 313	M 314	M 315
granulometria	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
consumo	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>

	M 316	M 317	M 318	M 325
granulometria	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
consumo	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>

	M 326	M 327	M 328	M 329
granulometria	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
consumo	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>

	M 330	M 331
granulometria	2 mm	2 mm
consumo	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>

I valori di consumo indicati sono orientativi. Nella prassi va tenuto conto di un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza e dalle caratteristiche assorbenti del supporto, nonché dalla tecnica applicativa.



<b>Imballo</b>	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg
<b>Stoccaggio</b>	Il prodotto può conservarsi in luogo asciutto, fresco, al riparo dal gelo e nella confezione chiusa ed integra per un periodo massimo di 12 mesi.
<b>Garanzia di qualità</b>	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
<b>Classificazione sostanze chimiche</b>	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
<b>Sottofondo</b>	<p>Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, portante e non idrorepellente e non deve presentare parti distaccate.</p> <p>La verifica del supporto va effettuata in base alle ÖNORMEN B 2230, B 3346 e B 6400.</p> <p><b>Idoneo su:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Supporti a base minerale (per esempio intonaci di fondo e rasanti Baumit)</li> <li>■ Intonaci a base di calce-cemento e cemento, frattazzati</li> <li>■ Calcestruzzo</li> </ul> <p><b>Limitatamente idoneo su:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sistemi ETICS (verificare l'indice di riflessione HBW e il valore di riflettanza solare totale TSR)</li> </ul> <p><b>Non idoneo su:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plastiche e resine</li> <li>■ Smalti e vernici a olio</li> <li>■ Pitture alla colla</li> <li>■ Intonaci e pitture a base di calce</li> <li>■ Intonaci termoisolanti</li> <li>■ Legno e metalli</li> </ul> <p><b>Preparazione sottofondo</b></p> <p>Prima dell'applicazione il supporto va adeguatamente pretrattato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compensare eventuali forti differenze di assorbenza con Baumit Multiprimer</li> <li>■ Consolidare superfici sfarinanti o leggermente pulverulente con Baumit Multiprimer</li> <li>■ Consolidare superfici fortemente sfarinanti o ammalorate con Baumit SanovaPrimer (attenersi alle indicazioni della scheda tecnica)</li> <li>■ Rimuovere meccanicamente eventuali pellicole sinterizzate</li> <li>■ Rimuovere eventuali residui di olio disarmante con getti di vapore caldo o appositi prodotti, oppure mediante levigatrici</li> <li>■ Pulire eventuali superfici imbrattate</li> <li>■ Trattare con prodotti appositi le superfici colonizzate da alghe e/o funghi (per es. Baumit FungoFluid)</li> <li>■ Rimuovere pitture scarsamente ancoranti o ammalorate</li> <li>■ Risanare superfici a base minerale danneggiate o fessurate mediante rasanti (per es. Baumit StarContact) o malte idonee (per es. Baumit MultiWhite) ed eventualmente armarle con rete Baumit StarTex.</li> </ul> <p>Oltre agli interventi preliminari di preparazione qui riportati, tutti i supporti vanno sempre pretrattati con Baumit PremiumPrimer o Baumit UniPrimer, attendendo poi almeno 24 ore prima del trattamento successivo.</p>

## Applicazione

### Sequenza delle lavorazioni:

- 1 x Baunit PremiumPrimer - Codice tinta raccomandato come da tabella Baunit PremiumPrimer riportata in calce (a copertura completa)
- oppure, in alternativa, Baunit UniPrimer (disponibile solo in tinta bianca)
- 1 x Baunit MosaikTop

Prima dell'applicazione mescolare accuratamente Baunit MosaikTop con un agitatore a ciclo lento, quindi, mediante cazzuola in acciaio inox, tirarlo a spessore pari ad una volta e mezzo la granulometria e lasciarlo completamente ancora fresco, procedendo nella stessa direzione. Non miscelare assieme ad altri prodotti. Lavorare uniformemente e senza interruzioni.

## Avvertenze e informazioni

Durante la lavorazione e l'indurimento del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve essere di almeno +5 °C. Il velo lattiginoso che si forma temporaneamente sulla superficie trattata scompare con l'asciugatura. In presenza di umidità il velo lattiginoso può formarsi per breve tempo anche in una fase successiva.

Umidità elevate e temperature basse possono allungare considerevolmente i tempi di asciugatura.

Vanno evitate presenze di umidità provenienti dal supporto (muri di sostegno, recinzioni, sgrondi ecc.).

Baunit MosaikTop non si presta al rivestimento di superfici orizzontali.

Ove Baunit MosaikTop si estenda a superfici sotto il piano campagna, occorre impermeabilizzare adeguatamente l'intonaco, per esempio utilizzando Baunit SockelSchutz Flexibel o Base Protect 2K (bicomponente).

**N.B.** Le indicazioni relative ai consumi si intendono orientative. I valori riportati sono da considerarsi indicativi in quanto i reali consumi vanno determinati mediante applicazione di prova. In pratica va preventivato un maggior consumo del 10% circa. Il consumo effettivo dipende dalla scabrezza e dall'assorbimento del fondo, come pure dalla tecnica di applicazione.

**Tonalità:** per assicurare una buona brillantezza, per i seguenti codici tinta si raccomanda un pretrattamento con Baunit PremiumPrimer nella tonalità riportata nella Tabella a seguire.

La corrispondenza della tinta può essere assicurata solo all'interno dello stesso lotto produttivo. In presenza di tinte provenienti da lotti diversi, queste vanno sempre mescolate assieme prima della lavorazione. Per garantire un intonaco quanto più possibile brillante si raccomanda di effettuare un controllo visivo, se possibile a cadenza annuale.

Superfici opacizzate o di aspetto gessoso si possono rinfrescare con Baunit EasyPrimer.

**Riflettanza solare totale (TSR):** su sistemi a cappotto (ETICS) è sconsigliata l'applicazione di prodotto colorato con valore TSR < 25. Inoltre è opportuno, su sistemi ETICS, tener conto dell'indice di riflessione (HBW) della tinta applicata (consigliato HBW ≥ 20).

Nel caso di MosaikTop nelle tonalità M306 | M313 | M314 | M315 | M316 | M317 | M318 | M328 | M330 | M331 | M341 | M342 | M343 | M344 su sistemi a cappotto ETICS occorre previamente realizzare una rasatura a forte spessore (min. 5 mm) con doppia rete portaintonaco StarTex.

**Indicazioni per la pulizia:** durante l'applicazione proteggere gli occhi e l'epidermide nonché le superfici circostanti (in particolare vetro, ceramica, klinker, pietra naturale, superfici verniciate ed elementi metallici). Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali imbrattamenti, non aspettandone il completo indurimento. Subito dopo l'uso pulire con acqua gli utensili e le attrezzature.

Abbinamento codici tinta MosaikTop e PremiumPrimer	
MosaikTop Essential Line	Tonalità PremiumPrimer
M 330 / M 331	11 P
M 311	12 P
M 323	13 P
M 314	14 P
M 317	15 P

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.