

Baumit PuraTop Fine

PuraTop Fine



- **Colori brillanti**
- **Accenti decorativi dalle tonalità intense**
- **Con tecnologia Cool Pigments**

Prodotto Finitura in pasta a basso spessore, adatto a colorazioni intense. Elevata stabilità cromatica grazie all'eccellente integrazione dei pigmenti.

Composizione Acrilati puri, cariche minerali, pigmenti bianchi e colorati, additivi e acqua.

Caratteristiche Prodotto resistente agli agenti atmosferici, estremamente idrofugo, traspirante, lavabile, di colore bianco brillante. Non si sporca, è di impiego universale e di applicazione ancora migliorata (a mano e a macchina). Tinteggiabile in tutti i colori della mazzetta colori Life Colored by Baumit grazie all'adozione della tecnologia Cool Pigment. Colore bianco brillante.

Campo d'impiego Decorazione di facciate. Impiegabile su intonaci e rasanti a legante minerale e organico vecchi e nuovi, come pure su calcestruzzo e per la realizzazione di fascioni ed elementi decorativi.

Dati Tecnici	Reazione al fuoco:	A2 s1 d0
	forza adesiva:	≥ 0.3 MPa
	valore μ :	ca. 70 - 80
	Densità della materia prima:	ca. 1.8 kg/dm ³
	Conducibilità termica λ d:	ca. 0.700 W/mK
	valore pH:	ca. 8
	Valore V:	V2
	valore W:	W3
	Categoria della qualità:	Premium

	Baumit PuraTop Fine
consumo	ca. 2 kg/m ²



Imballo vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Stoccaggio Il prodotto può conservarsi in luogo asciutto, fresco, al riparo dal gelo e nella confezione chiusa per un periodo massimo di 12 mesi.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, portante e non idrorepellente e non deve presentare parti staccate.

La verifica del supporto va effettuata in base alle ÖNORM EN B 2230, B 3346 e B 6400 e comunque seguendo quanto previsto per un'applicazione a regola d'arte.

Idoneo su :

- Intonaci a base di calce/cemento o cementizia, rasati
- Calcestruzzo e altri supporti a base mineral e
- Intonaci minerali, ben ancorati
- Pitture e intonaci minerali, silicatici e a dispersione, ben ancorati
- Baumit PowerFlex

Non idoneo su :

- Plastiche, smalti, pitture a olio e a colla
- Intonaci e pitture alla calce (prestare attenzione alla carbonatazione)
- Calcestruzzo da risanare, quale prodotto con effetto anticarbonatazione
- Legno e metallo
- Pitture a dispersione fortemente elastiche

Preparazione sottofondo

Prima dell'applicazione il supporto va pretrattato come segue:

- Primerizzare le superfici fortemente assorbenti o ad assorbenza differenziata con Baumit MultiPrimer
- Consolidare i supporti sfarinanti con Baumit SanovaPrimer (attenersi alla relativa scheda prodotto)
- Rimuovere meccanicamente eventuali strati sinterizzati
- Rimuovere a vapore o con prodotti specifici o mediante levigatura eventuali residui di oli distaccanti su calcestruzzo
- Rimuovere eventuali imbrattamenti
- Trattare eventuali colonizzazioni algali o fungine con prodotti adatti (per es. Baumit FungoFluid)
- Rimuovere pitture incoerenti o fortemente degradate
- Ricoprire con collanti/rasanti (per es. Baumit StarContact) superfici minerali danneggiate o fessurate e armarle con Baumit StarTex.

Oltre ai pretrattamenti di cui sopra, tutti i supporti vanno sempre primerizzati con Baumit PremiumPrimer (successivo tempo di attesa: min. 24 ore).

Impiegando Baumit PowerFlex si può omettere la primerizzazione.

Applicazione

Sequenza di pitturazione su piccole superfici (fascioni e decorazioni):

1 x Baumit PremiumPrimer (omogenea, a copertura)

1 x Baumit PuraTop Fine

Baumit PuraTop Fine può applicarsi dopo aver lasciato asciugare Baumit PremiumPrimer per almeno 24 ore.

Prima dell'applicazione mescolare bene Baumit PuraTop Fine in una miscelatrice, eventualmente regolandone la consistenza con una modica quantità di acqua pulita (max 1%).

L'intonaco a copertura va applicato sull'intera superficie con una cazzuola a punta quadra in acciaio inossidabile ovvero spruzzato con idonea intonacatrice, quindi rasato a basso spessore e subito dopo liscio con un frattazzo in plastica.

Sequenza di pitturazione su grandi superfici:

1 x Baumit PremiumPrimer (omogenea, a copertura)

2 x Baumit PuraTop Fine

Prima dell'applicazione mescolare bene Baumit NanoporTop Fine in una miscelatrice.

Dopo aver lasciato asciugare Baumit PremiumPrimer per almeno 24 ore, applicare Baumit PuraTop Fine con una cazzuola a punta quadra, lisciandolo subito dopo.

Attendere 24 ore, quindi applicare la seconda mano di Baumit NanoporTop Fine, poi rasarla a basso spessore e subito dopo lisciarla con un frattazzo in plastica. Non mescolare con altre sostanze. Applicare il prodotto in maniera uniforme, lavorando senza interruzioni.

Durante la lavorazione e l'indurimento del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve essere di almeno +5°C. **N.B.** Le indicazioni relative ai consumi si intendono orientative. I valori riportati sono da considerarsi indicativi in quanto i reali consumi vanno determinati mediante applicazione di prova. Le indicazioni relative ai consumi si intendono orientative. In pratica va preventivato un maggior consumo del 10% circa. Il consumo effettivo dipende dalla scabrezza e dall'assorbimento del fondo come pure dalla tecnica di applicazione.

- **Protezione dalle intemperie:** proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Un'elevata umidità atmosferica e/o temperature basse (per es. a tardo autunno) possono allungare in maniera sensibile i tempi di essiccazione e provocare viraggi cromatici. Temperature estive elevate accorciano l'essiccazione e possono provocare il "bruciamento" della pittura.
- **Tonalità:** il viraggio cromatico delle tinte può venir influenzato in maniera rilevante dalle condizioni del fondo, dalla temperatura e dall'umidità atmosferica. Differenze cromatiche (con formazione di macchie) possono risultare in particolare su superfici parzialmente ombreggiate (per esempio da impalcature) o in caso di difformità del supporto (struttura, assorbimento) o di esposizione differenziata agli agenti atmosferici. L'uniformità delle tinte può essere garantita soltanto all'interno del medesimo lotto. In presenza di prodotti di lotti diversi, questi vanno assolutamente mescolati assieme prima di iniziare i lavori. In caso di impatti meccanici sulla superficie intonacata, per effetto delle conseguenti microfessure delle cariche si possono verificare in corrispondenza di questi punti alterazioni cromatiche, che non influenzano tuttavia né la funzionalità né la qualità del prodotto.
- **Valore TSR (Total Solar Reflectance):** applicando tinte con TSR compresa tra 20 e 24 su sistemi termoisolanti a cappotto ETICS occorre pretrattare il fondo con un rasante a base cementizia applicato su forte spessore (≥ 5 mm) o con Baunit PowerFlex (3-4 mm). Con TSR >25 l'armatura va realizzata attenendosi alle Direttive Baunit. In caso di impiego su sistemi di intonacatura tradizionali si applicano la ÖNORM B 3346 nonché le linee guida per la lavorazione degli intonaci predisposte dalla Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP), nella stesura di volta in volta vigente.
- Adottando gli speciali pigmenti Baunit (Baunit Cool Pigment Technology) che riflettono meglio la luce solare e riducono quindi il riscaldamento totale delle facciate, è ora possibile impiegare il prodotto Baunit PuraTop senza limitazioni nella scelta delle tinte sull'intera superficie delle facciate rivestite con sistemi a cappotto Baunit ETICS (vedi tabella 1).

Tabella 1

I codici tinta Life qui di seguito riportati si possono impiegare su tutti i sistemi di termoisolamento a cappotto Baunit ETICS solo con intonaco di fondo a grosso spessore (≥ 5 mm) ovvero con Baunit PowerFlex (≥ 3 mm).

Codice tinta Life

0181, 0191
0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392
0401, 0402, 0411, 0412, 0421, 0422, 0431, 0432, 0441, 0442
0511, 0512, 0521, 0522, 0581, 0582
0611, 0612, 0621, 0622, 0631, 0632, 0671, 0672, 0681, 0682
0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891, 0892
0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932, 0971, 0972

- **Colonizzazione microbica:** il prodotto è additivato con una carica antialghe e antifunghi con funzione preventiva e rallentante. In presenza di condizioni ambientali particolarmente critiche (per esempio forte umidità, precipitazioni, vicinanza a specchi d'acqua, prati, boschi, cespugli o alberi, presenza di piante rampicanti ecc.) e ove sia necessario risanare superfici colonizzate da funghi e/o alghe si raccomanda di impiegare cariche antialghe e antifunghi rinforzate. Non si può comunque garantire la prevenzione permanente di una colonizzazione algale o fungina. In merito si rinvia anche alle schede „Alghe e funghi su facciate“ della Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP) e del Gruppo qualità WDS.
- **Misure precauzionali:** vedere la scheda di sicurezza.
- **Pulizia:** proteggere gli occhi e la pelle. Proteggere anche le superfici adiacenti non destinate ad essere trattate, in particolare vetro, ceramica, klinker, pietra naturale, superfici smaltate e parti metalliche. Eventuali imbrattamenti vanno rimossi con abbondante acqua prima che la pittura si sia asciugata. Dopo l'uso lavare immediatamente con acqua gli strumenti e le attrezzature.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.