




Baumit RollladenanschlussProfil 3D

Profilo di raccordo per tapparelle



Prodotto Profilo in plastica autoadesivo, con rete in fibra di vetro saldata, per il raccordo di sistemi a cappotto con cassonetti e guide di avvolgibili. Assorbe i movimenti tridimensionali e garantisce un collegamento permanente e impermeabile.

Composizione PVC rigido, rete in fibra di vetro, nastro sigillante in PE

Caratteristiche Profilo in PVC autoadesivo per il raccordo di sistemi ETICS agli avvolgibili, con rete in fibra di vetro antialcalina saldata, guarnizione sigillante in PE integrata e linguetta rimovibile adesiva per il fissaggio di teli protettivi. Grazie alla sua tecnologia a membrana e alla guarnizione in PE impermeabile e resistente ai raggi UV, garantisce l'assorbimento dei movimenti e tensioni tridimensionali e la tenuta alla pioggia battente. Adatto per spessori di isolamento fino a 300 mm e per elementi di dimensioni fino a 10 m². Consente la realizzazione di collegamenti puliti e a filo con la rasatura armata e previene la formazione di crepe.

Campo d'impiego Realizzazione di raccordi impermeabili e a tenuta tra sistemi a cappotto (ETICS) e cassonetti e guide, sporgenti o incassati, di avvolgibili, tapparelle e veneziane. Adatto per spessori di isolamento fino a 300 mm e per elementi fino a 10 m².

Dati Tecnici

Prodotto	
lunghezza profilo:	2.4 m

Dati Tecnici	
Tipologia rete	160 g/m ²
Dimesnioni rete	12,5 cm
Nastro sigillante PE	12 x 1 mm
Larghezza geometrica (senza linguetta rimovibile)	6,5 mm
Tenuta alla pioggia battente	600 Pa
Classe	III

Imballo Pezzo da 2,4 m ; 1 scatola = 25 pezzi = 60 m

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere planare, liscio, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere e imbrattamenti, ben portante e idoneo all'incollaggio.

Prima dell'applicazione, eseguire sempre una prova di adesione per verificare l'idoneità del supporto e del profilo.

Applicazione

La posa va effettuata attenendosi alla più recente direttiva per la posa di sistemi ETICS (UNI/TR 11715). Va inoltre tenuto presente quanto segue:

- Prima di cominciare i lavori va effettuata una prova di adesione.
- Tagliare il profilo alla lunghezza voluta mediante cesoia apposita o fresa per angoli, in corrispondenza degli spigoli tagliare a 45° esatti. Posizionare il profilo di lato rispetto alla rotaia della guida e incollare premendo con forza sul supporto, che deve essere ben pulito.
- Rimuovere il nastro di protezione giallo e incollare il telo di protezione sul nastro autoadesivo della linguetta asportabile.
- Non intonacare l'angolare né il telo di protezione.
- Annegare la rete del profilo nel rasante, sovrapponente la rete d'armatura della rasatura di almeno 10 cm su quella del profilo.
- Alla fine dei lavori rimuovere il telo e staccare con attenzione la linguetta.

Il profilo si applica in concomitanza alla posa dei pannelli isolanti.

Spessori di isolamento	Posa e dimensioni delle finestre								
	Incassata			A filo			Poggiate		
	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²
≤ 200 mm	X	X	-	X	X	-	X	X	-
≤ 300 mm	X	X	-	X	X	-	X	X	-
≤ 400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Avvertenze e informazioni

In nessun caso rimuovere la linguetta adesiva prima dell'ultimazione dei lavori di rasatura e finitura.

I teli di protezione dei serramenti devono avere uno spessore di almeno 0,06 mm.

Il profilo va applicato prima dell'esecuzione della rasatura armata del sistema.

Durante la lavorazione e l'indurimento dei prodotti utilizzati la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C e al di sotto di +35°C.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.