

Baumit SanovaPrimer

Fissativo e diluente ai silicati



Vantaggi

- **Per il consolidamento delle superfici**
- **Per supporti minerali e rivestimenti ai silicati**
- **Ad elevata penetrazione**

Prodotto

Fissativo consolidante ai silicati, per la compensazione di supporti ad assorbenza assai differenziata e per il consolidamento di fondi minerali sabbiosi e inconsistenti. Per interni ed esterni.
Diluente per Baumit SanovaColor e Baumit KlimaColor. Certificato Emicode EC 1 Plus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Composizione

Silicato di potassio (acqua di vetro) con stabilizzatori organici, additivi, acqua.

Caratteristiche

Fissativo ai silicati, non pellicolante, ad elevata penetrazione, per la compensazione di supporti minerali molto assorbenti o ad assorbenza differenziata e per il consolidamento di superfici molto sfarinanti. Di facile applicazione, altamente permeabile al vapore acqueo, a rapida essiccazione, elevata alcalinità che garantisce un'azione naturale antimuffa. Riduce il grado di assorbenza degli intonaci minerali, restringendone i pori.
Privo di solventi e plastificanti, a basse emissioni e certificato Emicode EC 1 Plus.
Diluente per le pitture ai silicati Baumit KlimaColor e SanovaColor.

Campo d'impiego

Fissativo consolidante per il pretrattamento di supporti minerali assorbenti o sfarinanti e sabbiosi, prima dell'applicazione di cicli di intonacatura minerali oppure di rivestimenti e pitture a base organica o minerale. Diluente per le pitture ai silicati Baumit KlimaColor e SanovaColor.
Idoneo nei sistemi di risanamento con intonaci della linea Baumit Sanova e idoneo per interventi su edifici di storici soggetti a tutela. Adatto per l'impiego sia in interni che in esterni.
Consolidante per supporti minerali, quali vecchi intonanci minerali, sfarinanti, sabbiosi o di consistenza friabile. Idoneo su supporti quali intonaci a base calce, calce-cemento e cementizia, calcestruzzo e altre superfici minerali, vecchie e nuove. Adatto come pretrattamento per intonaci di fondo o di finitura minerali, leggermente carteggiati, prima del successivo rivestimento con stucchi e pitture minerali o a dispersione.
Non idoneo per murature a vista.

Dati Tecnici

Prodotto	
Valore pH:	ca. 11
Peso specifico materiale a secco:	ca. 1.05 kg/l
Valore VOC 3d:	EMICODE EC 1 PLUS
Limite VOC EU:	Lettera A: Categoria b (Wb); 30 g/l
Valore reale VOC:	< 3 g/l ; < 60 µg/m³

Variante(i)	**Baumit SanovaPrimer 10 l**
Resa	ca. 50 m²/tanica per mano
Consumo	ca. 0.2 l/m² per mano

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Imballo tanica da 10 l

Stoccaggio Il prodotto si conserva per 12 mesi nella sua confezione originale chiusa, stoccato in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e dall'irraggiamento solare diretto. Dopo l'apertura, consumare entro 14 giorni. Proteggere da temperature superiori a 35°C e inferiori di 5°C.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di efflorescenze, non idrorepellente, portante, coeso e non deve presentare parti staccate o agenti distaccanti (per es. oli disarmanti).
Tutti i supporti devono essere induriti, compatti, asciutti e completamente maturi.

Idoneo su:
- Intonaci a base calce-cemento e cementizia
- Intonaci e pitture alla calce (prestare attenzione alla carbonatazione)
- Calcestruzzo e altri supporti minerali
- Pitture e finiture minerali e ai silicati, purché portanti e adesi

Limitatamente idoeno su:
- Intonaci a base gesso (creare un'area di prova)

Non idoneo su:
- Plastiche e resine, smalti, pitture a olio, alla colla e a disperione
- Legno
- Metallo
- Murature a vista senza successivo rivestimento (formazione di velature opache)

Preparazione sottofondo Pulire le superfici imbrattate e trattare i supporti con presenza di colonizzazioni di alghe e funghi con Baumit FungoFluid.
Scrostare e rimuovere completamente, mediante sverniciatura, eventuali pitture a olio e a dispersione, smalti e vernici sfogliate, fessurate e fortemente degradate.
Intonaci non portanti, friabili e fortemente disgregati, devono essere rimossi e ripristinati: le superfici minerali danneggiate o fessurate vanno ripristinate con idoneo intoanco minerale (per es. Baumit MultiWhite), se necessario rinforzandole con la rete d'armatura Baumit StarTex.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Applicazione

Quale pretrattamento per pitture:
Il supporto deve essere asciutto, coeso, portante e completamente maturo.
Mescolare accuratamente Baumit SanovaPrimer utilizzando un miscelatore a basso numero di giri. Diluire il prodotto con acqua (diluizione max. 1:1) a seconda delle caratteristiche e del grado di assorbimento del supporto. Applicare il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie, senza interruzioni, utilizzando un rullo in pelo d'agnello o un pennello.
In presenza di supporti molto assorbenti o con forti disomogeneità nell'assorbimento, oppure in caso di temperature elevate, è opportuno applicare due mani di prodotto.
Qualora il prodotto venga applicato in doppia mano, e in ogni caso prima della stesura di qualsaisi sucessivo rivestimento o pittura, rispettare un tempo di asciugatura tra un'applicazione e l'altra di almeno 6 - 12 ore, in base alle condizioni atmosferiche.
Lavorare in modo uniforme e senza interruzioni.

Quale consolidante per intonaci:
Il supporto deve essere asciutto e aver completato il processo di maturazione.
Prima dell'uso, mescolare accuratamente il prodotto utilizzando un miscelatore a moto lento e diluire con acqua a seconda delle caratteristiche e dell'assorbimento del supporto (max. 1:1).
Spruzzare abbondantemente il prodotto sull'intonaco minerale asciutto mediante idonea apparecchiatura airless, con procedimento "float-coating"/ metodo "a velo" (cioè a pressione molto ridotta e mediante un ugello di grandi dimensioni, per esempio con getto piatto d'acqua, non nebulizzato) in modo da favorire la penetrazione del fissativo nel supporto, dal basso verso l'alto. In alternativa, specie su superfici di dimensioni ridotte, eseguire l'applicazione a pennello.
Rispettare un tempo di asciugatura di ca. 24 ore (min. 6-12 ore), a seconda delle condizioni ambientali, prima di procedere con l'applicazione di un ulteriore strato di rivestimento (intonaco o finitura).
Fino a che il prodotto non raggiunge la completa asciugatura, proteggere le superfici dal gelo, dal pericolo di una successiva penetrazione di umidità (per es. pioggia, rugiada) e da un'essiccazione troppo rapida (per es. casuata dall'esposizione a vento forte).
Nel caso sia prevista la successiva applicazione delle pitture Baumit PuraColor, StarColor o GranoporColor, è necessario rispettare un tempo di attesa di almeno 5 giorni.

Diluente per Baumit SanovaColor:
- Diluire la prima mano con max. 10% di SanovaPrimer
- Diluire la seconda mano con max. 10% di SanovaPrimer

Diluente per Baumit KlimaColor:
- Diluire la prima mano con max. 10% di SanovaPrimer
- Diluire la seconda mano con max. 5% di SanovaPrimer

Avvertenze e informazioni

Durante le fasi di lavorazione e asciugatura del prodotto, la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra dei +8°C.
Proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti di protezione per ponteggi).
Temperature elevate (per es. > +30° C) possono alterare le caratteristiche di lavorazione del prodotto. Umidità elevata e basse temperature (per es. a tardo autunno) possono prolungare sensibilmente i tempi di asciugatura.

Precauzioni applicative: Durante l'applicazione proteggere gli occhi e la cute. Proteggere le superfici adiacenti , in particolare vetro, ceramica, clinker, pietra naturale, superfici smaltate, legno e metalli. Eventuali imbrattamenti e schizzi vanno rimossi con abbondante acqua prima che il prodotto si sia asciugato.
Subito dopo l'uso, lavare con acqua gli strumenti e le attrezzature impiegati. Non miscelare o additivare con altri prodotti.
Il prodotto ha una reazione alcalina, quindi proteggere adeguatamente gli occhi e l'epidermide (occhiali protettivi etc. - consultare la scheda di sicurezza). In caso di schizzi sciacquare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
Prima dell'applicazione di SanovaPrimer, prevedere una protezione adeguata delle superfici adiacenti, quali superfici in vetro, pietra naturale, clinker, ceramica, legno, metallo, superfici smaltate etc.
Lavare immediatamente le eventuali superfici imbratatte con abbondante acqua, prima che il prodotto si sia asciugato.

Qualsiasi utillizo diverso da quelli indicati nella presente scheda tecnica è sconsigliato.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera 3 – Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it