



**Applicazione****Impasto**

Baumit Thermo TM 50 si può mescolare con miscelatrici a caduta, planetarie o continue. Nei primi due casi va versata nella miscelatrice prima l'acqua e poi il prodotto (tempo di miscelazione 3-5 minuti in miscelatrice a caduta, 2-3 minuti in miscelatrice forzata). Va sempre mescolato l'intero sacco. In caso di miscelatrice continua il dosaggio dell'acqua è automatico. Una volta impastata, la malta deve essere applicata entro un massimo di 2 ore.

**Stesura della malta**

Per ottenere un termoisolamento ottimale la malta Baumit Thermo TM 50 va applicata sui mattoni componendo la muratura facendo attenzione che ne copra completamente tutto lo spessore, in senso orizzontale, e che sia anche presente nelle fughe verticali. Sono da tenere in considerazione le indicazioni prescritte dai produttori di laterizi in genere.

Per la realizzazione della muratura occorre attenersi alla ÖNORM B 2204 "Esecuzione di elementi costruttivi". Occorre altresì attenersi alle direttive di lavorazione del fabbricante dei laterizi o dei blocchi. Prestare attenzione alla complanarità delle strutture.

**Avvertenze e informazioni**

Durante la posa e l'asciugatura, la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C. Impiegare esclusivamente acqua pulita. Non additivare con altri prodotti (per esempio antigelo).

Il prodotto miscelato va utilizzato entro 1-2 ore, a seconda delle condizioni atmosferiche.

---

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.