Baumit Baumacol Protect

Sausā hidroizolācijas java

- **Balkoniem un terasēm**
- **Hermētisks pārklājums**
- **Tvaika caurlaidīga**

Produkts

Vienkomponenta hidrauliski cietējoša minerāla hidroizolācija uz cementa bāzes bezšuvju hidroizolācijai.

Sastāvs

Hidrauliskas saistvielas (cements), minerālas pildvielas, piedevas

Īpašības

Ūdens necaurlaidīga, tvaika caurlaidīga, elastīga.

Lietojums

Bezšuvju hidroizolācijas izveidošanai zem keramiskā seguma. Mitrās telpās sienām un grīdām dzīvojamās un sabiedriskās ekās, kā arī balkoniem, terasēm un ūdens tilpnēm (rezervuāriem). Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Tehniskie dati

Izturēšanas laiks:	apm. 60 min
Izstrādes laiks:	apm. 2 h , pēc pirmās kārtas uzklāšanas

	Baumacol Protect 18 kg
Apmetuma biezums	2 mm
Patēriņš	apm. 1.5 kg/m²/mm
Nepieciešamais ūdens daudzums	5.85 l/maiss 18 kg, špaktelējot
Nepieciešamais ūdens daudzums	6.75 l/maiss 18 kg, uzklājot ar otu

Iepakojums

18 kg maiss, 48 maisi uz paletes

Uzglabāšana

Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā vietā uz paletēm, nepieļaut sasalšanu. 1/

Kvalitātes garantija

Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnīcas laboratorijā.

Drošības noteikumi saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu

Drošības noteikumus saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu Jūs atradīsiet drošības datu lapā. (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecīgajā ražotnē.

Pamatne

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, slodzes izturīgai, nesasalušai un spējīgai uzsūkt mitrumu, attīrītai no putekļiem un nepiesaistītām daļiņām.

Ieteicams izmantot:
- uz kaļķa, kaļķa–cementa un cementa apmetumiem;
- uz betona;
- uz porainā betona;
- uz ģipša apmetuma.

Var izmantot:
- ūdens spiediena slodzes gadījumos (ūdens tilpnēs max. līdz 2 m dziļumam).

Neizmantot:
- uz koka;
- uz metāla;
- uz plastmasas.

Baumit SIA
LV-1035 Riga, Pildas iela 16b - www.baumit.lv - office@baumit.lv

Pamatnes sagatavošana

Nestabilām pamatnēm ir nepieciešama iepriekšēja gruntēšana.

Izstrāde

Iejaukšana
Maisīšanas laiks apm. 3 minūtes. Ieberiet 18 kg maisa saturu traukā ar apm. 5,8–6,8 litriem tīra ūdens un rūpīgi samaisiet ar elektrisko mikseri lēnas darbības režīmā, līdz iegūta viendabīga masa bez kunkuļiem. Maisīšanas laiks apm. 3 minūtes. Pēc 5 minūtēm pārmaisiet vēlreiz. Ja nepieciešams, vajadzīgo materiāla konsistenci panākt, pievienojot ūdeni.
Apstrāde
Attiecīgajā konsistencē iejaukto masu ar ķelli vai otu uznest uz pamatnes vienmērīgā kārtā. Sienu un grīdu savienojumu vietās ieklāt Baumit Baumacol Strap hidroizolācijas lenti.

Norādījumi

Izstrādes laikā gaisa, materiāla un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5° C. Nav pieļaujama uzklāšana tiešu saules staru ietekmē, lietus vai stipra vēja laikā bez aizsardzības. Produktam nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus, jo tas var mainīt tā īpašības. Darbam izmantotie rīki un instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni. Augsts gaisa mitrums un zema temperatūra var ievērojami paildzināt materiāla saistīšanās laiku.
Apkārtējo virsmu aizsardzība
Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā apstrādājamo virsmu tuvākā apkārtne. Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžūs.

Uzņēmuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma Baumit ieteikumi neatbrīvo pircēju no atbildības par Baumit produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums Baumit var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma Baumit interneta vietnēs. Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.

Baumit SIA
LV-1035 Riga, Pildas iela 16b - www.baumit.lv - office@baumit.lv