

Baumit BetonKontakt

Saķeres grunts



- Ģīpša apmetuma saķeres uzlabošanai
- Efektīva uz neuzsūcošām pamatnēm
- Lietošanai gatava

Produkts	Lietošanai gatavs gruntēšanas līdzeklis ar kvarca smiltīm ģīpša apmetuma saķeres uzlabošanai ar pamatni.				
Sastāvs	Organiskas saistvielas, kvarca smiltis, piedevas, ūdens.				
Īpašības	Lietošanai gatavs, efektīvs uz neuzsūcošām pamatnēm, pastiprina ģīpša apmetuma saķeri ar betona pamatni.				
Lietojums	Izmantojams liela blīvuma un zemas uzsūkšanas spējas betona pamatņu sagatavošanai. Īpaši ieteicams gludām betona virsmām, piem., griestiem no betona elementiem vai betona paneļiem. Paredzēts lietošanai zem ģīpša apmetuma.				
Tehniskie dati	pH-vērtība: apm. 6.5				
	<table><tr><td></td><td>BetonKontakt 20 kg</td></tr><tr><td>Patēriņš</td><td>apm. 0.25 kg/m²</td></tr></table>		BetonKontakt 20 kg	Patēriņš	apm. 0.25 kg/m ²
	BetonKontakt 20 kg				
Patēriņš	apm. 0.25 kg/m ²				
Iepakojums	25 kg spainis - 24 spaiņi uz paletes; 5 kg spainis - 30 spaiņi uz paletes				
Uzglabāšana	Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā, vēsā vietā, nepieļaut sasalšanu un tiešus saules starus.				
Kvalitātes garantija	Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnīcas laboratorijā.				
Drošības noteikumi saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu	Drošības noteikumus saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu Jūs atradīsiet drošības datu lapā. (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecīgajā ražotnē.				
Pamatne	Pamatnei jābūt tīrai, sausai, slodzes izturīgai, nesusalušai, mitrumu uzsūcošai, attaukotai un attīrītai no putekļiem un nepiesaistītām daļiņām.				
Pamatnes sagatavošana	Pirms produkta lietošanas pamatnei jābūt attaukotai un attīrītai no putekļiem un nepiesaistītām daļiņām.				
Izstrāde	Pirms lietošanas intensīvi izmaisīt iepakojumā. Neatšķaidīt. Baumit BetonKontakt uzklāt uz pamatnes ar krāsotāja rullīti, otu vai birsti. Var uzklāt arī mehānizēti, izmantojot atbilstošu agregātu.				
Norādījumi	Izstrādes laikā gaisa, materiāla un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C. Sargāt nogruntēto virsmu no putekļiem. Produktam nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus, jo tas var mainīt tā īpašības. Pēc grunts uzklāšanas vismaz 3 stundas jāatstāj izžūt. Darbam izmantotie rīki un instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni. Apkārtējo virsmu aizsardzība Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā gruntējamo virsmu tuvākā apkārtnē (īpaši stikla keramikas, klinkera, dabisko akmeņu, lakotas un metāla virsmas). Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžūs. Jau sacietējušu grunti notīrīt, lietojot acetonu vai etilacetātu.				

Uzņēmuma Baunit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baunit produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma Baunit ieteikumi neatbrīvo pircēju no atbildības par Baunit produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums Baunit var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma Baunit interneta vietnēs. Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.