

# Baunit CreativTop

## Modelējams dekoratīvais apmetums



- **Dekoratīvas virsmas modelēšanai**
- **Atmosfēras un piesārņojuma izturīgs**
- **Tvaika caurlaidīgs**

**Produkts** Lietošanai gatavs plānkārtas dekoratīvais apmetums fasādes virsmas veidošanai. Produktam ir pastveida konsistence. Uzklāšanai ar rokām vai mehānizēti.

**Sastāvs** Organiskas saistvielas, silikona sveķi, minerālas pildvielas, piedevas, ūdens

**Īpašības** Lietošanai gatavs, pastveida konsistence, izturīgs pret atmosfēras un piesārņojuma iedarbību, ūdeni atgrūdošs (hidrofobs), tvaika caurlaidīgs, kavē mikroorganismu (sēnīšu, aļģu u.c.) attīstību uz fasādes, nepiesaista netīrumus, viegli izstrādājams.

**Lietojums** Dekoratīvas virsmas apdares materiāls Baunit siltināšanas sistēmās, kā arī uz jebkuras minerālas pamatnes un betona. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

**Tehniskie dati**

Krāsa:	CreativTop Max, Trend, Vario, Fine, Pearl saskaņā ar toņu paleti Baunit Life, citas krāsas – pēc pieprasījuma. CreativTop Silk: baltā.
Ūdens tvaika difūzijas pretestības koeficients $\mu$ :	35 - 40
Blīvums:	1.8 kg/dm <sup>3</sup>
sd-vērtība:	0.07 - 0.08 m (ja kārtas biezums ir 2 mm)
Ūdens absorbcija:	< 0.1 kg/(m <sup>2</sup> .h0,5)

	CreativTop Max 25 kg	CreativTop Trend 25 kg	CreativTop Fine 25 kg	CreativTop Pearl 25 kg
Patēriņš	5 - 6.2 kg/m <sup>2</sup>	4.2 - 6.2 kg/m <sup>2</sup>	2.9 - 4.2 kg/m <sup>2</sup>	1.5 - 3.5 kg/m <sup>2</sup>

	CreativTop Silk 25 kg	CreativTop Vario 25 kg
Patēriņš	1.8 - 3.8 kg/m <sup>2</sup>	2.5 - 5 kg/m <sup>2</sup>



**Iepakojums** 25 kg spainis, 24 spaiņi uz paletes

**Uzglabāšana** Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā, vēsā vietā uz paletēm, nepieļaut sasalšanu.

**Kvalitātes garantija** Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnīcas laboratorijā.

**Drošības noteikumi saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu** Drošības noteikumus saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu Jūs atradīsiet drošības datu lapā. (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II. pielikumu) [www.baunit.com](http://www.baunit.com) vai pieprasiet attiecīgajā ražotnē.

<b>Pamatne</b>	<p>Pamatnei jābūt tīrai, sausai, slodzes izturīgai, nesasalušai, spējīgai uzsūkt mitrumu un bez sāls izsvīdumiem, attaukotai un attīrītai no putekļiem un nepiesaitītām daļiņām. Pirms produkta uzklāšanas uz svaiga kaļķa-cementa apmetuma vai špaktelmasas jāievēro tehnoloģiskais pārtraukums – vismaz 1 diena/1 mm biežums.</p> <p><b>Ieteicams izmantot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ uz kaļķa, kaļķa-cementa un cementa apmetumiem;</li> <li>■ uz betona un citām minerālām pamatnēm;</li> <li>■ uz armējošajām kārtām siltināšanas sistēmās;</li> <li>■ uz labi saistītiem (pielipušiem) minerāliem, silikātu un dispersijas apmetumiem un klājumiem;</li> <li>■ uz organiskās armējošās kārtas Baumit PowerFlex (gruntēšana nav nepieciešama).</li> </ul> <p><b>Neizmantot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ uz svaiga kaļķa apmetuma;</li> <li>■ uz plastmasas un sveķiem;</li> <li>■ uz lakas un eļļas klājumiem;</li> <li>■ uz līmes krāsām;</li> <li>■ uz kaļķa klājumiem.</li> </ul>
<b>Pamatnes sagatavošana</b>	<p>Viegli kritainas vai smilšainas pamatnes apstrādāt ar dziļumgrunti Baumit Multi Primer/TiefenGrund (tehnoloģiskais pārtraukums vismaz 12 stundas). Eļļas paliekas no betona notīrīt ar karsta ūdens tvaika strūklu vai ar šim mērķim paredzētajiem speciālajiem līdzekļiem. Netīras virsmas rūpīgi notīrīt ar karsta ūdens tvaika strūklu. Aļģu klātas virsmas notīrīt un nogruntēt ar attiecīgiem līdzekļiem (piem., Baumit Fungo Fluid). Vāji pielipušus, vēja erozijas skartus klājumus mehāniski notīrīt. Apsūbējumu notīrīt mehāniski. Bojātas, saplaisājušas minerālas pamatnes labot ar līmjavu (piem., Baumit StarContact), iestrādājot tajā stikla šķiedras sietu Baumit StarTex.</p> <p><b>Pamatni gruntēt ar Baumit UniPrimer (tehnoloģiskais pārtraukums vismaz 12 stundas).</b></p>
<b>Izstrāde</b>	<p><b>Kārtu struktūra</b></p> <p>1 x grunts Baumit UniPrimer vienmērīgi visai virsmai Dekoratīvais apmetums Baumit CreativTop</p> <p><b>Uzklāšana</b></p> <p>Pēc vismaz 24 stundu ilgas grunts žūšanas uzklāt apmetumu Baumit CreativTop, rūpīgi samaisīt iepakojumā ar elektrisko mikseri lēnas darbības režīmā. Uzklāt ar nerūsējošā tērauda ķelli biežumā, kas atkarīgs no vēlamās struktūras veidošanas paņēmiena. Papildu informāciju skatīt Baumit CreativTop lietošanas instrukcijā.</p> <p>Dažu izpildes tehniku gadījumā krāsas ar nolūku var tikt sapludinātas. Ja šāds efekts nav vēlams, tad apmetumu Baumit CreativTop var pārklāt ar Baumit krāsām. Papildu informāciju skatīt Baumit CreativTop lietošanas instrukcijā.</p>
<b>Norādījumi</b>	<p>Apmetuma izstrādes un cietēšanas laikā (vismaz 12 stundas pēc uzklāšanas) gaisa un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C. Fasāde jāaizsargā no tiešu saules staru, lietus un spēcīga vēja iedarbības.</p> <p>Produktam nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus, jo tas var mainīt tā īpašības.</p> <p>Augsts gaisa mitrums un zema temperatūra var ievērojami paildināt materiāla saistišanās laiku un izraisīt krāsas toņa atšķirību. Krāsas toņa viendabība tiek garantēta tikai vienas produkcijas partijas robežās. Galīgā fasādes krāsa ir atkarīga no pamatnes, temperatūras un gaisa mitruma.</p> <p>Ja tiek izmantoti produkti no dažādām partijām, tie pirms darbu uzsākšanas rūpīgi jāsamaisa.</p> <p>Krāsas toņiem ar TSR vērtību no 20 līdz 24 uz siltināšanas sistēmas (ETICS), jāizmanto cementa armējošā java ar kārtas biežumu (&gt; 5mm) vai arī Baumit PowerFlex (3-4 mm). Ja TSR vērtība ir &gt; 25, armējošā kārta tiek veidota saskaņā ar Baumit vadlīnijām.</p> <p>Darbam izmantotie rīki un instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni.</p> <p><b>Apkārtējo virsmu aizsardzība</b></p> <p>Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā apmetamo virsmu tuvākā apkārtnē (īpaši stikla keramikas, klinkera, dabisko akmeņu, lakotas un metāla virsmas). Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžūš.</p> <p>Jau sacietējušu apmetumu notīrīt, lietojot acetonu vai etilacetātu.</p>

Uzņēmuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma Baumit ieteikumi neatbrīvo pircēju no atbildības par Baumit produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums Baumit var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma Baumit interneta vietnēs. Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.