

Baumit FillPrimer

Plaisas aizpildoša grunts



- **Elastīga**
- **Universāla**
- **Efektīva**

- Produkts** Lietošanai gatavs ar šķiedrām pastiprināts plaisas aizpildošs universāls gruntēšanas līdzeklis.
- Sastāvs** Organiskas saistvielas, minerālas pildvielas, šķiedras, piedevas, ūdens.
- Īpašības** Lietošanai gatavs, piepilda un pārklāj plaisas līdz 0,5 mm platumam, bez šķīdinātāja, žūstot neveidojas spriegumi, elastīgs, izturīgs pret atmosfēras iedarbību, ūdeni atgrūdošs (hidrofobs), tvaika caurlaidīgs, viegli izstrādājams.
- Lietojums** Universāls plaisas piepildošs gruntēšanas līdzeklis jaunām un vecām minerālām pamatnēm (špakteles, apmetums, betons). Īpaši paredzēts siltumizolācijas sistēmām sīku plaisu remontam. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Tehniskie dati**
- Blīvums: apm. 1.7 kg/dm³
pH-vērtība: apm. 8.5
Viegli gaistoši organiskie savienojumi: < 1 g/l

	FillPrimer 25 kg	FillPrimer 5 kg
Grauda lielums	≤ 0.5 mm	≤ 5 mm
Patēriņš	apm. 0.3 - 0.5 kg/m ² , vienai kārtai uz gludas pamatnes	apm. 0.3 - 0.5 kg/m ² , vienai kārtai uz gludas virsmas

- Iepakojums** 25 kg spainis, 16 spaiņi uz paletes
- Uzglabāšana** Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā, vēsā vietā uz paletēm, nepieļaut sasalšanu.
- Kvalitātes garantija** Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnīcas laboratorijā.
- Drošības noteikumi saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu** Drošības noteikumus saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu Jūs atradīsiet drošības datu lapā. (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecīgajā ražotnē.
- Pamatne** Pamatnei jābūt tīrai, sausai, slodzes izturīgai, nenasalušai, spējīgai uzsūkt mitrumu un bez sālsizsvīdumiem, attaukotai un attīrītai no putekļiem un nepiesaistītām daļiņām.
- Ieteicams izmantot**
- Uz armējošajām kārtām siltināšanas sistēmās.
 - Uz kaļķa, kaļķa-cementa un cementa apmetumiem.
 - Uz betona un citām minerālām pamatnēm.
 - Uz labi saistītiem (pielipušiem) minerāliem, silikātu un dispersijas apmetumiem un klājumiem.
 - Uz ģipša apmetumiem.
- Neizmantojiet**
- Uz svaiga kaļķa apmetuma.
 - Uz lakas un eļļas klājumiem.
 - Uz līmes krāsām.

Pamatnes sagatavošana

Birstošas pamatnes notīrīt mehāniski.
Viegli kritainas vai smilšainas pamatnes nostiprināt ar *Baumit PutzFestiger* (tehnoloģiskais pārtraukumsvismaz 14 dienas).
Apsūbējumu notīrīt mehāniski.
Eļļas paliekas no betona notīrīt ar karsta ūdens tvaika strūklu vai ar šim mērķim paredzētajiem speciālajiem līdzekļiem.
Netīras virsmas rūpīgi notīrīt ar karsta ūdens tvaika strūklu.
Aļģu klātas virsmas notīrīt un nogruntēt ar attiecīgiem līdzekļiem (piem., Baumit Sanierlösung).
Vāji pielipušus, vēja erozijas skartus klājumus mehāniski notīrīt.

Izstrāde

Uzklāšana

Baumit FillPrimer rūpīgi samaisīt iepakojumā ar elektrisko mikseri lēnas darbības režīmā.
Grunts konsistenci drīkst izmainīt, nedaudz pievienojot ūdeni (pārāk liels ūdens daudzums var izraisīt krītošanos). *Baumit FillPrimer* uzklāt vienmērīgi, izmantojot otiņu vai rullīti. Strādājot augstā temperatūrā, ieteicama divreizēja gruntēšana.
Gruntējot 2 kārtas (piem., ja virsma nevienmērīgi uzsūc), starp tām jāievēro 24 stundu žūšanas laiks.

Norādījumi

Izstrādes un saistišanās laikā gaisa un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Fasāde jāaizsargā no tiešu saules staru, lietus un spēcīga vēja iedarbības.

Produktam nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus, jo tas var mainīt tā īpašības.

Augsts gaisa mitrums un zema temperatūra var ievērojami paildināt materiāla saistišanās laiku.

Darbam izmantotie rīki un instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni.

Nobeiguma kārtas

Baumit NanoporTop

Baumit SilikonTop

Baumit SilikatTop

Baumit StellaporTop

Baumit StyleTop

Baumit GranoporTop

Baumit DuoTop

Baumit CreativTop

Baumit MosaikTop

Baumit NanoporColor

Baumit SilikonColor

Baumit SilikatColor

Baumit GranoporColor

Apkārtējo virsmu aizsardzība

Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā flizējamo virsmu tuvākā apkārtnē (īpaši stikla keramikas, klinkera, dabisko akmeņu, lakotas un metāla virsmas). Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžū.

Uzņēmuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma Baumit ieteikumi neatbrīvo pircēju no atbildības par Baumit produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums Baumit var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma Baumit interneta vietnēs. Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.