

Baumit SilikatColor

Силикатна фасадна боја



- **Отпорна на нечистотии**
- **Минерална и паропропустна**
- **Проверена заштита на фасадата**

Производ Фасадна боја, спремна за примена, на база на калиево водено стакло. Многу паропропустна, отпорна на нечистотии, одлично водоодбивна и универзално применлива. Рачно и машинско аплицирање.

Состав Калиево водено стакло, минерални полнила, бели и обоени пигменти, адитиви и вода.

Својства Многу паропропустна, водоодбивна, еластична, отпорна на временски неприлики, без собирање при сушење.

Аплицирање Фасадна боја за Баумит фасадните термоизолациони системи (КСИНТИ), како и за стари и нови минерални малтери и бетон. Се препорачува и за реновирање, за заштита на споменица на културата, како и за обнова и реставрација на стари објекти.

Технички податоци

μ-вредност:	са. 40 - 60
содржина на цврста материја:	65 %
густина:	са. 1.6 kg/dm ³
pH-вредност:	са. 8
бои:	Life - anorganic (2-9)



	SilikatColor 5l	SilikatColor 14l
потрошувачка	са. 0.3 - 0.35 kg/m ² во зависност од вливливоста и рамноста на подлогата	са. 0.3 - 0.35 kg/m ² во зависност од вливливоста и рамноста на подлогата

Облик на испорака Канта 5 l, 1 Палета = 48 канти = 240 l
Канта 14 l, 1 Палета = 32 канти = 448 l

Складирање 12 месеци на суво место на дрвени палети во фолија, заштитено од сончевите зраци и мрзнење.

Гаранција за квалитет Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

Класификација според Законот за хемиски супстанции Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарате во Баумит.

Подлога	<p>Испитувањето на подлогата се прави според важечките норми. Подлогата мора да биде сува (најмалку 4 недели), без прашина, рамна и со рамномерна вливливост.</p> <p>Производот е прикладен за следните подлоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ минерални малтери (пр. Баумит цементни и варово-цементни малтери); ■ бетон ; ■ Баумит фасадни системи(КСинНТИ); ■ минерални и органски бои со добра адхезија; <p>Производот условно е погоден за следните подлоги (Нанесете тест површина!):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ материјали од гипс и вар (обратете внимание на карбонизацијата). <p>Производот не е прикладен за следните подлоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ пластични и синтетички материјали ; ■ лакови, односно мрсни бои; ■ дрво; ■ метал; ■ органски бои со висока еластичност
Подготовка на подлогата	<ul style="list-style-type: none"> ■ Слабите површини да се зајакнат со Баумит MultiPrimer темелен прајмер (време на сушење пред нанесување на завршниот слој е најмалце 12 часа); ■ Нечистите површини да се очистат, механички или со миене, со почитување на времето на сушење од мин. 2-3 дена; ■ Подлоги заразени со алги и габи треба да се третираат со специјални производи, на пример, Баумит раствор против габи ReClean (видете го техничкиот лист за производот) ■ Да се одстранат сите слободни лепливи бои; ■ Оштетени или напукнати минерални површини да се санираат со нанесување на Баумитови смеси (прим. MultiWhite, DuoContact, ProContact, StarContact White, openContact) и по потреба армирајте со мрежичка Баумит StarTex.
Обработка	<p>Пред употреба промешајте ја бојата во кантата со миксер со мала брзина. Други материјали не се додаваат.</p> <p>Во првиот слој Baumit SilikatColor разблажете со макс. 10 - 15% вода и нанесете како темелен прајмер (време на сушење најмалку 12 часа). За силно вливливи подлоги во првиот слој се нанесува Baumit MultiPrimer прајмерот (разреден до 50%) најмалку 12 часа после тоа се нанесува Baumit SilikatColor.</p> <p>Вториот слој боја Baumit SilikatColor нанесете го без разредување или со макс. 5% разредување. Конзистенцијата на другата рака подесете ја по потреба со малку додавање вода. Кога се нанесува бојата во два слоја, времето на чекање помеѓу двата слоја е најмалку 4 часа. Работите рамномерно, без прекини. Не мешајте со други материјали.</p> <p>Машинско нанесување: Пумпа Graco UM II 795 PC ; Дизна: LL315; Приросок: 100 бари; Филтер60; Разредување 0% Структура на слоевите: Подлога со ниска вливливост</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 слој Baumit SilikatColor боја разредена 10-15% ■ 1 слој Baumit SilikatColor боја (неразредена или со макс. 5% разредување) <p>Подлога со висока вливливост, , стари подлоги или фасадни термоизолациони системи</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 слој Baumit MultiPrimer - прајмер за импрегнација (разреден 50%) ■ 1-2 слоја Baumit SilikatColor боја (без разредување или со макс. 5% разредување)
Напомени и општи информации	<p>Температурата на воздухот, материјалот и подлогата за време на аплицирањето и врзувањето мора да биде најмалку 8 °C.</p> <p>Прекин во работата на една површина не е дозволено.</p> <p>На нијансата и вкупниот изглед на површината влијае подлогата, големината на површината, структурата и гранулацијата, како и аголот на осветлување. Потполно иста боја може да се гарантира само во рамките на иста производна шаржа и испорака. Ако користите производ од различни шаржи, задолжително е замешување на кантите од различни шаржи една со друга пред нанесување.</p> <p>Заштита на соседни површини: Површините до завршната површина, особено стакло, керамика, шпер плоча, клинкер, природен камен, лак и метал мораат да бидат заштитени . Испрсканите површини мораат одма да се измијат со вода. После употреба алатот и опремата треба одма да се измијат со вода.</p>

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.