



Baumit CreativTop

Завршен малтер за креативно моделирање



- **Неограничени можности за обликување**
- **Широк спектар на текстури**
- **Креативни, шарени и единствени површини**

Производ

Фасаден декоративен малтер, тенкослоен, на база на силикон и органски смоли. Специјално направен како малтер за моделирање на фасади и изработка на креативен дизјан на фасади. Рачно и машинско аплицирање.

Состав

Силиконско и органско врзиво, мермерен гранулат, микро влакна, бели и обоени минерални пигменти, адитиви и вода.

Својства

Отпорен на сите климатски услови, хидрофобен, со висока паропропустливост, чистечки (може да се чисти со чиста вода), отпорен на нечистотии, еластичен, отпорен на механички напрегања, лесно се нанесува (рачно или машински).

Аплицирање

Изработка на креативни структури за Баумит фасадните термоизолациони системи (КСИНТИ), како за стари така и за нови минерални малтери и бетон со изработка на уникатни површини.

Технички податоци

реакција на оган:	B
атхезиона јакост:	> 0.3 MPa
μ-вредност:	ca. 35 - 40
густина:	ca. 1.8 kg/dm ³
W-вредност:	W3
бои:	Life - Acryl (2-9)



	CreativTop Max	CreativTop Trend	CreativTop Fine	CreativTop Silk
дебелина на зрно	max. 4 mm	max. 3 mm	max. 1 mm	max. 0.2 mm
потрошувачка	ca. 4.5 kg/m ²	ca. 3.9 kg/m ²	ca. kg/m ²	ca. 0.5 - 1 kg/m ²

Облик на испорака

Канта 25 kg, 1 палета = 32 канти = 800 kg

Складирање

12 месеци на суво на дрвени паети во фолија, заштитено од мрзнење и директна сончева светлина.

Гаранција за квалитет

Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

**Класификација
според Законот за
хемиски супстанции**

Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарate во Баумит.

Подлога

Подлогата мора да биде сува, незамрзната, без прашина, впливива, рамна, носива, без ефлоресценција и нестабилни делови. Рамноста на зидот мора да одговара на важечките норми, максимално дозволено одстапување е 2мм на должина од 1 метар . Одстапувањето од рамноста над дозволениот лимит може да доведе до зголемена потрошувачка на материјал и да влијае на конечниот изглед на фасадата .

Производот е погоден за следните подлоги:

- минерални малтери (прим. Баумит цементни и варово-цементни малтери);
- бетон ;
- Баумит фасадни лепаци ;
- минерални и органски бои со добра атхезија

Производот е условно погоден за следните подлоги (Нанесете тест површина!):

- материјали од гипс и вар (обрнете внимание на карбонизацијата).

Производот не е погоден за следните подлоги:

- пластични и синтетички материјали ;
- лакови, односно мрсни бои ;
- дрво ;
- метал ;
- органски бои со висока еластичност

Подготовка на подлогата

- Лесно песочни минерални површини да се ојачаат со нанесување на зацврстувач за малтери, Баумит SanovaPrimer (време на сушење најмалце 14 дена) или со користење на Баумит MultiPrimer темелен праймер (време на сушење пред нанесување на завршниот слој е најмалце 12 часа);
- Нечистите површини да се очистат, механички или со миење, со почитување на времето на сушење од мин. 2-3 дена;
- Подлоги заразени со алги и габи треба да се третираат со специјални производи, на пример, Баумит раствор против габи ReClean (видете го техничкиот лист за производот)
- Да се одстрранат сите слбо лепливи бои;
- Оштетени или напукнати минерални површини да се санираат со нанесување на Баумитови смеси (прим. MultiWhite, DuoContact, ProContact, StarContact White, openContact) и по потреба армирајте со мрежичка Баумит StarTex.

Покрај горенаведеното, пред нанесувањето на фасадата со CreativTop, сите површини мораат да бидат премачкани со праймерот Баумит Premium-Primer или Баумит UniPrimer (минимално време на сушење 24 часа).

Обработка

1 x БаумитPremiumPrimer/UniPrimer темелен праймер (се нанесува рамномерно по целата површина), или 2 x Баумит Premium-Primer/UniPrimer темелен праймер (за поправки и за силно вплививи подлоги со време на сушење помеѓу слоевите од мин. 24 часа).

Баумит PremiumPrimer / UniPrimer праймерот се суши најмалце 24 часа, после што може да се нанесе фасадниот малтер Баумит Baumit CreativTop.

1 x Баумит CreativTop мора добро да се измеша со ротациона мешалка пред почетокот со работа.

За да ја прилагодите конзистенцијата на материјалот, дозволено е разблажување со макс. 1% вода во случај на потреба. Фасадниот малтер се нанесува рачно со глетарица од нергосувачки челик или машински со машина за фино малтерисување (прим. Graco RTX 1500, и.т.н.).

Дебелината на слојот зависи од користената техника за структура. За точни насоки за различните техники на обработка видете ги во „ Насоки за обработка на Баумит CreativTop“. Кај некои техники бојата може да се измие. То може да биде намерно. Во случај да тој ефект не е пожелен, Баумит CreativTop може да се премачка со Баумит фасадните бои. За понатамошни насоки видете во насоките за обработка.

Напомени и општи информации

Температурата на воздухот, материјалот и подлогата во текот на постапката на аплицирање и врзување мора да биде најамнше 5 °C и максимално 30 °C. Фасадата треба да биде заштитена од директно дејство на сончевата светлина, дожд и јак ветар (заштитна мрежа за скеле). Високите летни температури го скратуваат времето на сушење (постои опасност од пребрзо сушење) „Прегорување“ -брзо и прерано испарување на водата од фасадниот декоративен малтер пред почетокот на врзување.

Високата влажност и ниската температура можат да доведат до подолго време на сушење и промена на бојата на фасадниот малтер. Промена на условите за време на процесот на врзување или обработка на фасадниот малтер може да предизвика неизедначеност во нијансата . Разликата во бојата (дамки) воглавно настануваат како резултат на неизедначената вливливост на подлогата или нееднаквото изложување на фасадата на сончевата светлост (сенка од скеле), што предизвикува нерамномерност на подлогата во смисол на степен на вливливост и различна брзина на врзување .

За да се избегнат видливите споеви на преодите помеѓу поедините нива од скелето, неопходно е да се обезбедат доволен број на работници и на преодите да изведува „мокро на мокро“, со што се смашува ризикот за појава на нерамномерности во бојата и структурата. Прекин со работата на една површина не е дозволено.

На нијансата и целокупниот изглед на површината влијаат подлогата, големината на површината, структурата и гранулацијата, како и типот и аголот на осветлувањето. Оценката за нијансата и структурата на готовата површина се изведува со одалеченост од неколку метри (по правило 2 - 4 м) од фасадата, а не од непосредна близина, нормално на површината на фасадата (не од косо). Неизедначеностите не смеат да бидат видливи при нормален изврш на светлина (не од косо).

Потполно иста нијанса може да се гарантира само во рамките на иста производна шарка и испорака. Ако користите производ од различни шарки, обавезно е замешување на кантите со различна шарка пред нанесување. Поради природниот карактер на мермерното полнило (каменот) кој се користи во составот на фасадата , можно е појавување на поедини зрна со нешто потемна или жолтеникава боја. Тоа не е недостаток на квалитетите, може само малку да влијае на визуалниот аспект поради природната сировина која се користи за добивање на декоративниот малтер за фасада Баумит . Механичките влијанија врз површината на фасадниот малтер можат да доведат до промена на бојата на овие места (поради пигментно соголување). Оваа промена на бојата не влијае на функционалноста или квалитетот на производот.

Доколку треба да се нанесе друг слој на фасаден малтер на фасадата потребно е да се почека мин. 48 часа пред нанесување (при климатски услови: температура 20 °C и влажност на воздухот 60%). Баумит фасадите се произведуваат со додаток против развирање на мувла и алги. На овој начин се постигнува ефектот на заштита и спречување на нивна појава . Во случај каде објекти опкружени со критични услови на животната средина (над просечна влага, во близина на езера/реки, препорачуваме додатна заштита од мувла „антипиц“, додаток. Овој додаток е достапен на барање со посебна порачка . Конечноот исчезнување на мувлати и / или габите не може да се гарантира.

Ве молиме да ги земете во обзир стандардите на квалитетот на изведбата, во кој е детално објаснето правилната изведба, кои се наведени во „Баумит фасадни системи- Насоки за изведба,, кои се актуелни во врска со ваков тип на изведувачки работи. Како општо правило во случај на употреба на фасаден декоративен малтер на фасадни термоизолациони системи (КСИНТИ), вредноста на коефициентот на рефлексија на сончевата светлина не семее да биде помала од 25. Благодарејќи на иновативниот Баумит „Cool,, пигмент оваа вредност на факторот на рефлексија може да се надмине, бидејќи моменталните КСИНТИ правила го имаат ова ограничување . Со примената на вредноста TSR (вкупен сончев одсјај), во комбинација со посебниот Баумит „Cool,, пигмент, кој подобро ја рефлектира сончевата светлина и така го намалува сончевото загревање на фасадата, можно е да се нанесе фасаден малтер со темна нијанса и на големи површини каде Баумит термоизолационите системи

Во случај на следните нијанси на боја, дебелината на арматурниот слој од лепак мора да биде мин. 5 mm: 0372, 0382, 0392, 0402 , 0412, 0422, 0432, 0442, 0512, 0522, 0582, 0612, 0622, 0632, 0672, 0682, 0862, 0872, 0882, 0892, 0902, 0912, 0922, 0932, 0972.

Заштита на соседни површини: Површините до завршната површина, особено стакло, керамика, шпер плоча, клинкер, природен камен, лак и метал мораат да бидат заштитени . Испрсканите површини мораат одма да се измијат со вода. После употреба алатот и опремата треба одма да се измијат со вода.

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.