



Baumit KlimaWhite

Клима малтер

Предности

- **Ја регулира климата во просторијата**
- **Природно бел**
- **Без штетни материји и отпорна на мувла**



Производ

Дифузно отворен, бел варов лесен малтер, за регулирање на влагата во внатрешните простории, вклучувајќи и мокри простории. Природната микропорозна структура овозможува мрзо превземање на влагата, а исто така и брзо испуштање на влагата, со што се обезбедува одлична клима во просторијата.

Состав

Хидратна вар, бел цемент, перлит, песок и адититви.

Својства

KlimaWhite малтерот обезбедува силно паропропусна површина со порозна структура која оптимално ја регулира влагата во просторијата. На тој начин овозможува одржување угодна и здрава клима. Гранулација 0,6 mm.

Аплицирање

Машински малтер, за примена во затворено за природно регулирање на влагата и здрава клима, погоден за сите внатрешни површини, погоден за мокри чворови и влажни простории, примерен и за ѕидни греење. Погоден и како подлога за положување на плочки - претходна обработка на подлога во склад со нормата ÖNORM B 2207.



Облик на испорака Вреќа 25 kg, 1 палета = 48 вреќи = 1200 kg

Складирање

12 месеци на суво на дрвени палети

Гаранција за квалитет

Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

Класификација според Законот за хемиски супстанции

Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарате во Баумит.

Подлога

Подлогата мора да биде чиста, сува, незамрзната, обеспрашена, не смее да биде водоодбивна, без исцветување, носечка и без нестабилни делови.

Подготовка на подлогата

Барањата важат за ѕидови ускладени со важечката норма и подразбираат порано затворени fugи.

Podloga

- Цигла(шуплива цигла/цигла со нормален формат): кај силно односно нерамномерни вливливи подлоги препорачливо е: Да се импрегнира ѕидот со Baumit Grund разреден со вода 1:6, сушење мин 12 часа;
- Гас бетон: Baumit Grund 1:6 разреден со вода; сушење мин 24 часа
- БЕТон: задолжителна е примена на премаз Baumit SuperPrimer, сушење мин. 30min - макс. 48h

Обработка

Заради поедноставна обработка пред почетокот на малтерисувањето на сите ќошиња и агли залепете нерѓосувачки аголни профили за внатрешно малтерисување со лепак Baumit (никако со гипс).

На местата каде треба да се постават керамички плочки се препорачува употреба на водилка за малтерисување, како помош за развлекување на малтерот и постигнување на правилна геометрија. Површината не се мазни само грубо се извлекува со мастер.

Baumit KlimaWhite може да се обработи со вообичаените машини за малтерисување (пр. PFT G4, G5, S48, S58, M3 или слични машини за малтерисување). Во машината за малтерисување не смее пред почетокот со работа да има никакви остатоци од материјал кој што содржи гипс!

Доколку е потребно подлогата претходно да се навлажни, после што со машината за малтерисување гасеничесто нанесете го малтерот до потребната дебелина (мин. 10 mm, макс. 25 mm по слој), рамно да се развлече со H - мастер и после почетното врзување да се обработи со трапезоидна рамилка или да се измазни со соодветна глетарка.

Ако поради нерамнините е потребно нанесување на повеќе слоеви, за време на нанесувањето на првиот слој (максимално 25 mm) површината хоризонтално да се орапави со назабена гребалка за малтер и пред нанесување на следниот слој добро да се навлажни (површината мин. 2 дена да се заштити од исушување, а пред нанесување на завржниот слој да се почека карбонизацијата).

Ако дебелината на слојот треба изнесува повеќе од 30 mm, примена на KlimaWhite не се препорачува (значително долго време на сушење, побарјте совет од стручно лице).

Потрошувачка: 12-12,5 kg/m²/cm

Пред вклучување на машината за малтерисување (погонски мотор мин. 5.5 kW) задолжително навлажнете го дрвото за малтер (ретка конзистенција, варова или цементна мешавина).

Останати податоци: видете во листот со технички податоци за машината за малтерисување

Напомени и општи информации

Температурата на воздухот, материјалот и подлогата мораат за време на обработката и врзувањето да бидат над +5°C. Свежо измалтерисирани површини мин. 2 дена да се заштитат од исушување.

Кај употреба на грејни уреди, посебно плински, задолжително е да се обезбеди добра попречна вентилација (карбонизација). Директно загревање на малтерот не е дозволено.

Задолжително е придржување до насоките за обработка на фабрички замешани малтери од австриската работна заедница за малтер во важечка верзија. За постигнување на рамни површини применете ја нормата ÖNORM DIN 18202.

Отворите од електрични и останати канали, задолжително пред малтерисувањето пополнете ги со соодветен варово-цементен малтер, како би се обезбедила секогаш иста дебелина при малтерисувањето на комплетните површини. На сите поправки, како и при комбинацијата од различна комбинација на зидови, поставете арматурна мрежичка. Појачувањето на површината не ја елиминира во потполност појавата на пукнатини, но го намалува ризикот од нивна појава.

Кај вградување или надоградба на други зидни градежни материјали или плафони задолжително е да се изведе зарезување со зидарска мистрија се до подлогата за малтерисување.

Површините на кои треба да се положуваат плочки не смејат да се измазнат (рамна површина во склад со ÖNORM B 2207).

Времето на сушење пред понатамошна обработка изнесува мин. 10 дена по cm дебелина на малтер.

Завршна обработка - внатрешни површини

Baumit малтерот KlimaWhite со маса за глетување KlimaFino или KlimaFino и со внатрешна боја:

- Baumit KlimaColor
- Baumit KlimaDekor

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.