

Beschrijving van de voordelen

- Scheuroverbruggende, flexibele Afdichtspecie voor pleisterwerk in de plint met pleisterwerk en ETIC systeem, overschilderbaar.
- Geschikt voor structurele waterdichting en waterdichting van balkons of terrassen in combinatie met tegels
- Getest volgens testprincipes met algemeen testcertificaat van de bouwautoriteit



Samenstelling

Aggregaat, cement en additieven voor betere verwerking, flexibilisering, hechting, ondoordringbaarheid.

Kenmerken

- Getest volgens testprincipes met testcertificaat van de algemene bouwinspectie.
- Machinaal verwerkbaar (verspuitbare) Afdichtspecie.
- Barstvrije uitharding.
- Bestand tegen agressieve betoninvloeden volgens DIN 4030.
- Na uitharding waterafstotend, open voor dampdiffusie, scheuroverbrugging, bestand tegen veroudering, verwerking en vorst.

Toepassing

- Afdichtspecie voor scheuroverbrugging van de flexibele pleisterafdeling in de sokkelzone bij pleistersystemen.
- Geschikt als bouwafdeling volgens DIN 18533 en het algemene bouwtechnische keuringscertificaat.
- Kan worden aangebracht met een kwast, spuit, roller of plamuurmes.
- Toepassingsgebied: buiten, binnen, muur, plint.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalsleutel EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	15 01 10*, 17 01 01, 17 09 04
Brandgedrag:	B2 normale ontvlambaarheid volgens DIN 4102-1
Kleur:	Grijs
GISCODE:	ZP1
Hechtsterkte:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ (op beton)
Rijpingstijd:	ca. 3 minuten
sd-waarde H_2O :	ca. 1 m (met 2 mm laagdikte)
Droogtijd:	min. 24 h per mm toepassingsdikte
Bewerkbaar:	na ongeveer 3 uur bij + 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid
μ -waarde:	ca. 500
Verwerkingstijd:	ca. 1 h
Waterbelastbaarheid:	na minstens 7 dagen (waterbelastbaarheid)
Registratienummer:	ABP: Keuringscertificaat nummer: P 14328/24-722

Variant(en)	20 kg
Opbrengst	ca. 8.3 m ² /zak met 2 mm natte filmdikte
Verbruik	ca. 1.2 kg/m ² /mm
Waterbehoefte	4 l/zak - 5 l/zak (voor kwastbare consistentie), 3,5 - 4,0 liter/zak (voor troffelbare consistentie)

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.

Leveringswijze	Papieren zak, 20 kg (48 zakken per pallet = 960 kg)
Bewaring	Droog en beschermd. Niet langer dan 6 maanden bewaren. De datum op de verpakking komt overeen met de productiedatum.
Kwaliteitsborging	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscontrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.
Indeling volgens de chemicaliënwet	Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com
Ondergrond	De ondergrond moet stevig, stabiel, droog, vorstvrij en vrij van uitbloeiingen en hechtingsverminderende resten (bekistingolie, vuil, stof) zijn. Het te bepleisteren oppervlak moet gelijkmatig droog en zo vlak mogelijk zijn. Alle oneffenheden > 4 mm op de betonnen ondergrond, bijv. kleine uitbrekingen, holtes, spouwen, enz. moeten vooraf gelijk met het oppervlak worden opgevuld met Baumit Hellings- en betonplamuur Fix. Vul uitbrekingen in het metselwerk of open metselwerkvoegen gelijk met het oppervlak op met bijv. Baumit Licht sokkelpleister. Betonnen oppervlakken (vrij van holle ruimten en grindzakken) kunnen direct worden gecoat. Vullingen en randen, richels, nokdraden, afstandhouders (metaal), enz. tot een diepte van ongeveer 2 cm bijsnijden en als oneffenheden opvullen alvorens te coaten. Bevochtig de oppervlakken vooraf zodat ze flexibel matvochtig zijn wanneer de Afdichtspecie flexibel wordt verwerkt.
Verwerking	Meng Afdichtspecie flexibel met schoon water zonder andere toevoegingen. Voeg ongeveer 2/3 van de benodigde hoeveelheid water toe en voeg langzaam de droge mortel toe. Meng de Afdichtspecie flexibel tot een klontvrije, gladde massa en stel deze vervolgens af op verwerkingsconsistentie. Het gemengde product moet binnen een uur verwerkt worden. Reeds verstijfseld materiaal mag niet opnieuw verwerkbaar worden gemaakt met water of opnieuw worden gemengd. Als de mortel een kwastbare consistentie heeft, wordt deze aangebracht met een metselkwast, een middelharde kwast of een geschikt spuitapparaat; als de mortel een troffelbare consistentie heeft, wordt deze aangebracht met een troffel, vlakspaan of troffel. De mortel wordt in twee tot drie lagen aangebracht. De tweede laag kan worden aangebracht zodra de eerste laag voldoende is opgedroogd, zodat deze niet wordt beschadigd door de tweede laag.
Algemeen en aanwijzingen	Beschermen tegen fel zonlicht, bijvoorbeeld door ophangen. Bij snelle droging (wind, zon) een of meerdere keren opnieuw bevochtigen. Alvorens een volgende laag aan te brengen, moet een standtijd van minstens 1 dag per mm pleisterdikte in acht worden genomen. Afdichtspecie flexibel kan niet worden gebruikt om dampdichte afdichtingen te maken. Als een pleisterlaag of het metselen van gevelbekleding gepland is, moet een spuitlaag Baumit Renovatievoerspuitsmortel worden aangebracht op de tweede laag van de nog verse slurrie of moet een hechtbrug, zoals Lijmmortel ALLROUND, worden aangebracht op het grondig gedroogde oppervlak. Niet verwerken beneden + 5 °C en boven + 25 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem de richtlijn "Gevelpleister/buitensysteem", DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18533 en DIN 18336 (VOB, deel C) en de speciale bepalingen van de "algemene bouwtechnische goedkeuringen" (abZ) in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.