

- Beschrijving van de voordelen**
- Eencomponent, stijve, minerale Afdichtspecie voor dunnelaag pleisterwerk in het plintgebied
 - Niet geschikt voor drink- of servicewatertanks
 - Weer- en vorstbestendig



Product Eencomponent, harde minerale Afdichtspecie als pleisterafdichting in dunne laag in de plint. Voor binnen en buiten.

Samenstelling Aggregaat, cement en additieven voor een betere verwerking en hechting.

- Kenmerken**
- Minerale, gebruiksklare, gladde cementmortel na toevoeging van water.
 - Waterafstotend, weer- en vorstbestendig na uitharding.

- Toepassing**
- Afdichtspecie als pleisterafdichting in gebieden in contact met de grond en plintgebieden, die overeenkomen met sterkteklasse CS III en CS IV (of mortelgroep P II en P III).
 - **Systeemcomponent in het injectiesysteem.**

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalsleutel EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	15 01 10*, 17 01 01, 17 09 04
Buigtreksterkte:	≥ 4.8 N/mm ²
Brandgedrag:	A1, niet brandbaar
Druksterkte:	≥ 20 N/mm ²
Kleur:	Grijs
GISCODE:	ZP1
Hechtsterkte:	≥ 0.5 N/mm ² (op beton)
μ-waarde:	≤ 200
Verwerkingstijd:	ca. 30 minuten

Variant(en)	10 kg	25 kg
Opbrengst	ca. 5.2 l/zak (ca. 2,6 m ² /zak met 2 mm pleisterdikte)	ca. 13 l/zak (ca. 6,5 m ² /zak met 2 mm pleisterdikte)
Granulatie	0 mm - 1 mm	0 mm - 1 mm
Minimale laagdikte	minstens 2 mm droge laagdikte	minstens 2 mm droge laagdikte
Verbruik	ca. 2 kg/m ² /mm	ca. 2 kg/m ² /mm
Waterbehoefte	2.5 l/zak - 2.8 l/zak (voor kwastbare consistentie), 2,3 - 2,5 liter/zak (voor troffelbare consistentie)	6.5 l/zak - 7 l/zak (voor kwastbare consistentie), 6 - 6,5 liter/zak (voor troffelbare consistentie)

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.

Leveringswijze	Foliezak, 10 kg (105 zakken per pallet = 1.050 kg) Papieren zak, 25 kg (42 zakken per pallet = 1.050 kg)
Bewaring	Droog en beschermd mag de opslagtijd niet langer zijn dan 12 maanden voor de zak van 25 kg en 24 maanden voor de zak van 10 kg. De datum op de verpakking komt overeen met de productiedatum.
Kwaliteitsborging	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscontrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.
Indeling volgens de chemicaliënwet	Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com
Ondergrond	De ondergrond moet stevig, scheurvrij, gezond en schoon zijn. Losse delen, druppelende en holle ruimtes en vuil, stof, olie en vet moeten worden verwijderd. Metselwerk moet vooraf worden bedekt met Sokkelcementpleister. In betonnen oppervlakken draden, afstandhouders enz. tot een diepte van ca. 2 cm terugsnijden. Vul eventuele openingen op voordat u gaat coaten, bijvoorbeeld met Cementmortel of Sokkelcementpleister. De oppervlakken vooraf bevochtigen zodat ze mat en vochtig zijn wanneer de Afdichtspecie wordt verwerkt. Gebruik Afdichtspecie niet als horizontale afdichting op vloeren.
Verwerking	Meng met schoon water zonder andere toevoegingen. Voeg water toe en voeg langzaam droge mortel toe. Meng tot een klontvrije, gladde massa. De gemengde mortel moet snel worden verwerkt, binnen een half uur. Voor een kwastbare consistentie wordt de mortel aangebracht met een metseltroffel of een middelharde kwast. Voor een troffelbare consistentie wordt de mortel aangebracht met een troffel, vlakspaan of spatel. De eerder aangebrachte laag moet oppervlaktehard zijn, maar mag nog niet volledig droog zijn. De vereiste droge laagdikte voor oppervlaktebescherming is 2 mm. Breng altijd minstens twee lagen aan. Altijd aanbrengen met de kant naar het water of vocht toe. Materiaal dat al is uitgehard, mag niet opnieuw worden gemengd.
Algemeen en aanwijzingen	Niet gebruiken als structurele waterdichting volgens DIN 18533. Beschermen tegen fel zonlicht, bijvoorbeeld door ophangen. Bij snelle droging (wind, zon) een of meerdere keren opnieuw bevochtigen. Afdichtspecie kan niet worden bepleisterd vanwege de sterke waterafstotendheid, omdat er niet voldoende hechting tussen de slurry en pleister kan worden bereikt. Hetzelfde geldt voor de tweede laag Afdichtspecie als de onderste laag al is doorgedroogd. Als een pleisterlaag of het metselen van gevelbekleding is gepland, moet een afwerkspuit, zoals renovatievoerspuitsmortel, worden aangebracht op de nog verse tweede laag afdichtingsspecie of moet een hechtbrug, zoals Gevelrenovatieplamuur wit, worden aangebracht op het opgeruwde en grondig gedroogde oppervlak. Er moet een wachttijd van minstens 1 dag per mm pleisterdikte in acht worden genomen voordat een volgende laag wordt aangebracht. De slurry moet volledig droog zijn voordat beschermende lagen worden aangebracht (kuipfolie, vliesdoek, drainageplaten, enz.) of voordat de grond wordt opgevuld. Zorg ervoor dat er geen cohesieve grond achter de bescherm laag valt. Indien nodig kan Baumit Afdichtspecie overschilderd worden met alle standaard Baumit gevelverven zodra deze volledig droog zijn. Eventueel vooraf een grondlaag Baumit Diepgrond aanbrengen. Als de grond cohesief is, verbetert een ca. 30 cm brede zone met waterdoorlatend vulmateriaal vóór de waterdichting de waterafvoer. Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en is bedoeld als advies. Er kan geen garantie voor de toepassing aan worden ontleend, aangezien wij geen invloed hebben op de toepassing en verwerking. Niet verwerken beneden + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem de richtlijn "Gevelplamuur/buitensysteem", DIN EN 13914 en DIN 18550 in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, neem dan contact op met ons verkoopteam. verkoopadviseurs geven je graag gedetailleerde, objectspecifieke informatie.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.