

- Beschrijving van de voordelen**
- Speciale, kwartsgevulde hechtbrug voor gips- of gipskalkpleisters voor de voorbehandeling van gladde betonoppervlakken en dichte, niet-absorberende ondergronden
 - Opbrengstrijke, oplosmiddelvrije, zeer diffusieopen grondlaag met hoge kleefkracht
 - Voorkomt de schadelijke reactie tussen beton en gips



Product Hechtbrug voor gips- of gipskalkpleisters, voor de voorbehandeling van gladde betonnen oppervlakken en dichte, niet-absorberende ondergronden.

Samenstelling Waterige polyvinylacetaatdispersie met mineraal aggregaat.

- Kenmerken**
- Oplosmiddelvrije grondlaag met hoge opbrengst en hoge kleefkracht.
 - Verhoogde veiligheid bij het aanbrengen dankzij een kleuring die de onbehandelde oppervlakken duidelijk onderscheidt van de geverfde oppervlakken.
 - Voorkomt de schadelijke reactie tussen beton en gips (ettringietvorming).

- Toepassing**
- Met kwarts gevulde en diffusieopen hechtbrug voor gips- of gipskalkpleisters, voor de voorbehandeling van gladde betonoppervlakken en dichte, niet-zuigende ondergronden binnenshuis.
 - Reguleert het zuiggedrag en verbetert zo de verwerkingsomstandigheden bij het bepleisteren.
 - Uitsluitend bedoeld voor gips- en kalk-gipsgebonden binnenpleisters.
 - Niet geschikt voor hydraulisch uithardende pleisters (kalk-, kalk-cement- of cementpleister).

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalsleutel EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	08 01 12, 15 01 02
Kleur:	Roze
GISCODE:	BSW20
sd-waarde H ₂ O:	0.03 m voor een enkele laag
Droogtijd:	min. 24 h
TVOC 3d:	EMICODE EC 1 PLUS
VOC: Grenswaarde van de EU:	30 g/l Letter A: categorie g (Wb);
VOC: Reële waarde:	< 30 g/l VOC
Toestand:	vloeistof

Variant(en)	5 kg
Opbrengst	ca. 17 m ² /emmer - 25 m ² /emmer
Verbruik	ca. 0.2 kg/m ² - 0.3 kg/m ²

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.



Leveringswijze	Plastic emmer, 5 kg (64 emmers per pallet = 320 kg)
Bewaring	In een gesloten emmer, koel maar niet onder + 5 °C. Niet langer dan 12 maanden bewaren. Geopende verpakkingen binnen 4 weken verwerken.
Kwaliteitsborging	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscontrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.
Indeling volgens de chemicaliënwet	Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com
Ondergrond	Geschikte ondergronden zijn alle zwakke of niet-absorberende ondergronden, zoals beton (vocht ≤ 3 gewichtsprocent), EPS, XPS-R etc., mits ze schoon, vet- en olievrij en opgedroogd zijn. Losse deeltjes, vuil en stof moeten worden verwijderd. Maskeer of bedek ramen, deuren, hout, enz. Blootstelling aan vocht en vocht van de ondergrond dat inwerkt op de rug moet worden uitgesloten. Ruw sterk verdichte, niet-absorberende ondergronden op of gebruik een pleisterondergrond.
Verwerking	■ Betoncontact moet grondig gemengd worden voor het aanbrengen. Het is niet nodig om water toe te voegen voor verdunning, aangezien dit een gebruiksklare hechtbrug is. ■ Betoncontact kan het beste worden geveerd of opgerold. ■ Breng een gelijkmatige en royale laag aan op de pleisterbasis, eventueel in meerdere lagen met tussendroging. ■ Vermijd te dikke lagen, anders wordt de droogtijd verlengd. ■ De kleuring maakt het gemakkelijker om oppervlakken te controleren die al bewerkt zijn. ■ Als het werk wordt onderbroken, moet het materiaal opnieuw worden geroerd voordat het verder wordt aangebracht. ■ Er is een droogtijd van ten minste 24 uur nodig voordat u kunt beginnen met pleisterwerk.
Algemeen en aanwijzingen	Goed laten drogen om filmvorming mogelijk te maken (dwarsventilatie, verwarming, enz.). Alleen volledig droge coatings zijn hechtend. Controleer voor het bepleisteren de droogtegraad door af te vegen. Er mogen geen vochtige of kleverige plekken achterblijven op de rug van de hand of de doek. Bescherm bedreigde zones (glas, keramiek, metaal, enz.). Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het hard is. Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water. Waswater opvangen en afvoeren volgens officiële voorschriften. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton of ethylacetaat. (met passende beschermingsmaatregelen!) worden opgelost. Als de krimp in de betonnen ondergrond te groot is of te laat optreedt door slechte droogomstandigheden en de daaruit voortvloeiende schuifspanningen, kan het pleisterwerk van de muur of het plafond afbladderen ondanks een goede verwerking van de hechtbrug. Voor betonnen oppervlakken met een hoog vochtgehalte kan een materiaal op basis van Cement zoals Gevel- en renovatieplamuur wit worden gebruikt om te bepleisteren. Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en is bedoeld als advies. Er kan geen garantie voor de toepassing aan worden ontleend, aangezien wij geen invloed hebben op de toepassing en verwerking. Niet verwerken beneden + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18350 (VOB, deel C) en de brochure "Gipspleisters en gipshoudende pleisters op beton" van het Bundesverband der Gipsindustrie e. V. in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.