

- Beschrijving van de voordelen**
- Gebruiksklare, siliconenversterkte dunnelaag afwerkpleister
 - Voorzien van foliebescherming als modelleerpleister voor creatief gevelontwerp
 - Ook verkrijgbaar in vele kleuren



Product Gebruiksklare, pasta-achtige, siliconenversterkte dunnelaag afwerkpleister voor handmatige en machinale verwerking. Vormbaar pleister voor creatieve gevelontwerpen.

Samenstelling Organische bindmiddelen, versterkt met siliconen, minerale vulstoffen, kleurpigmenten, additieven, water.

- Kenmerken**
- Volledig dekkend en gemakkelijk te structureren afwerkpleister met goede hechting op de ondergrond.
 - Droogt met lage spanning.
 - Waterafstotend na drogen, waterdampdoorlatend, weerbestendig met lage vuilneiging.
 - Foliebescherming om de duurzaamheid van de gevel te verbeteren.
 - Verkrijgbaar in vele kleuren.

- Toepassing**
- Afwerkpleister als afwerklaag (toplaag) op beton, minerale en organische pleisters en plamuurmassa's.
 - Voor het aanbrengen van decoratieve witte of gekleurde pleisteroppervlakken buitenshuis.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Eural-code (EAK/AVV):	08 01 12, 15 01 02
Brandgedrag:	A2 -s1, d0 onbrandbaar volgens DIN EN 13501-1
Dichtheid ISO 2811:	ca. 1.6 kg/dm ³ - 1.9 kg/dm ³
Kleur:	Wit, kan op verzoek van de klant worden gekleurd
Hechtsterkte:	≥ 0.3 MPa
Norm:	DIN EN 15824
pH-waarde:	ca. 8.5
sd-waarde H ₂ O:	0.17 m (met 3 mm gipskorrel), 0.22 m (met 4 mm gipskorrel)
Droogtijd:	minstens 7 dagen (pleister)
μ-waarde:	ca. 35 - 40
V-waarde:	V2 gemiddeld
VOC: Grenswaarde van de EU:	40 g/l Letter A: categorie c (Wb);
VOC: Reële waarde:	< 40 g/l
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ:	ca. 0.700 W/(m·K)
W-waarde:	W2 gemiddeld

Variant(en)	4 mm: 25 kg, wit	4 mm: 25 kg, gekleurd	3 mm: 25 kg, wit	3 mm: 25 kg, gekleurd
Opbrengst	ca. 4 m ² /emmer - 5 m ² /emmer	ca. 4 m ² /emmer - 5 m ² /emmer	ca. 4 m ² /emmer - 5.9 m ² /emmer	ca. 4 m ² /emmer - 5.9 m ² /emmer
Korrelgrootte	0 mm - 4 mm	0 mm - 4 mm	0 mm - 3 mm	0 mm - 3 mm
Verbruik	ca. 5 kg/m ² - 6.2 kg/m ²	ca. 5 kg/m ² - 6.2 kg/m ²	ca. 4.2 kg/m ² - 6.2 kg/m ²	ca. 4.2 kg/m ² - 6.2 kg/m ²

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.

De prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op www.baumit-selbermachen.com.



- Leveringswijze** Plastic emmer, 25 kg (32 emmers per pallet = 800 kg)
- Opslag** In een gesloten emmer, koel maar niet onder + 5 °C of boven + 30 °C. Niet langer dan 12 maanden bewaren. Geopende verpakkingen onmiddellijk na gebruik sluiten en indien mogelijk binnen 4 weken verwerken.
- Kwaliteitsborging** Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.
- Indeling volgens de chemicaliënwet** Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com
- Ondergrond** Geschikte ondergronden zijn minerale pleisters en andere cementgebonden bouwmaterialen, goed hechtende minerale, silicaat-, siliconen- en dispersieverflagen en pleisters, organisch gebonden plamuurmassa's, mits ze stevig, stabiel, schoon en droog zijn. De ondergrond mag niet worden blootgesteld aan vocht. Losse delen en holle ruimten, evenals niet-hechtende verf, olie en vet moeten worden verwijderd.
- De basislaag moet uitgehard en voldoende droog zijn. De droogtijd per mm pleisterdikte is 1 dag, maar minstens 7 dagen (pleister).
- De minimale druksterkte van de pleistergrondlaag moet hoger zijn dan 2,5 N/mm²; dit is vooral belangrijk voor lichtgewichtpleisters. Dit geldt niet voor lichtgewicht pleisters van Baumit.
- De ondergrond moet 24 uur voor het aanbrengen van Creatief pleister worden voorbehandeld met de Universele primer.**
- Verwerking** Voor verwerking grondig roeren met een roerwerk met lage snelheid. Containers met verschillende batchnummers moeten met elkaar gemengd worden om kleurverschil te voorkomen. Niet mengen met andere materialen.
- Nadat de grondlaag minstens 24 uur heeft droogtijd, breng je Baumit Creatief pleister aan met een roestvrijstalen spaan/gladspaan.
 - De laagdikte hangt af van de gebruikte structureringstechniek.

Niet uitvoeren tijdens directe blootstelling aan zonlicht, regen of wind en de gevel beschermen totdat het materiaal volledig is uitgehard (steigerdoek).

Een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de bindingstijd aanzienlijk verlengen.

Bij een korrelgrootte van de afwerkpleister van minder dan 2 mm moet buiten over het gehele oppervlak een weefselpleisterlaag op de raaplaag worden aangebracht.

Bescherm kwetsbare oppervlakken (glas, keramiek, metaal enz.). Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het product is uitgehard.

Maak gereedschap onmiddellijk na gebruik schoon met water. Vang het spoelwater op en voer het af volgens de voorschriften van de autoriteiten.

Om kleurverschillen te voorkomen, moet de benodigde hoeveelheid materiaal voor een heel object in één partij worden besteld; bij een naverlevering moet deze worden gemengd met de eerder geleverde goederen.

Bij toepassing op ETICS, licht metselwerk of pleisters met thermische isolatie moet rekening worden gehouden met de lichtreflectiewaarden (HBW) (niet lager dan 20). Als deze waarde niet wordt gehaald, neem dan contact op met Baumit Bouwadvies voor mogelijke oplossingen.

Aangezien de steenstructuurkorrels in de Creatieve pleister een natuurproduct zijn, kunnen ondanks zorgvuldige selectie hier en daar donkere korrels niet worden uitgesloten.

Afhankelijk van de kleur en met name bij gele tinten kan de structuurkorrel hier en daar zichtbaar zijn door doorschijnende effecten. Dit heeft geen invloed op de producteigenschappen.

Structuurverschillen, natuurlijke schommelingen in de grondstoffen en de processen en droogomstandigheden kunnen leiden tot kleurverschillen ten opzichte van proefvlakken en kleurenkaarten. Dit vormt geen reden voor een klacht over het materiaal.

De in de producten aanwezige filmbescherming biedt een duurzame, maar tijdelijke bescherming, waarvan de effectiviteit sterk afhankelijk is van de omstandigheden ter plaatse, zoals bijvoorbeeld de ligging en de vochtbelasting van het object.

Op oppervlakken met een verhoogde neiging tot vervuiling door algen enz. kan een algenvrij oppervlak niet worden gegarandeerd.

Let op: de opgegeven verbruikswaarden zijn de minimumverbruikswaarden op een vlakke, gegronde ondergrond. Ruwe ondergronden (bijv. geschuurde raaplaag) of het ontbreken van een grondlaag leiden tot een hoger verbruik.

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op onze ervaring en dienen ter advies. Hieruit kan geen garantie voor de specifieke toepassing worden afgeleid, aangezien de betreffende toepassing en verwerking buiten onze controle vallen.

Het materiaal mag niet bij een materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur onder + 5 °C en boven + 30 °C worden verwerkt en gedroogd. Houd rekening met DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18558 en DIN 18350 (VOB, deel C) en de bijzondere bepalingen van de „algemene bouwtechnische goedkeuringen“ (abZ).

Heeft u meer informatie nodig over dit materiaal of de verwerking ervan? Onze bevoegde technische adviseurs van de buitendienst geven u graag gedetailleerd en projectgericht advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijk kennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.