

Beschrijving van de voordelen

- Vorstbestendige mortel met hoge stabiliteit voor plaatsing van dakpannen
- Voor het spreiden van pannendaken in het gebied van de nok-, heup- en dakrandpannen
- Waterafstotend met hoge kleefkracht



Samenstelling

Aggregaat, cement, natuurlijke vezels en additieven (anorganische kleurpigmenten) voor een betere verwerking en hechting.

Kenmerken

- Dakdekkersmortel grijs is zeer buigzaam, kneedbaar en gemakkelijk te verwerken zodra er water is toegevoegd.
- Versterkt met vezels (natuurlijke vezels) om de belastbaarheid te vergroten.
- Na uitharding is Dakdekkersmortel Grijs vorst- en weerbestendig.

Toepassing

- Dakdekkersmortel grijs is geschikt voor het leggen van dakpannen met mortel.
- Het wordt gebruikt voor het bestrijken van pannendaken (binnen- en buitenlaag) ter hoogte van de nok-, rib- en dakrandpannen.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalsleutel EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	15 01 10*, 17 01 01, 17 09 04
Brandgedrag:	A1, niet brandbaar
Druksterkte:	> 5 N/mm ²
Kleur:	Grijs
GISCODE:	ZP1
Hechtsterkte:	≥ 0.08 N/mm ²
Pleistersmortelgroep:	Normale pleistersmortel GP conform DIN EN 998-1 P II conform DIN 18550
μ-waarde:	≤ 25
Wateropname:	Wc 2 (volgens DIN EN 998-1) - waterafstotend
Warmtegeleidingscoëfficiënt $\lambda_{10, dry, mat}$:	≤ 0.820 W/(m·K) (voor P = 50 %)
Tabelwaarde volgens EN 1745:	≤ 0.89 W/(m·K) (voor P = 90 %)

Variant(en)	10 kg
Opbrengst	ca. 6.5 l/zak (ca. 650 l/t)
Granulatie	0 mm - 1.2 mm
Waterbehoefte	1.5 l/zak - 2 l/zak (150 - 200 l/t)

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.

De prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op www.baumit-selbermachen.com.

Leveringswijze	Foliezak, 10 kg (105 zakken per pallet = 1.050 kg)
Bewaring	Droog en beschermd niet langer dan 24 maanden bewaren. De datum op de verpakking komt overeen met de productie-datum.
Kwaliteitsborging	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscntrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.
Indeling volgens de chemicaliënwet	Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com
Ondergrond	Dakpannen en betonnen dakpannen moeten voldoen aan de huidige normen. Ondergronden moeten vorstvrij zijn en vrij van stof en vuil.
Verwerking	Dakdekkersmortel grijs wordt met de hand gemengd met een geschikt gereedschap of met een garde tot een consistentie die geschikt is voor verwerking. De dakpannen worden in het mortelbed gedrukt, de mortel die eruit sijpelt wordt afgeschrapt met een troffel en gladgestreken.
Algemeen en aanwijzingen	Dakdekkersmortel grijs die al is uitgehard niet mengen met water. Er kunnen kleurafwijkingen optreden door verschillende temperatuur- en droogomstandigheden. Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en is bedoeld als advies. Er kan geen garantie voor de toepassing aan worden ontleend, aangezien wij geen invloed hebben op de toepassing en verwerking. Niet verwerken beneden + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN EN 998-1, DIN EN 998-2, DIN 18550 en DIN 18338 (VOB, deel C) in acht. Als u meer informatie wilt over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze Baumit adviseurs u graag voorzien van gedetailleerd, pand-specifiek advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.