

Beschrijving van de voordelen

- **Sputcoating speciaal aangepast aan het renovatieprogramma van Baumit**
- **Voor voorbehandeling van vochtige en/of zouthoudende minerale ondergronden als hechtbrug tussen de muur en Renovatiepleister**
- **WTA-gecertificeerde Renovatievoorspuitmortel met eenvoudige verwerking**



Product

WTA-gecertificeerde cementgebonden voorspuitmortel voor handmatige en machinale verwerking. Normale pleistermortel GP en CS IV volgens DIN EN 998-1. Gecertificeerd voor binnenruimtes volgens het eco-INSTITUT-label ID 1112-11256-010.

Samenstelling

Aggregaat, bindmiddel met hoge sulfaatbestendigheid en additieven voor een betere verwerking en hechting.

Kenmerken

- Minerale, machinaal aangebrachte voorstrijkmortel met een goed watervasthoudend vermogen en een goede hechting op de ondergrond.
- Renovatievoorspuitmortel kan gemakkelijk worden opgegooid of machinaal worden verwerkt.
- Dankzij de aangepaste sterkte en het hoge capillaire geleidingsvermogen is deze voorstrijkmortel speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van vochtig en zout metselwerk.
- Het materiaal kan ook worden gebruikt in nieuwe gebouwen.

Toepassing

- Een speciaal op het Baumit-renovatieprogramma afgestemde spuitpleister voor de voorbehandeling van vochtige en/of zouthoudende minerale ondergronden (metselwerk, oud, zuigend beton, natuursteen) als hechtlaag tussen de muur en de Renovatiepleister.
- Absoluut noodzakelijk op natuursteenondergronden.
- Bij sterk zuigende ondergronden zorgt de Renovatievoorspuitmortel voor een egalisatie van de zuigeigenschappen.
- Ook geschikt voor volledig dekkend gebruik, hoewel er bij voorkeur met een dekking van 50 - 60% moet worden gewerkt.
- Bij instabiel metselwerk kan Renovatievoorspuitmortel worden gebruikt om de ondergrond te stabiliseren.
- Ook geschikt voor volledig dekkende toepassing op met sulfaat verontreinigd of gipshoudend metselwerk.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Eural-code (EAK/AVV):	15 01 10*, 17 01 01, 17 09 04
Brandgedrag:	A1, niet brandbaar
Druksterkte:	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Sterkteklasse:	CS IV conform DIN EN 998-1
GISCODE:	ZP1
Hechttreksterkte:	$\geq 0.08 \text{ N/mm}^2$
Norm:	DIN EN 998-1
pH-waarde:	≥ 15
Pleistermortelgroep:	Normale pleistermortel GP conform DIN EN 998-1 P III conform DIN 18550
Droogtijd:	ca. 1 - 2 dagen
Wateropname:	Wc 1
Indringdiepte van water:	> 5 mm na 1 uur, > 20 mm na 24 uur
Warmtegeleidingscoëfficiënt $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$:	$\leq 0.820 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (voor P = 50 %)
Tabelwaarde volgens EN 1745:	$\leq 0.89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (voor P = 90 %)

Variant(en)	10 kg
Opbrengst	ca. 1.7 m ² /zak - 2 m ² /zak (met 50-60% dekking)
Korrelgrootte	0 mm - 4 mm
Verbruik	ca. 5 kg/m ² - 6 kg/m ² (met 50-60% dekking)
Waterbehoefte	1.5 l/zak - 2 l/zak

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.

De prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op www.baumit-selbermachen.com.



Leveringswijze	Foliezak, 10 kg (105 zakken per pallet = 1.050 kg)
Opslag	Droog en beschermd niet langer dan 24 maanden bewaren. De datum op de verpakking komt overeen met de productiedatum.
Kwaliteitsborging	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.
Indeling volgens de chemicaliënwet	Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com
Ondergrond	Verwijder oud pleisterwerk tot ca. 100 cm boven de vochtgrens. Schraap brokkelige metselwerkvoegen uit tot een diepte van ca. 2 - 3 cm. Verwijder losse delen, vuil, stof, bitumen etc. - zo droog mogelijk - en voer bouwpuin dagelijks af. Vervang beschadigde bakstenen. Reinig het metselwerk grondig (perslucht, staalborstel, enz.) en laat drogen. Maak bij twijfel sterk absorberende ondergronden vooraf nat (geen waterfilm). Een goede hechting aan de ondergrond moet gegarandeerd zijn.

Verwerking

Houd rekening met de pleisteranalyse en het renovatieadvies!

Meng de Renovatievoorspuitmortel met schoon water zonder toevoegingen. Meng met de hand met geschikt gereedschap, in een mortelbak met een langzaam draaiende menger (mengtijd maximaal 3 minuten) tot de gebruikelijke spuitconsistentie.

Bij gebruik van geschikte pleistermachines vanwege de grove korrelgrootte versleten schroefmantels gebruiken en slangen met kalkslurry smeren.

Breng de Renovatievoorspuitmortel indien mogelijk alleen in klompjes aan, met een dekkingsgraad van ca. 50 - 60 %. Afhankelijk van de behoeften kan de Renovatievoorspuitmortel ook volledig dekkend (5 mm dik) worden verwerkt.

De Renovatievoorspuitmortel mag in geen geval worden toegepast om oneffenheden te egaliseren.

Bescherm aangebrachte spuitmortel indien nodig tegen te snelle uitdroging door deze vochtig te houden. Het materiaal moet worden verwerkt voordat het begint uit te harden. Reeds uitgehard materiaal mag niet opnieuw worden gemengd.

Algemeen en aanwijzingen

Niet verwerken bij direct zonlicht, regen of harde wind (tocht), of het oppervlak dienovereenkomstig beschermen.

Vers aangebrachte oppervlakken moeten minimaal 1 - 2 dagen worden beschermd tegen uitdroging en andere schadelijke invloeden. In gesloten ruimtes moet door middel van ventilatie en/of ontvochtiging worden gezorgd voor een voldoende snelle droging.

Voor het aanbrengen van een volgende laag moet een wachttijd van 1 - 2 dagen in acht worden genomen.

De lengte van de wachttijden kan op nat metselwerk leiden tot een sinterlaag op het voorbesproeide oppervlak en daarmee tot hechtingsproblemen.

Bescherm kwetsbare oppervlakken (glas, keramiek, metaal enz.).
Maak gereedschap onmiddellijk na gebruik schoon.

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op onze ervaring en dienen ter advies. Hieruit kan geen garantie voor het specifieke toepassingsgeval worden afgeleid, aangezien de betreffende toepassing en verwerking buiten onze controle vallen.

Verwerk en laat het materiaal, de ondergrond en de luchttemperatuur niet bij temperaturen onder +5 °C en boven +30 °C drogen. Houd rekening met de geldende WTA-richtlijnen, de „Richtlijn voor het bepleisteren van metselwerk en beton“, DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, deel C).

Gebruik bij het gebruik van geschikte pleistermachines vanwege de grove korrelgrootte gebruikte schroefmantels en smeer de slangen in met kalkslurry.

Heeft u meer informatie nodig over dit materiaal of de verwerking ervan? Onze bevoegde technische adviseurs van de buitendienst geven u graag gedetailleerd en objectspecifiek advies.

Dit product is volgens de criteria van het eco-INSTITUT-keurmerk getest en gecertificeerd op emissiegerelateerde eigenschappen en andere voor een gezond binnenklimaat relevante bestanddelen. Het huidige certificaat en informatie over de onderliggende testvereisten vindt u op de betreffende productpagina onder het kopje „Technische fiches en brochures“ op de Baumit-website www.baumit-doehetzelf.nl/snelle-productzoeker/ of op de website van het certificeringssysteem op www.eco-institut-label.de.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.