



Snelbindmiddel

- Beschrijving van de voordelen**
- Om de uithardingssnelheid te verhogen
 - Voor versnelde uitharding van portlandcement of mortels die portlandcement bevatten
 - Geschikt voor binnen en buiten, verkort de droogtijd niet



Product Poedervormig product voor het versnellen van portlandcement.

Samenstelling Speciaal cement.

Kenmerken ■ Versnelt de uitharding en verharding van portlandcement zonder de droogtijd van mortel gemengd met Snelbindmiddel te verkorten.

Toepassing ■ Voor het versnellen van portlandcement of mortels en pleisters die portlandcement bevatten om de verhardingssnelheid te verhogen.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalcode EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	15 01 10*, 17 01 01, 17 09 04
Variant(en)	5 kg
Opbrengst	max. 20 kg/zak (bindmiddelmengsel)
Verbruik	max. 1 deel Snelbindmiddel op 3 delen Cement

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.

Leveringswijze Papieren zak, 5 kg (4 zakken per doos, 144 zakken per pallet = 720 kg)

Bewaring Kan minstens 24 maanden droog en beschermd bewaard worden. De datum op de verpakking komt overeen met de productiedatum.

Kwaliteitsborging Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscntrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.

Indeling volgens de chemicaliënwet Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com

Verwerking Materiaal in droge toestand in de **maximale mengverhouding van 1 deel Snelbindmiddel op 3 delen Portlandcement**. Voeg water toe. Verwerk het mengsel onmiddellijk nadat je het water hebt toegevoegd.



Algemeen en aanwijzingen

Afhankelijk van de toepassing beschermen tegen te snel uitdrogen, bijvoorbeeld door de gevel op te hangen, nat te maken, enz.

Ondanks de snelle uitharding moeten er voldoende droogtijden in acht worden genomen voordat coatings, zoals decorpleister, kleur, tegels, enz. op de verwerkte mortel worden aangebracht.

Meng het bindmiddelmengsel alleen met schoon water zonder andere toevoegingen.
Hoge temperaturen versnellen de uitharding. Verstijfd materiaal niet opnieuw mengen.

Bescherm bedreigde gebieden (glas, keramiek, metaal, enz.).
Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en is bedoeld als advies. Er kan geen garantie voor de toepassing aan worden ontleend, aangezien wij geen invloed hebben op de toepassing en verwerking.

Niet verwerken bij temperaturen lager dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem de geldende richtlijnen en normen voor de verwerking van cement in acht. Niet geschikt voor voorgespannen beton.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.