

Beschrijving van de voordelen

- Voor snelle montage en verankering van scharnieren, planken, pluggen, elektrische installaties, enz.
- Voor het snel afdichten van lekkagepunten in metselwerk of beton, mits er geen speciale goedkeuringen vereist zijn
- Geschikt voor binnen en buiten



Product

Snel uithardend cement voor montagewerk, voor pluggen, verankeren en bevestigen.

Samenstelling

Chloridevrij speciaal cement.

Kenmerken

- Snelcement is een snel uithardend, hydraulisch verhardend montage- en reparatiecement met een hoge begin- en eindsterkte.

Toepassing

- Voor het snel monteren en bevestigen van scharnieren, planken, pluggen, elektrische installaties en dergelijke.
- Ook voor het snel afdichten van lekkages in metselwerk of beton, respectievelijk betonnen buizen, voor zover er geen speciale goedkeuringen vereist zijn.
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalsleutel EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	15 01 10*, 17 01 01, 17 09 04
Buigtreksterkte:	ca. 3 N/mm ² na 1 uur
Buigtreksterkte na 1 dag:	ca. 4 N/mm ² na 1 dag
Buigtreksterkte na 28 dagen:	ca. 5 N/mm ² na 28 dagen
Druksterkte:	ca. 8 N/mm ² na 1 uur
Druksterkte na 1 dag:	ca. 13 N/mm ² na 1 dag
Druksterkte na 28 dagen:	ca. 26 N/mm ² na 28 dagen
GISCODE:	ZP1
Verwerkingstijd:	ca. 3 minuten - 3.5 minuten bij 20 °C

Variant(en)	1,5 kg	4 kg	7,5 kg
Verbruik	afhankelijk van de toepassing	afhankelijk van de toepassing	afhankelijk van de toepassing
Waterbehoefte	ca. 0.2 l/kg	ca. 0.2 l/kg	ca. 0.2 l/kg

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.

Leveringswijze

Foliezakken, 1,5 kg (10 zakken per karton, 270 zakken per pallet = 405 kg)
Papieren zak, 4 kg (4 zakken per karton, 144 zakken per pallet = 576 kg)
Foliezak, 7,5 kg (105 zakken per pallet = 787,5 kg)

Bewaring	Droog en beschermd niet langer dan 24 maanden bewaren. De datum op de verpakking komt overeen met de productiedatum.
Kwaliteitsborging	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscontrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.
Indeling volgens de chemicaliënwet	Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com
Ondergrond	De ondergrond moet mineraal, gezond en schoon zijn. Onderpleisters moeten goed uitgehard zijn. Ondergronden over het algemeen voorbevochtigen. Gladde betonnen oppervlakken vooraf opruwen. Niet aanbrengen op gipsondergronden om drift te voorkomen.
Verwerking	Voeg ongeveer 0,2 liter/kg water toe. Meng Snelcement met de hand met een geschikt gereedschap of met een garde tot een klontvrije, plastische consistentie en verwerk het onmiddellijk. Meng slechts zoveel materiaal als in een paar minuten verwerkt kan worden. Zorg ervoor dat het materiaal zonder holtes wordt verwerkt om een stevige hechting te krijgen. Om lekkagepunten af te dichten, wordt Snelcement met de hand op het lek gedrukt als het droog is (draag beschermende handschoenen) en men laat het uitharden. Niet mengen met gips, cement of kalk.
Algemeen en aanwijzingen	Hoge temperaturen versnellen het uithardingsproces. Meng verstijfd materiaal niet opnieuw. Bescherm bedreigde gebieden (glas, keramiek, metaal, enz.). Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en is bedoeld als advies. Er kan geen garantie voor de toepassing aan worden ontleend, aangezien wij geen invloed hebben op de toepassing en verwerking. Niet verwerken onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Afhankelijk van de dikte van de aan te brengen laag moet de ondergrond ook de juiste sterkte hebben. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.