



Superprimer

Beschrijving van de voordelen

- Gebruiksklaar, oplosmiddelvrij bindmiddel gevuld met Kwartszand voor verschillende ondergronden die vaak in de bouw worden gebruikt (bijv. op houten vloeren)
- Sneldrogend met hoge hechtsterkte
- Ook geschikt voor gladde, dichte en niet-absorberende ondergronden



Product

Hechtprimer voor lijm mortel, egalisatiemiddelen en spatels, speciaal voor niet-absorberende oude ondergronden zoals tegels.

Samenstelling

Water, kunsthars en additieven voor een betere verwerking en hechting.

Kenmerken

- Gebruiksklaar, oplosmiddelvrij hechtmiddel voor verschillende ondergronden die vaak in de bouw worden gebruikt.
- Gekenmerkt door een hoge hechtsterkte, zelfs op gladde, dichte en niet-absorberende ondergronden.
- Creëert een veilige hechting met latere plamuurmassa's en dunbedmortels.

Toepassing

- Als hechtbrug en grondlaag voor zuigende en niet-zuigende wand- en vloeroppervlakken, zowel binnen als buiten.
- Geschikt zijn bijvoorbeeld hydraulisch uithardende cement-, kalk- en gipsondergronden.
- Geschikt voor oude geglazuurde tegels, platen en klinkers, terrazzo, kunststeen, gladde betonoppervlakken, stevig hechtende PVC-vloeren (deze moeten worden geschuurd) en houten vloerdelen.
- Niet geschikt voor lijmen die oplosmiddelen bevatten.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalsleutel EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	08 01 20, 15 01 02
Dichtheid:	ca. 1.3 kg/l
Kleur:	melkachtig paars
Vastestofgehalte:	ca. 67 %
GISCODE:	M-GP01
pH-waarde:	ca. 8
Droogtijd:	ca. 1 h op niet-absorberende ondergronden
Viscositeit:	4000 mPas
VOC: Grenswaarde van de EU:	30 g/l Letter A: categorie h (Wb);
VOC: Reële waarde:	< 30 g/l
Toestand:	vloeistof

Variant(en)	1 kg
Opbrengst	ca. 4 m ² /fles - 20 m ² /fles
Verbruik	ca. 0.25 kg/m ² voor absorberende ondergronden
Verbruik	ca. 0.05 kg/m ² voor niet-absorberende ondergronden

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.

Leveringswijze	Plastic fles, 1 kg (10 flessen per doos, 48 dozen per pallet = 480 kg)
Bewaring	In de originele verzegelde verpakking, koel maar niet onder + 5 °C. Niet langer dan 12 maanden bewaren. Geopende verpakkingen onmiddellijk na gebruik sluiten en indien mogelijk binnen 4 weken verwerken.
Kwaliteitsborging	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscontrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.
Indeling volgens de chemicaliënwet	Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com
Ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, vorstvrij en vrij van hechttingsbelemmerende resten zijn (met name zeepresten bij tegelvloeren). Geschikt zijn alle minerale ondergronden, zoals beton (ook gladgestreken), kalk-cement- en cementpleisters, cement- en calciumsulfaatdekvloeren, gipsbouwmaterialen, klinkers, platen, metselwerk van bakstenen, cellenbeton en kalkzandsteen, magnesia- en gietasfaltdekvloeren, natuursteen en (geglazuurde) tegels. Ook toepasbaar op houten vloerdelen en stevig hechtende, oplosmiddelvrije, oude lijmresten, evenals op oude, stevig aan de ondergrond hechtende lakken, dispersie- en latexverven. Flexibele, zachte lijmresten en lijmresten, oude coatings van was en oliën moeten volledig worden verwijderd. Controleer oude verflaagjes op stevigheid en draagkracht en verwijder ze indien nodig door bijvoorbeeld de oppervlakken te schuren. Alle ondergronden moeten voldoende uitgehard, volledig uitgehard en droog zijn. Het restvochtgehalte mag de volgende waarden niet overschrijden (meting met CM-apparaat). ■ Cementdekvloer: 2,0 % ■ Calciumsulfaatdekvloer: 0,5 % ■ Verwarmde calciumsulfaatdekvloer: 0,3 % ■ Gipsgebundene pleisters: 1,0 %
Verwerking	Superprimer is klaar voor gebruik. ■ Goed roeren of schudden voor gebruik. Niet mengen met andere materialen. ■ Op sterk absorberende, cementgebonden ondergronden gelijkmatig verdunnen met schoon water in een verhouding van maximaal 1:1. ■ Breng Superprimer aan door borstelen of rollen met een lamsvachtroller over het gehele oppervlak van de gereinigde ondergrond, verdund of onverdund afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. ■ Superprimer moet onverdund gebruikt worden op alle vochtgevoelige ondergronden. ■ Een volgende laag mag pas worden aangebracht als Superprimer is gedroogd en niet meer kleeft; meestal na ongeveer 60 minuten. Bij zeer dichte, niet-absorberende ondergronden, zoals tegels, en bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid kan de droging aanzienlijk langer duren!
Algemeen en aanwijzingen	Niet verwerken in direct zonlicht, regen of harde wind of de oppervlakken dienovereenkomstig beschermen. Maak de ondergrond niet voorvochtig en bescherm deze tegen te snel uitdrogen. Hoge luchtvochtigheid, niet-absorberende ondergronden en lage temperaturen kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen en kwetsbare gebieden (glas, keramiek, metaal, enz.) beschermen. Spatjes onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot uitharding. Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en is bedoeld als advies. Er kan geen garantie voor de toepassing aan worden ontleend, aangezien wij geen invloed hebben op de toepassing en verwerking. De opgegeven verbruikscijfers zijn gebaseerd op zorgvuldige tests. Verschillen in materiaalverbruik zijn mogelijk afhankelijk van de toestand van de ondergrond (ruwheid, vlakheid, oppervlak) en de behandeling, evenals de staat van het gereedschap en de apparatuur. Niet verwerken bij materiaal-, ondergrond- en luchttemperaturen onder + 5 °C en boven + 25 °C en laten drogen. De algemene regels van de bouwtechniek en de informatiebladen van de ZDB, TKB en BEB moeten tijdens de bouw in acht worden genomen. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.