

Beschrijving van de voordelen

- Met kwartszand gevulde pleisterprimer als voorbehandeling op minerale oppervlakken voor pasta-achtige en minerale decorpleisters
- Vermindert het absorptievermogen van de ondergrond, verhoogt de hechting van het volgende decorpleister en vergemakkelijkt de verwerking voor betere resultaten met structuur.
- Gebruiksklaar, zonder oplosmiddelen, zeer lage emissie, verkrijgbaar in wit en gekleurd



Samenstelling

Organische bindmiddelen, siliconenhoudende additieven, aggregaten, vulstoffen, water, pigmenten.

Kenmerken

- Fijn gedispergeerde, waterige, gebruiksklare, oplosmiddelvrije vloeistof. Bevordert de hechting door verknoping met de ondergrond en zorgt ervoor dat volgende pleisters zich kunnen hechten dankzij het fijnkorrelige oppervlak, normaliseert het absorptiegedrag van de ondergrond.
- Door de poriën te vernauwen, wordt het absorptievermogen van pleisters gedeeltelijk verminderd.
- De primer vermindert de bindmiddel- en waterabsorptie door absorberende minerale bouwmaterialen (ondergronden) zodat het uithardingsproces kan worden geoptimaliseerd.
- Waterdampdiffusie wordt hierdoor niet voorkomen.

Toepassing

- Pleisterprimer voor minerale ondergronden, als absorptieniveller en hechtingsbevorderaar voor het aanbrengen van afwerkpleisters met pasteuze afwerkpleisters zoals silicaat-, siliconen- of mozaïekpleisters en voor minerale afwerkpleisters zoals Edelwit Structo of Ruw pleister van München.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalsleutel EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	08 01 12, 15 01 02
Dichtheid:	ca. 1.65 kg/dm ³
Kleur:	Wit, kan op verzoek van de klant worden gekleurd
Vastestofgehalte:	ca. 70 %
GISCODE:	BSW20
pH-waarde:	ca. 8.5
sd-waarde H ₂ O:	0.03 m voor een enkele laag
Droogtijd:	min. 24 h
TVOC 3d:	EMICODE EC 1 PLUS
VOC: Grenswaarde van de EU:	30 g/l Letter A: categorie h (Wb);
VOC: Reële waarde:	< 30 g/l VOC
Toestand:	vloeistof

Variant(en)	1 kg: wit	5 kg: wit	5 kg: gekleurd	15 kg: wit
Opbrengst	ca. 2.5 m ² - 5 m ² per blik	ca. 12 m ² /emmer - 25 m ² /emmer	ca. 12 m ² /emmer - 25 m ² /emmer	ca. 37 m ² /emmer - 75 m ² /emmer
Verbruik	ca. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ² per laag (afhankelijk van ondergrond)	ca. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ² per laag (afhankelijk van ondergrond)	ca. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ² per laag (afhankelijk van ondergrond)	ca. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ² per laag (afhankelijk van ondergrond)

Variant(en)	15 kg: gekleurd
Opbrengst	ca. 37 m ² /emmer - 75 m ² /emmer
Verbruik	ca. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ² per laag (afhankelijk van ondergrond)

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.



Leveringswijze

Plastic emmer, 1 kg (10 emmers per karton = 10 kg)
Plastic emmer, 5 kg (64 emmers per pallet = 320 kg)
Plastic emmer, 15 kg (30 emmers per pallet = 450 kg)

Bewaring

In gesloten verpakking, koel maar niet onder + 5 °C. Ongeveer 24 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen direct na gebruik sluiten en indien mogelijk binnen 4 weken gebruiken.

Kwaliteitsborging

Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscntrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.

Indeling volgens de chemicaliënwet

Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com

Ondergrond

Geschikte ondergronden zijn absorberende minerale pleisters en andere kalk- en/of cementhoudende bouwmaterialen, mits ze stevig, stabiel, schoon en droog zijn. Losse delen en holle ruimtes en oude, ondeugdelijke verlagen moeten volledig worden verwijderd; sterk verweerde pleisters moeten worden afgebladderd en vervangen.

Sterk zandende pleisters met grondverf moeten eerst gestabiliseerd worden met een diep penetrerende primer of Primer voor minerale ondergrond.

De grondlaag moet uitgehard, volledig uitgehard en voldoende droog zijn.

De levensduur van het pleistersysteem voordat de grondlaag wordt aangebracht, hangt af van de dikte van de pleister en de heersende klimatologische omstandigheden. **(maar ten minste 14 dagen (pleister) of 5 dagen (ETICS wapening-slaag)).**

De ondergrond mag niet worden blootgesteld aan vocht.

Oppervlakken die niet worden behandeld, moeten worden afgeschermd met een masker.

Als er een risico is op vlekken door kleurstoffen die uit de ondergrond bloeden, is voorbehandeling met Baumit Barrière-primer vereist.

Verwerking

Niet mengen met andere materialen. Indien nodig gelijkmatig verdunnen met water tot max. 5%. Grondig roeren voor verwerking (met een roerstaaf, bijv. van hout, of met een langzaam draaiend roerwerk).

Breng Universele primer gelijkmatig aan over het hele oppervlak van de gereinigde ondergrond met een kwast of rollend. De ondergrond moet 24 uur voor het aanbrengen van de afwerkpleister worden voorbehandeld met Universele primer.

Algemeen en aanwijzingen

Niet verwerken in direct zonlicht, regen of wind of de gevel dienovereenkomstig beschermen (steigernet).

Een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen.

Bescherm bedreigde zones (glas, keramiek, metaal, enz.). Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het hard is. Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water.

Niet in de bodem, het water of het afvalwater laten terechtkomen.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en is bedoeld als advies. Er kan geen garantie voor de toepassing aan worden ontleend, aangezien wij geen invloed hebben op de toepassing en verwerking.

Niet verwerken beneden + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, deel C) en de speciale bepalingen van de "algemene bouwtechnische goedkeuringen" (abZ) in acht.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.