


Beschrijving van de voordelen

- Fijn, glijbestendig, alkalibestendig textielglasweefsel voor inbedding in lijm en plamuurmassa
- Systeemgetest en zeer scheurbestendig voor gebruik in thermische isolatie in composietsystemen aan de buitenkant
- Voor het bewerken van oude gevels of voor het inbedden van pleisterwerk binnen en buiten



Product

Fijn, slipvast, alkalibestendig textielglasweefsel voor inbedding in lijm en plamuurmassa, systeemgetest.

Samenstelling

Fijn textielglasweefsel, hoge schuifsterkte/dimensiestabiliteit en alkalibestendigheid, voor inbedding in lijm en plamuurmassa, systeemgetest.

Kenmerken

- Zeer scheurbestendig.
- Slipvast en alkalibestendig.
- Systeemcomponent van thermische isolatie van Baumit.

Toepassing

- Voor het aanbrengen (versterking) van wapeningspleisterlagen bij alle Baumit systemen voor thermische isolatie, met name in ETICS, evenals bij plamuurlagen op gescheurde gevels met oude pleisterlagen en ter versterking van pleistersystemen.
- Daarnaast als diagonale wapening bij openingen in gebouwen, bijvoorbeeld ramen/deuren, of bij Baumit-egalisatiemassa Extreem op houten ondergronden.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Massa per oppervlakte-eenheid:	ca. 160 g/m ²
Markering:	Afdruk
Maaswijdte:	ca. 4.5 x 4 mm (± 0,5 mm tolerantie)
Scheurweerstand:	≥ 1.8 kN/5cm volgens leveringsvoorwaarden
Scheurweerstand 2:	≥ 0.9 kN/5cm 28 dagen volgens ETAG

Variant(en)	Rol (10 m ²)	Rol (50 m ²)
Opbrengst	ca. 9 m ² /rol	ca. 45 m ² /rol
Verbruik	ca. 1.1 m ² /m ² Oppervlakte	ca. 1.1 m ² /m ² Oppervlakte

Leveringswijze

Rol van 10 m² (breedte 100 cm, lengte 10 m).
Rol van 50 m² (breedte 100 cm, lengte 50 m).

Bewaring

De stof moet worden opgeslagen onder normale klimatologische omstandigheden. Het moet zo worden Bewaard dat er geen vervorming mogelijk is. Vervormd doek mag niet geïnstalleerd worden.

Kwaliteitsborging

Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.

Verwerking

- Het Wapeningsweefsel wordt vers in vers in de wapeningsmortel, bijvoorbeeld Lijmmortel ALLROUND, geplaatst en zo gepositioneerd dat het in het bovenste derde deel van de wapeningspleister ligt.
- Het weefsel wordt in stroken ingebed in de verse wapeningslijm, met een weefseloverlap van 10 cm.
- **Zorg ervoor dat ze zonder vouwen of bellen worden geplaatst.**
- **Niet op maat snijden op de rol.**
- Bij verwerking als Wapeningsweefsel voor Egalisatiemassa Extreem wordt het gaas over het hele oppervlak van de houten vloer gelegd en vastgeniet voordat het werk begint.

Algemeen en aanwijzingen

Neem het Productinformatieblad van de betreffende lijm- en wapeningsmortel in acht.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.