



Baumit CrystalTop Fine

Drobnoziarnisty tynk naturalny Premium z technologią Crystal

Korzyści

- naturalny i oddychający
- samoczyszczący i odporny na zabrudzenia
- wyjątkowo trwały



Produkt

Mineralne spoiwo, mineralne wypełniacze, spoiwo organiczne < 5%, pigmenty, woda oraz dodatki modyfikujące.

Dane techniczne

Produkt	
Gęstość:	ok. 1,85 kg/dm ³
Przyczepność:	≥ 0,3 N/mm ²
Kategoria jakości:	Premium
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ :	< 50
Temperatura obróbki:	> 5 ≤ 25 °C
Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	V1
Wartość współczynnika W:	W2

Wariant(y)	Baumit CrystalTop Fine 25 kg 1,0K
Wydajność	ok. 12,5 m ² /kubel
Uziarnienie	1 mm
Zużycie	ok. 2 kg/m ² (zależne od podłoża i techniki aplikacji)



Opakowanie

Kubel 25 kg, 32 kub./pal. = 800 kg

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przecho-wywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.