

Baumit BituFix 2K

Klej bitumiczny 2K



- **klej bitumiczny i grubowarstwowa izolacja**
- **do wykonywania izolacji pionowej i poziomej**
- **do wewnątrz i na zewnątrz**

Produkt Dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy, klej bitumiczny z dodatkiem polistyrenu. Przeznaczony do mocowania płyt styropianowych (EPS/XPS) w strefie fundamentów oraz do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych uszczelnień przeciwwilgociowych podziemnych części budynków.

Skład Bitum, piasek kwarcowy, cement, dodatki syntetyczne, włókna.

Właściwości Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wypełniona polistyrenem, do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem izolacja na bazie bitumicznej.

Przeznaczenie Do użytku zewnętrznego. Do klejenia płyt styropianowych EPS i XPS na ścianach fundamentowych oraz izolacjach bitumicznych. Do wykonywania izolacji pionowej i poziomej, na elementach budynków narażonych na działanie wilgoci gruntowej, wody napierającej i nienapierającej, w obszarze styku z gruntem.

Dane techniczne

Czas schnięcia:	ok. 3 dni
Czas obróbki:	ok. 1 godz.

	BituFix 2k 30l
Wydajność	ok. 4 m ² - 7,5 m ² /kpl.
Zużycie	4 l/m ² - 8 l/m ² klejenie
Zużycie	ok. 1 l/m ² izolacja

Opakowanie Kubeł 30 l (Komp. A = płynny + Komp. B = proszkowy)

Przechowywanie W suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach – 6 miesięcy. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt chronić przed temp. otoczenia powyżej 35 °C i poniżej 5 °C.

Gwarancja jakości Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Podłoże Podłoże powinno być czyste, nośne, nieprzemarznięte, niehydrofobowe, oczyszczone z wykwitów i luźnych zanieczyszczeń.

Produkt można stosować na następujących podłożach:

- wszystkich mineralnych podłożach budowlanych, również lekko zawilgoconych, takich jak cegły/błoczki silikatowe, ceramiczne i betonowe, tynki, jastrychy itp.

Nie stosować produktu na:

- podłożach hydrofobowych, drewnie, tworzywach sztucznych i metalu.

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do prac należy zaszpachlować wszelkie nierówności, szczeliny, fugi i pęknięcia w podłożu (min. 7 dni wcześniej) – zaprawą szpachlową Baunit ProContact lub Baunit HM 50.

Gruntowanie podłoża mineralnego:

- Podkład wgłębny Baunit MultiPrimer

W narożnikach i wystęпах ściennych, w świetlikach okiennych, odsadzkach oraz w obszarach ściana/cokół należy wykonać fasety (zaokrąglenia).

Obróbka

Wstępnie wymieszać płynny komponent izolacji elektrycznym mieszadłem wolnoobrotowym. Następnie wsypać komponent w proszku i dokładnie wymieszać obydwa składniki, do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.

Zastosowanie jako izolacja:

Nakładać pacą na podłoże, dobrze wymieszaną masę, na wymaganą grubość i wygładzić.

W przypadku wykonywania uszczelnienia przeciwko wodzie napierającej- należy wykonywać izolację dwuwarstwowo.

W pierwszej warstwie należy zatopić siatkę z włókna szklanego zbrojeniową Baunit StarTex. Po odpowiednim przeschnięciu pierwszej, nałożyć drugą warstwę izolacji.

W miejscach występowania dylatacji- wkleić w powłokę izolacyjną taśmę uszczelniającą Baunit Strap.

Po ok. 24 godzinach schnięcia można rozpocząć klejenie płyt styropianowych EPS lub XPS klejem Baunit BituFix 2K.

Zastosowanie jako klej:

W przypadku równych powierzchni, nanosić przygotowaną masę pacą zębatą na płyty styropianowe EPS/XPS. W przypadku nierównych powierzchni, nanosić przygotowaną masę kielnią: - w strefie widocznej, ponad poziomem gruntu – tzw. metodą obwodowo-punktową. - poniżej poziomu gruntu można na płytę nanieść kilka (min. 6) placków kleju, mniej więcej wielkości dłoni.

Dociśnąć płyty do podłoża, lekko je przesuwając, tak, aby powstało mocne połączenie. Ewentualny nadmiar kleju pojawiający się po bokach płyty należy zebrać szpachlą.

Płyty należy układać mijankowo, a miejsca ich wzajemnych styków winny pozostać całkowicie czyste. 30 cm powyżej powierzchni gruntu dodatkowo mocować płyty łącznikami mechanicznymi (kołkami).

Po ok. 5 godzinach powłoka jest już odporna na wodę deszczową, a po ok. 3 dniach całkowicie wyschnięta.

Utwardzanie Baunit BituFix 2K zależy od chłonności i temperatury podłoża.

Wskazówki

W czasie nakładania tynku oraz podczas procesu wiązania temperatura powietrza, materiału i podłoża nie powinna być niższa niż +5 °C i nie wyższa niż +25 °C.

Przestrzegać norm, wytycznych i kart informacyjnych dotyczących podłoża! Przed zasypaniem wykopu, izolację należy odpowiednio chronić – np. matami drenażowymi.

Nie dodawać żadnych innych produktów!

Nie pozostawiać wykonanej izolacji przez dłuższy czas na wolnym powietrzu.

Zabezpieczyć przed podchodzeniem zbierającej się wody.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.