



# Baunit EasyPro

Klej poliuretanowy do styropianu EPS/XPS

## Korzyści

- **wysoka wydajność**
- **doskonała przyczepność**
- **krótki czas mocowania mechanicznego - 2h**



## Produkt

Jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń budynków oraz płyt XPS i EPS przy ocieplaniu fundamentów i piwnic.

## Właściwości

Wykazuje doskonałą przyczepność do podłoża mineralnych, np. betonowych, ceramicznych, a także do podłoża drewnianych, PVC, wszelkiego rodzaju styropianów i tynków (np. przy wykonywaniu drugiej warstwy ocieplenia na istniejące już ocieplenie), oraz podłoża z powłoką bitumiczną czy papy.

## Przeznaczenie

Do klejenia płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków w systemach ETICS paneli ściennych, kasetonów styropianowych, montażu parapetów oraz do wypełniania szczelin w izolacji termicznej. Klej poliuretanowy EasyPro jest również przeznaczony do mocowania płyt XPS i EPS przy wykonywaniu izolacji cieplnej fundamentów i przyziemi.

## Dane techniczne

| Produkt              |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kolory:              | jasnoszary                                                        |
| Czas korekty:        | ≤ 10 min. (dla temperatury 23°C i wilgotności względnej 50%)      |
| Czas schnięcia:      | ok. 2 godz. (wstępne utwardzenie pozwalające na kontynuację prac) |
| Temperatura obróbki: | - 5 °C do 30 °C                                                   |

| Wariant(y) | EasyPro 850g                             |
|------------|------------------------------------------|
| Wydajność  | do 12 m <sup>2</sup> klejenie ETICS      |
| Wydajność  | do 16 m <sup>2</sup> klejenie przyziemia |

## Opakowanie

karton 12szt po 850g ; 64 kartony/pal.

## Przechowywanie

Przechowywać w pozycji pionowej, w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temp. od +5°C do +35°C z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Okres przydatności do użycia - 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

## Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

## Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie [www.baunit.pl](http://www.baunit.pl)

## Podłoże

Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od pyłu i kurzu, olejów, tłuszczu i środków zmniejszających przyczepność oraz oczyszczone z luźnych cząstek. Przed przystąpieniem do aplikacji należy sprawdzić przyczepność istniejących powłok do podłoża, a odspojone warstwy należy usunąć. Podłoże bitumiczne musi być suche, wysezonowane i dobrze związane.

## Obróbka

Puszka kleju powinna mieć temperaturę pokojową (w przedziale od +10°C do +30°C). Przed użyciem silnie wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sekund), w razie dłuższych przerw powtórzyć mieszanie. Przykręcić pistolet aplikacyjny i dozować w pozycji roboczej (do góry dnem).

### **Klejenie płyt styropianowych w systemach ETICS:**

Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych należy zamocować listwy startowe. Klej nakładać warkoczem o średnicy ok. 3cm po obwodzie, zachowując odstęp od jej krawędzi ok 2cm oraz jednym pasem wzdłuż środka płyty. Po nałożeniu kleju należy odczekać od 3 min (temp 20°C) do 5 minut (-5°C), przyłożyć płytę, lekko docisnąć i wyrównać za pomocą długiej łaty. Korekty ustawienia płyt można dokonać w ciągu ok. 5 minut od przyklejenia do izolowanej powierzchni (max 10 min dla temperatury 23°C i wilgotności względnej 50%) Po ok. 2 godzinach można przystąpić do dalszych prac - szlifowanie, kołkowanie. Klej uzyskuje pełne utwardzenie po 24 godzinach od przyklejenia płyt.

### **Klejenie izolacji do fundamentów:**

Klej należy nakładać 4 pionowymi warkoczami o średnicy ok. 3cm z zachowaniem równych odstępów między pasami (20-30cm), pozostawiając 3cm odstępu od krawędzi płyty. W przypadku szerszych płyt - powyżej 100cm należy nanieść odpowiednio większą ilość warkoczy kleju. Po nałożeniu kleju należy odczekać od 3 min (temp 20°C) do 5 minut (-5°C), przyłożyć płytę, lekko docisnąć i wyrównać za pomocą długiej łaty.

W przypadku ocieplania strefy fundamentowej płyty należy podeprzeć na stopie fundamentowej. Podobnie w przypadku nadproży wymagane jest podparcie - najlepiej aż do momentu związania kleju (ok. 5min). Otwory i spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić klejem. W strefie cokołowej oraz fasadowej wymagane jest dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt (kołkowanie).

## Wskazówki

W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach pogodowych (silny wiatr, opady) należy bezwzględnie stosować osłony rusztowaniowe.

Nie stosować produktu w przypadku ciągłego narażenia na wodę np. przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej lub wysokiego stanu wód gruntowych.

Świeże zabrudzenia klejem należy usuwać acetonem lub specjalnymi środkami czyszczącymi a stwardniałą warstwę kleju można usunąć tylko mechanicznie.

Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny przeczyszczyć środkiem do czyszczenia np. czyścik do pian poliuretanowych. .

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki.

---

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.