



Elastyczna zaprawa wyrównująca

Elastyczna, mrozoodporna zaprawa wyrównująca do ścian i podłóg

Korzyści

- wysoka przyczepność i wytrzymałość
- pod płytki, gładzie, tynki i podkłady podłogowe
- wodo- i mrozoodporna, do wewnątrz i na zewnątrz



Produkt

Elastyczna, wodo- i mrozoodporna cementowa zaprawa wyrównująca, do szybkiego i łatwego miejscowego szpachlowania ścian i podłóg oraz wypełniania ubytków w podłożu.

Skład

Cement, kruszywo, dodatki.

Właściwości

Szeroki zakres grubości od 2 - 30 mm. Wysoka przyczepność do podłoża i wytrzymałość. Niska nasiąkliwość. Do układania ręcznego. Bardzo dobre właściwości robocze - łatwa do użycia. Mrozoodporna i wodoodporna (po związaniu). Chroni zdrowie i środowisko - bardzo niska emisja lotnych związków organicznych LZO (VOC).

Przeznaczenie

Do miejscowego wyrównywania ścian i podłóg oraz wypełniania ubytków w podłożu przed prowadzeniem dalszych prac tj. układanie płytek ceramicznych, wykonywanie izolacji podłogowych, wykonywaniem tynków, gładzi, podkładów podłogowych, mas samopoziomujących itp. w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Do układania m.in. na tarasach, balkonach oraz na ogrzewaniu podłogowym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków w zakresie grubości 2 - 30 mm.

Dane techniczne

Produkt	
Układanie posadzek:	po ok. 24 - 48 godz. (zależnie od grubości warstwy i temperatury)
Min. grubość warstwy:	2 mm
Max. grubość warstwy:	30 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ :	≤ 25
Czas obróbki:	ok. 3 godz. *

Wariant(y)	Elastyczna zaprawa wyrównująca 25 kg
Zużycie	ok. 1,6 kg/m ² 1 mm warstwy
Zapotrzebowanie wody	ok. 5,5 l/25kg

* Dla warunków aplikacji w temp. ok. +20°C i 55 ÷ 65% wilgotności powietrza.



Opakowanie

Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg

Przechowywanie	W suchym miejscu, oryginalnie zapakowany, na paletach - 12 miesięcy.
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl
Podłoże	Musi być twarde, zwarte, stabilne, niezmrożone, odpylone i odtłuszczone oraz wolne od elementów zmniejszających przyczepność. Do układania na beton, jastrychy, gazobeton, klinkier, tynki cementowe, tynki cem.- wapienne, cegły i bloczki ceramiczne, pustaki itp., w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Nie stosować na: drewno, metal, tworzywa sztuczne, podłoża cementowe przed zakończeniem procesu wiązania. Przygotowanie podłoża: dokładnie oczyścić z pyłu i kurzu a następnie zagruntować odpowiednim preparatem: ■ podłoża chłonne - Baumit Szybkoschnący grunt uniwersalny ■ podłoża o niskiej nasiąkliwości - Baumit Super Grund
Obróbka	Przygotowanie zaprawy: Zawartość worka 25 kg wsypać do pojemnika z ok. 5,5 l czystej, chłodnej wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Czas mieszania ok. 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym. Nie wolno dodawać więcej wody niż zalecana ilość (zbyt duża ilość wody m.in. obniża wytrzymałość wyrobu oraz zwiększa skurcz). Nie mieszać i nie dodawać żadnych innych materiałów. Obróbka: Używając odpowiedniej pacy stalowej, nanosić zaprawę na odpowiednio zagruntowane podłoże w ilości pozwalającej na uzyskanie właściwie wyrównanej powierzchni. Stosować wyłącznie świeżą zaprawę. Niedopuszczalne jest dodawanie wody do twardniejącej zaprawy w celu wydłużenia czasu użycia. Przy wyrównywaniu większych powierzchni zaleca się wykonanie wielokierunkowego nacięcia świeżo wykonanej powierzchni w celu zwiększenia przyczepności kolejnych materiałów.
Wskazówki	Temperatura podłoża, materiału i otoczenia w czasie i bezpośrednio po wykonaniu prac, nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Do czasu pełnego utwardzenia (przez min. 24 godziny) chronić przed mrozem, deszczem lub zbyt szybkim wysychaniem spowodowanym np. przez bezpośrednie nasłonecznienie, bezpośrednie ogrzewanie, przeciągi, itp. Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają przewidziany czas schnięcia, wysokie temperatury skracają czas wiązania i utwardzania. Nie moczyć podłoża. Bezwzględnie przestrzegać podanego czasu otwartego - po przekroczeniu tego czasu zaprawę należy usunąć.

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przechowywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.