



Baumit Nivello 50

Masa samopoziomująca 3-50 mm, do wewnątrz i na zewnątrz



- **bardzo wysoka wytrzymałość**
- **doskonałe właściwości robocze i samopoziomujące**
- **do wewnątrz i na zewnątrz, do układania ręcznie i ma**

Produkt

Fabrycznie przygotowana, uszlachetniona dodatkami żywic syntetycznych, szybkowiążąca i szybkoschnąca masa samopoziomująca na bazie cementu, klasa CT-C30-F6 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wyrównywania oraz poziomicowania nowych i remontowanych podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do układania ręcznego i maszynowego.

Skład

Spoivo cementowe, kruszywa, dodatki i domieszki.

Właściwości

- Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie
- Doskonałe właściwości robocze oraz samopoziomujące
- Szybkowiążąca i szybkoschnąca
- Tworzy gładką i równą powierzchnię
- Bardzo niski skurcz liniowy
- Wysoka odporność na obciążenia skupione – ruch kółek meblowych
- Do wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Do systemów ogrzewania podłogowego
- Do aplikacji w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych (np. łazienki, pralnie, kuchnie)
- Pod wszelkiego rodzaju warstwy wykończeniowe
- Bezpieczna dla wykonawców i użytkowników – niskoemisyjna, certyfikat EMICODE EC1 PLUS

Przeznaczenie

Produkt może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz (pod zadaszeniem) na nowych podłożach cementowych oraz do napraw, wzmocnienia i poziomicowania powierzchni remontowanych podłóg. Nivello 50 to doskonały podkład pod wszelkiego rodzaju warstwy wykończeniowe jak np.: wykładziny PVC, linoleum, tekstylne, kauczukowe, płytki i panele winylowe LVT, płytki ceramiczne i kamienne, panele podłogowe, parkiety, klejone deski podłogowe oraz powłoki i posadzki żywiczne. Może być układany na podłożach drewnianych (np. płyty OSB), a także do wyrównywania cementowych podłoży z wodnym ogrzewaniem podłogowym oraz do montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego. Polecany do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

Dane techniczne

Możliwość wchodzenia:	po ok. 3 godz.
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Reakcja na ogień:	A1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Min. grubość warstwy:	3 mm
Max. grubość warstwy:	50 mm
Czas obróbki:	ok. 30 min. * RWFC 550

	Nivello 50 25kg
Wydajność	ok. 5,2 m ² /worek /3mm
Grubość warstwy	3 mm - 50 mm
Zużycie	ok. 1,6 kg/m ² /mm
Zapotrzebowanie wody	ok. 5,25 l/25kg (tj. 21%)

Układanie posadzek*	
Po 1 dniu	Dla warstwy o grubości 3mm
Po 2 dniach	Dla warstwy o grubości 3 - 10mm
+ 12 godz.	Każdy dodatkowy 1 mm grubości

Uwagi

* Dla warunków aplikacji w temp. ok. +20 °C i 55 ± 65% wilgotności powietrza.

Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Przed układaniem posadzek zaleca się pomiar wilgotności (metodą CM).



Opakowanie	Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg
Przechowywanie	W suchym miejscu, oryginalnie zapakowany, na zafoliowanych paletach – 6 miesięcy.
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Podłoże

Podłoże musi być czyste, jednolicie suche, niezamarznięte, nośne, stabilne, odkurzone oraz wolne od luźnych części, olejów, smarów i środków antyadhezyjnych. Wszystkie zmniejszające przyczepność substancje należy usunąć, np. przeszlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Wilgotność resztkowa musi odpowiadać normom dla danego rodzaju posadzki. Baumit Nivello 50 może być układany na jastrychach cementowych, podłożach betonowych a także na podłożach drewnianych (np. płytach OSB). Podłoże nie może być hydrofobowe (musi być chłonne). Dylatacje konstrukcyjne należy przenieść przez wszystkie warstwy podłogi. Jeżeli masa samopoziomująca Nivello 50 będzie wylewana w warstwie o grubości ≥ 5 mm, to wokół ścian i słupów należy ułożyć dylatację obwodową. Aby ułatwić prace i dokładnie wypoziomować pomieszczenie należy wykonać niwelację podłoża, zamocować znaczniki wysokości - repery (np. wkrety, tak aby płaski tęb wkrety określał docelowy poziom masy samopoziomującej).

Przygotowanie podłoża

Podłoże dokładnie oczyścić i odkurzyć. Przed wylewaniem masy samopoziomującej, chłonne powierzchnie należy zagruntować preparatem BaumitGrund, a podłoża o niskiej chłonności (np. beton wibrowany, lastriko) należy zagruntować Baumit SuperPrimer. Podłoże drewniane musi być stabilne i trwale połączone z konstrukcją nośną. Podłoże należy przeszlifować, odkurzyć i zagruntować Baumit SuperPrimer. Po wyschnięciu preparatu gruntującego należy na całej powierzchni rozłożyć siatkę Baumit StarTex Grob (na zakład 10 cm) i zamocować ją do podłoża (np. takerem).

Obróbka

Przygotowanie zaprawy:

Zawartość worka 25 kg wsypać do naczynia z ok. 5,25 l (21%) czystej, chłodnej wody i dokładnie wymieszać przez ok. 3 - 5 minut wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (≤ 600 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odczekać ok. 2 minuty i ponownie krótko zamieszać. Zawsze wykorzystywać całą zawartość worka. Czas wykorzystania przygotowanej masy przy temp. 20 °C wynosi ok. 30 minut, przy czym niższe temperatury wydłużają, a wyższe temperatury skracają czas wykorzystania. Nie zużytej, już sztywniejącej masy nie wolno powtórnie zarabiać wodą. Nie dodawać większej ilości wody ponieważ powoduje to m.in. znaczny spadek wytrzymałości wylewki. Stosowanie wszelkich dodatków jest niedopuszczalne.

Świeżo wymieszaną masę układać na uprzednio zagruntowane podłoże i rozprowadzić w żądanej grubości używając np. rakli. Dodatkowo można ułatwić rozpliw masy oraz poprawić jakość powierzchni odpowietrzając ją wałkiem kolczastym. Masę układać w jednym cyklu technologicznym do wymaganej grubości warstwy. Należy zakończyć wylewanie jednego pola technologicznego w czasie nie dłuższym niż 30 min.* Zaleca się wykorzystanie minimum 2 pojemników do mieszania - przyspiesza to wykonanie prac oraz ułatwia łączenie układanej zaprawy. W przypadku dużych powierzchni i/lub grubości układanej masy samopoziomującej zaleca się aplikację maszynową i stosowanie odpowiedniego agregatu mieszająco-pompującego (np. M-tec Duomix, PFT G4) z osprzętem przeznaczonym do układania cementowych wylewek samopoziomujących. Przed rozpoczęciem pracy oraz regularnie w trakcie wylewania sprawdzać średnicę rozpliwu wylewanej mieszanki (test rozpliwności: 140 - 150 mm, pierścień 30/50 mm). W przypadku przerw w pracy powyżej 30 min. należy oczyścić urządzenie i węże podające. Istniejące dylatacje w podłożu należy przenieść przez wszystkie warstwy podłogi. Jeśli w podłożu są szczeliny dylatacyjne to należy je odwzorować na świeżo wykonanej, stwardniałej wylewce tak szybko jak tylko można po niej chodzić. Analogicznie naciąg ułożony wylewkę w przewężeniach pomieszczeń (np. w progach drzwi).

Wskazówki

Temperatura podłoża, materiału i otoczenia w czasie i bezpośrednio po wykonaniu prac, nie może być niższa niż +5 °C i wyższa niż +25 °C (optymalna temperatura podczas wykonywania prac to 16 °C ± 22 °C). Świeżo ułożoną masę samopoziomującą chronić przed zbyt szybkim wysychaniem spowodowanym np. przez bezpośrednie nasłonecznienie, bezpośrednie ogrzewanie, przeciągi, itp. Przy podłożach ogrzewanych należy 24 godziny przed wykonywaniem prac wyłączyć ogrzewanie. Przed układaniem warstw wykończeniowych zaleca się wykonać pomiar wilgotności za pomocą urządzenia CM.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.