



Baumit FinishGel

Glet pasta extrafin autonivelant pentru aplicare mecanizata

Avantaje

- **Nivel de finisare Q4**
- **Autonivelant**
- **Nu necesita finisare cu gletiera dupa aplicare**

Produs

Glet pasta, gata preparat, cu aplicare mecanizată pentru interior.

Proprietăți

Autonivelant cu acoperire uniforma ce nu necesita gletuire dupa aplicare.

Ușor de slefuit, opacitate excelentă, culoare albă, suprafață mată, întărire rapidă.

Grad ridicat de alb (Whiteness Index, WI): Îmbunătățește aspectul final al culorilor deschise și contribuie la obținerea unui alb uniform, putând reduce consumul de vopsea necesar pentru atingerea gradului de acoperire dorit.

Domeniu de aplicare

Gletuirea suprafețelor de: beton, tencuieli de ciment, var-ciment și ipsos, gletuirea placilor de gips-carton (nivel de calitate Q4) pe pereti și tavane la interior.

Date Tehnice

Variantă(e)	FinishGel_25kg
Acoperire	15.6 m ² /Găleată
Consum	1.6 kg/m ² /mm

Formă de livrare

galeata 25 kg, 1 palet=24 galeti=600 kg

Depozitare

Se poate depozita timp de 12 luni, în ambalaj nedeschis, într-un loc răcoros și ferit de îngheț. Recipientul deschis trebuie păstrat bine închis.

Asigurarea calității

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu.

Suport

Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, hidrofug, fără eflorescente, portant și fără părți neaderente .

Pregătire suport

Înainte de aplicarea Baumit FinishGel, orice denivelare de suprafață și partile neaderente, friabile trebuie îndepărtate. Orice deschideri, găuri și fisuri mai mari trebuie închise cu material adecvat (de exemplu, Baumit FinishMax sau FinoBello/ FinoGrande) și slefuite ușor. În cazul tencuielilor proaspăt aplicate trebuie respectat timpul de uscare, respectiv 10 zile/cm grosime.

Aplicare

Baumit FinishGel se aplica automatizat cu o masina tip airless la presiune ridicata. Pentru o presiune aproximativa de 180 bar se recomanda o folosirea unei duze de 531. În timpul aplicării distanța dintre perete și pistol trebuie să fie de cca. 100 cm.

Grosimea maximă de aplicare este de 2 mm, realizată prin aplicare încrucișată (o trecere pe direcție orizontală și o trecere pe direcție verticală). Datorită proprietăților sale autonivelante, produsul nu necesită lisare manuală cu fierul de glet. După uscarea completă, începând cu a doua zi de la aplicare, suprafața se șlefuieste cu hârtie abrazivă cu granulația 180-240 pentru obținerea finisajului dorit.

Timp de uscare aproximativ 2-8 ore, în funcție de grosimea stratului, temperatura și umiditatea aerului

Recomandări

Temperatura materialului, a stratului suport și a aerului trebuie să fie mai mare de +5°C în timpul aplicării și al prizei (întăririi). Înainte de aplicare, materialul se omogenizează prin malaxare ușoară, la turație redusă.

Punerea în operă se va realiza conform procedurilor profesionale, standardelor și prevederilor tehnice în vigoare (vezi fișa tehnică).

Produs gata de utilizare. A nu se dilua și a nu se amesteca cu apă sau alte produse.

Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută prelungesc substantial timpul de priză.

A se proteja în mod adecvat ochii, pielea și împrejurimile suprafețelor de lucru. În caz de contact cu ochii se va clăti cu apă din abundență și apelati la medic.

Curățarea ustensilelor: se face imediat după folosire, cu apă.

Materialul întărit rămas se va îndepărta conform prevederilor locale și legale, ca deșeuri de construcții.

Se interzice eliminarea împreună cu deșeurile menajere.

Se interzice aruncarea resturilor în chiuvetă, canalizare, WC.

Finisaje

După uscare se poate vopsi sau tapeta.

Vopsele lavabile de interior: Baumit Divina Eco; Baumit Divina Classic; Baumit Divina Professionell; Baumit Divina Color; Baumit Divina Latex, Baumit Divina Perfect

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.