

Baumit LatexSatin

Vopsea pentru interior LatexSatin



- **Rezistentă**
- **Vopsea semilucioasă**
- **Acoperire ridicată**

Produs Vopsea latex pentru interior, semilucioasă, rezistentă la uzură, cu putere mare de acoperire conform SR EN 13300.

Compoziție Lianți organici, pigmenți, umpluturi, apă.

Proprietăți

- Vopsea lavabilă latex de interior, cu miros scăzut, cu putere mare de acoperire;
- Foarte rezistentă și, prin urmare, ușor de curățat;
- Pentru tapet texturat și suprafețe uzuale;
- Poate fi aplicată mecanizat;
- Fără solvenți și plastifianți, reducând astfel emisiile (ELF);
- Disponibil în alb sau colorat conform paletarului Baumit Life.

Domeniu de aplicare Vopsea cu putere mare de acoperire, pentru lucrări noi și de renovare, destinată pereților și tavanelor la interior. Poate fi utilizată atât pentru suporturi vechi cât și noi, cum ar fi: tencuieli minerale sau pe bază de rășini sintetice, vopsele pe bază de dispersie, plăci din gips-carton, tapet, etc.
Recomandată în special pentru cămine de bătrâni, cabinete medicale, autorități publice, birouri, restaurante, hoteluri, mari magazine, creșe, spitale, case particulare și școli.

Date Tehnice

Densitate:	aprox. 1.5 kg/dm ³
Putere de acoperire:	H10-Clasa 2 la 6 m ² /l
Dimensiunea granulei:	S1 fină
Clasa de lavabilitate:	R-Clasa 1
Categoria de calitate:	Premium
VOC: valoare:	< 0.1 g/l VOC
VOC: EU-valoare limită:	Punct A: Categoria a (Wb); 30 g/l

	DivinaLatex Satin 5l	DivinaLatex Satin 14l
Acoperire	45 ml/găleată	125 m ² /Găleată
Consum	0.12 l/m ² pe strat	0.12 l/m ² pe strat



Formă de livrare galeata 5 litri, 1 palet = 64 galeti = 320 litri
galeata 14 litri, 1 palet = 32 galeti = 448 litri

Depozitare 24 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut. Galetile desfacute trebuie închise imediat după utilizare și, dacă este posibil, folosite în decurs de 4 săptămâni.

Asigurarea calității Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Suport	Suportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescențe fără umiditate, etc. Se aplica pe: tencuieli minerale, cele pe bază de ciment, tencuielile de ipsos, masele de șpaclu, tapet și vopselele minerale sau pe bază de dispersie cu aderență ridicată. Timpul minim de uscare al tencuielii este de minim 14 zile/cm grosime funcție de condițiile climatice. Nu se aplica pe: Straturile desprinse și neaderente, vopselele pe bază de var, humă sau vopsele pe bază de ulei vor trebuie îndepărtate înainte de aplicarea vopselei.
Pregătire suport	Suporturile vechi, neportante se îndepărtează mecanic iar suprafața rezultată se va curăța de praf. Se vor efectua reparații (dacă este cazul). La tencuielile proaspete trebuie respectați timpii de uscare (cca 14 zile/cm grosime). Suprafețele de beton care prezintă eflorescențe trebuie curățate prin periere. Suportul se va amorsa în prealabil cu un strat de amorsă Baumit PrimeWhite - Amorsa alba pentru vopsele de interior sau amorsa DivinaStart cu un timp de așteptare (uscare) de 3 ore. Amorsarea este recomandată și în cazul aplicării peste straturi anterioare de vopsea lavabilă în cazul utilizării la renovări. Pe suporturile cu capacitate de absorbție ridicată (tencuieli poroase, plăci de gips carton) se aplică amorsa Baumit EasyPrimer (a se vedea fișa tehnică privind raportul de diluție). În cazul renovărilor pe suporturi dificile (pătate, afumate etc.) se recomandă utilizarea grundului barieră Baumit SperrGrund în unul sau două straturi după caz cu respectarea timpilor de uscare aferenți. Se va amesteca vopseaua Baumit DivinaLatex Satin, lent și uniform cu mixerul. Se va evita ca prin procesul de malaxare să se antreneze aer în materialul proaspăt.
Aplicare	Aplicarea se face cu trafaletul, bidineaua sau instalația airless. Stratul 1 - strat de vopsea Baumit DivinaLatex Satin (diluată cu 5%- 10% apă), timp de uscare min 4 ore; Stratul 2 - strat de vopsea Baumit DivinaLatex Satin nediluată sau diluată cu 5% apă (dacă este cazul). Numărul de straturi recomandate: 2 straturi, în funcție de modul de aplicare, condițiile de exploatare, textura sau porozitatea suprafeței dar și de culoare inițială a suportului. Se aplică în straturi succesive, astfel încât fiecare trecere se suprapune peste cea anterioară. Fiecare strat se aplică în două treceri: una orizontală și cealaltă verticală. Baumit DivinaLatex Satin poate fi pulverizat fără aer (dusă 0,021" - 0,026", presiune de pulverizare 150 - 180 bar, unghi de pulverizare 40° - 50°).
Recomandări	Temperatura aerului, materialului și suportului trebuie să fie peste 5°C și max. 30°C. Rezistența la apă se obține la 28 zile. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de uscare și pot modifica nuanța de culoare. A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor. Protejați zonele adiacente (sticlă, lemn, metal etc.). Stropii se spală imediat cu apă curată, fără a aștepta întărirea. Pentru a evita diferențele de culoare, comandați cantitatea necesară pentru întregul proiect dintr-un singur lot; la reprovizionare, amestecați cu vopseaua livrată anterior. Clasa finală de rezistență la frecare umedă se atinge după uscarea completă. Timpul de uscare indicat se referă la temperatura de +20 °C și umiditate relativă de 55%, iar în alte condiții poate varia semnificativ. Pentru informații suplimentare despre acest material sau aplicarea lui, consultanții noștri tehnici și reprezentanții de vânzări vă pot oferi sfaturi detaliate și personalizate.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.