

Baumit PrimeWhite

Amorsa primentata alb pentru vopsea de interior



- **Amorsa alba pentru suporturi absorbante**
- **Imbunatateste aderența și reduce consumul vopselei**
- **Emisii reduse de substanțe organice volatile**

Produs Amorsa alba pentru vopsea de interior cu capacitate ridicata de patrundere in suport, consolideaza suprafata de aplicare si reduce consumul de vopsea. Asigura un suport aderent, optim pentru aplicarea produsului de finisare cu o aplicabilitate excelenta

Compoziție Apa, aditivi, umpluturi, lianti organici

Proprietăți Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a straturilor de vopsea

Domeniu de aplicare Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a straturilor de vopsea. Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbție pentru pregătirea și tratarea suporturilor noi și vechi (tencuieli minerale, tinciuri, gleturi de ipsos sau var/ciment, beton, gips carton etc.). Ca strat preliminar la aplicarea vopselelor pe bază de rășini sintetice, de interior.

Date Tehnice

Densitate:	aprox. 1.45 kg/dm ³
Culoare:	alb
Corp solid:	aprox. 56 %
Valoare pH:	de la 8.5 până la 9.5
Timp de uscare:	aprox. 3 ore
VOC: EU-valoare limită:	< 30 g/l Punct A: Categoria a (Wb);

	PrimeWhite_14l
Acoperire	aprox. 140 m ² /Găleată /strat
Consum	aprox. 0.1 l/m ² /strat

Formă de livrare găleată 14 litri, 1 palet=24 găleți=336 l

Depozitare 18 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut

Asigurarea calității Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Suportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescențe

Pregătire suport Suporturile vechi, neportante se îndepărtează mecanic și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire, regletuire sau chituire. Zonele reparate se lasă să se usuce minim 72 ore, apoi se șlefuiască și se desprăfuiască. La tencuielile proaspete trebuie respectați timpii de uscare (cca. 10 zile/cm grosime).

Aplicare

Aplicarea se face cu trafaletul, pensula sau instalație airless după omogenizarea în găleată a produsului cu mixerul. Aplicarea se face cât mai uniform.

În cazul aplicării cu instalații airless (ex:Wagner SuperFinish 21 Pro echipat cu pistol Vector Pro și duza HEA ProTip 517) se recomandă o presiune de lucru de 110 bari.

În cazul aplicării cu instalații airless (ex:Graco 390 Clasic echipat cu pistol FTX-E Gun și duza PA 517 sau PA 519, pistol Graco EasyMax WP II cu duza PST 517 etc.) se recomandă o presiune de lucru 150-200 bari și duză 0,017-0,019" (0,43-0,48 mm).

Timp de uscare: cca. 3 ore în funcție de temperatura și umiditate.

Dupa uscare se poate aplica un singur strat de vopsea lavabila din gama Baunit Divina.

Recomandări

Temperatura aerului, materialului și suportului trebuie să fie peste 5°C și max. 30°C. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de uscare. A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.

Protejarea suprafețelor adiacente

Se vor proteja împrejuririle suprafețelor de vopsit (sticlă, lemn, placaje ceramice, PVC, etc.). În cazul stropirii, se va curăța în proaspăt cu apă, nu se va aștepta uscarea vopselei

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.