



Baumit SilikonTop Master

Tencuială decorativă siliconică mecanizată

Avantaje

- Aplicare mecanizată
- Acoperire excelentă
- Consistență optimă



Produs

Tencuială decorativă siliconică special concepută pentru aplicarea mecanizată împreună cu mașina Baumit Top Speed-Master. Datorită formulei inovatoare cu consistență optimă, este posibilă crearea unei structuri pulverizate unice. Pentru utilizare în exterior. Tencuiala este disponibilă în toate nuanțele de culoare din paletarul Baumit Life, cu numărul final de la 6 la 9, cu excepția nuanțelor marcate cu simbolul semilună.

Compoziție

Rășină siliconică de înaltă performanță, lianți organici, granule de marmură, pigmenți albi și colorați, fibre, adaosuri și apă

Proprietăți

Rezistentă la factorii climatici, foarte puternic hidrofobată, permeabilitate la vapori ridicată, (lavabilă - se curăță cu apă), capacitate redusă de murdărire, rezistentă la solicitări mecanice

Domeniu de aplicare

Strat final pentru sistemele termoizolante Baumit cât și pentru tencuieli minerale vechi și noi, mase de șpaclu, beton cât și la tencuielile de renovare și restaurarea caselor vechi.

Date Tehnice

Produs	
Reacția la foc:	A2 s1 d0
Densitate:	aprox. 1.8 kg/dm ³
Aderență:	≥ 0.3 N/mm ²
Rezistența la difuzia vaporilor:	60 - 80
Permeabilitatea la vaporii de apă:	V1
Conductivitate termică :	0.700 W/mK
Valoare W:	W3

Varianta(e)	SilikonTop Master 1,5K
Acoperire	10 m ² /Găleată
Consum	2.5 kg/m ²



Formă de livrare

Găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

Depozitare	12 luni pe paleți din lemn, în ambalajul original sigilat, nedesfăcut în condiții de depozitare la loc uscat și ferit de îngheț. A se utiliza în termen de 14 zile de la deschiderea cutiei. A se proteja de temperaturi de peste 35° C, sub 5° C precum și de lumina directă a soarelui!
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Suport	Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, absorbant, neted, cu capacitate portantă, fără eflorescențe sau părți friabile. Planeitatea peretelui trebuie să corespundă normelor în vigoare, abaterile maxime admisibile sunt de 2 mm sub dreptarul de 1 metru. Abateri de planeitate peste limita admisă pot conduce la creșteri ale consumurilor specifice de material și pot afecta aspectul structurii finisajului. Se aplică pe: ■ suporturi minerale (ex: mase de șpaclu Baumit și tencuieli de grund); ■ beton; ■ tencuieli var-ciment, ciment drișcuite. Nu se aplica pe: ■ plastic și materiale sintetice; ■ straturi de lac respectiv vopsele de ulei; ■ tencuieli și vopsele pe baza de var; ■ lemn; ■ metal.
Pregătire suport	■ Suprafețele puternic absorbante sau cu absorbții neuniforme se vor trata cu Baumit MultiPrimer; ■ Suprafețele cretate sau nisipoase se vor trata cu Baumit MultiPrimer; ■ Întăriti suprafețele minerale ușor nisipoase, friabile sau moi prin aplicarea grundului Baumit SanovaPrimer (a se consulta fișa tehnică); ■ Se vor îndepărta straturile neaderente se vor curăța suprafețele murdărite, suprafețele cu urme de decofrol, mecanic sau prin spalare cu abur sub presiune sau produse de curățarea uleiurilor sau prin sablarea suprafeței; ■ Straturile suport infestate cu alge sau ciuperci se vor trata cu produse speciale, cum ar fi Baumit FungoFluid; ■ Se vor îndepărta zugrăvelile cu aderență slabă, degradate prin raziare; ■ Suprafețele minerale deteriorate respectiv fisurate se vor șpaclui cu masele de șpaclu Baumit (ex DuoContact, ProContact, StarContact, openContact, MultiWhite) și se vor arma după caz cu plasă de fibră de sticlă Baumit StarTex. Suplimentar față de cele indicate mai sus toate straturile suport trebuie să fie amorsate preliminar cu Baumit PremiumPrimer / Baumit UniPrimer (timp de uscare minim 24 ore). Pentru a asigura o aplicare uniformă și o acoperire de 100% a substratului cu tencuială, recomandăm utilizarea grundului Baumit PremiumPrimer într-o nuanță contrastantă (nuanța 06P - roșu). În cazul nuanțelor de roșu ale tencuielii SilikonTop Master, recomandăm utilizarea grundului Baumit PremiumPrimer în nuanța alb (nuanța standard).
Aplicare	Tencuiala Baumit SilikonTop Master se aplica exclusiv cu masina Baumit Top SpeedMaster. Înainte de aplicarea tencuielii SilikonTop Master, este necesară lubrifierea furtunurilor cu Starter din setul Baumit Top SpeedMaster Start&Clean. Înainte de umplerea masinii Baumit Top SpeedMaster, tencuiala Baumit SilikonTop Master trebuie amestecată bine folosind un mixer electric (inclus în aparatul Baumit Top SpeedMaster). Nu diluați tencuiala cu apă pentru a ajusta consistența! Consistența pentru prelucrare este setată din fabrică. Aplicați tencuiala Baumit SilikonTop Master pe stratul suport cu pistolul de pulverizare Baumit TopGun (livrat în setul Baumit Top SpeedMaster). Recomandăm aplicarea uniformă și fără întreruperi a tencuielii. Structura finală pulverizată este creată direct în timpul aplicării cu mașina. Ajustarea ulterioară a structurii manual, de exemplu cu o mistrie, nu este recomandată. După terminarea lucrării sau aplicarea tencuielii prin pulverizare, mașina trebuie curățată cu soluția Cleaner din setul Baumit Top SpeedMaster Start&Clean.

Recomandări

Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să fie de cel puțin +5°C și maxim 30°C pentru o perioadă de 8 ore în timpul aplicării și al întăririi.

Protecție împotriva intemperiilor: Fațadele trebuie protejate de acțiunea directă a razelor solare, ploii și a vântului puternic (prin intermediul unei plase de protecție pentru schele). Temperaturile ridicate din timpul verii scurtează timpul de uscare (există riscul de "ardere" - de evaporare rapidă și prematură a apei din tencuiala decorativă înaintea începerii procesului de priză). Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot conduce la lungirea timpului de uscare și modificarea nuanțelor de culoare.

Culoare: Uniformitatea culorii este garantată numai în cadrul aceleiași lot de producție. Culoarea finală a fațadei depinde de suport, de temperatura și de umiditatea aerului. Mai presus de toate, suprafețele despărțitoare ale fațadei (umbră schelei), eterogenitatea suportului (structură, grad de absorbție) sau condițiile meteorologice variabile pot cauza diferențe de culoare (pete). Atunci când se utilizează produse din loturi de producție diferite (sau cu date de producție diferite), este necesar o amestecare temeinică înainte de utilizare. În cazul în care suprafața stratului de tencuială este supusă la sollicitări mecanice (frecare, zgârieturi), aici este posibilă o schimbare vizibilă a nuanței de culoare (din cauza rușii umpluturii). Acest lucru nu constituie un defect și nu afectează funcționalitatea și calitatea produsului.

Infestarea microbiană: Tencuielile decorative Baumit pentru sistemele termoizolante contin biocizi pentru a proteja împotriva infestării cu alge și ciuperci. Astfel se obține un efect de întârziere. Pentru cladirile care se afla în condiții de mediu critice (de exemplu, umiditate peste medie, precipitații, apropierea de apă, zone verzi, amplasarea la marginea pădurii, populație verde și de copaci, vegetație în apropierea casei etc.), recomandăm suplimentarea tencuielii decorative cu biocizi. Nu poate fi garantată absența permanentă a infestării cu alge și/sau ciuperci.

Măsuri de siguranță: consultați fișa cu date de siguranță.

Instrucțiuni de curățare: Protejați ochii și pielea, precum și împrejurimile suprafețelor de acoperire, în special sticla, ceramica, clincherul, piatră naturală, lac și metal. Dacă este necesar, clătiți cu apă din abundență, nu așteptați până când tencuiala s-a uscat și s-a întărit.

Curățați uneltele și echipamentele cu apă imediat după utilizare.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.