



16

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit Baumacol FlexSpeed

DoP: 01-BRO-Baumacol FlexSpeed

Reacția la foc / Brandverhalten / Reaction to fire / Реакция на огонь	Clasa E (WFT) Klasse E (WFT) Class E (WFT) Класса E (WFT)
Aderență prin tracțiune după un interval scurt de timp / Früh-Haftzugfestigkeit/Early tensile adhesion strength / Адгезия при вырывании через короткий промежуток времени	> 0,5 N/mm ² după max. 6 ore/nach spätestens 6 h/ after not more 6 hrs / через макс. 6 часов
Aderență inițială prin tracțiune/Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung / High initial tensile adhesion strength / Начальная сцепления при растяжении	> 1,0 N/mm ²
Aderență după imersie în apă/Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung / High tensile adhesion strength after water immersion/Сила сцепления после погружения в воду	> 1,0 N/mm ²
Aderență după acțiunea căldurii/Haftzugfestigkeit nach Wamlagerung / High tensile adhesion strength after heat ageing / Сила сцепления после теплового действия	> 1,0 N/mm ²
Aderență după cicluri de îngheț-dezgeț / Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung / High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles / Сила сцепления после цикла заморозки и разморозки	> 1,0 N/mm ²
Deformație transversală / Querverformung / Transverse deformation / Поперечная деформация	Clasa S1/Klasse S1 Class S1/Класса S1
Open-time (după 30 min) / Offenzeit (nach 30 min) / Open-time (after 30 min) / Время открытия (через 30 мин)	> 0,5 N/mm ²
Alunecare / Abrutschen / Slip / Скольжение	< 0,5 mm
Emisii de substanțe periculoase / Emissionen gefährlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ	Vezi fișa de securitate / Siehe Sicherheitsblatt / See Security Sheet См. Лист безопасности

SR EN 12004 +A1:2012
NB: 1803

Adeziv îmbunătățit cu întărire rapidă pe bază de lianți minerali, deformabil, cu alunecare redusă și open time extins utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereți și pardoseli, interior-exterior - C2FTE S1 / Verformbarer schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich - C2FTE S1 / Improved deformable cementitious adhesive with early tensile adhesion strength, with reduced slip and extended open time for internal-external tiling - C2FTE S1 / Улучшенный клей на основе минеральных вяжущих веществ, поддающийся деформации, с пониженным скольжением и с увеличенным открытым временем, используется для склеивания керамической плитки стен и пола для внутренних и наружных работ - C2FTE S1

www.baumit.ro/PRODUCE/DOP