

Baunit Baumacol FlexTop

lepilo za keramiko



- visoko fleksibilno (S1)
- za malo vpojno podlago in oblogo
- primerno za talno gretje

Proizvod	Visokofleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE S1, SIST EN 12004, SIST EN 12002), posebno primerno za lepljenje granitogresa, porcelana in steklenega mozaika.	
Sestavine	Cement, pesek, dodatki.	
Lastnosti	Zmrzlinso odporno, hidravlično, elastično lepilo.	
Uporaba	Za lepljenje ploščic in plošč iz keramike, porcelana in steklenega mozaika na zunanje in notranje stenske in talne površine iz betona, ometa, estriha, klinkerja, lahkega betona in porobetona. Primeren za talno gretje.	
Tehnični podatki	barva:	siva
	standard:	EN 12004
	razvrstitev po standardu:	C2TE S1
	temperatura obdelave:	min. 5 za podlago, material in zrak
	odprti čas:	max. 30 min.
	čas korekcij:	ca. 5 min.
	čas obdelave:	ca. 3 h
	pohodnost:	ca. 24 h
	konsistenca:	prah
	kategorija kakovosti:	premium

	Baumacol Flex Top 25kg
poraba	ca. 3 kg/m ² pri uporabi zobate gladilke 8x8 mm
potrebna količina vode	ca. 8 l/25kg



Pakiranje	V vrečah po 25 kg.
Skladiščenje	12 mesecev na suhem in na leseni podlagi.
Kontrola kakovosti	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
Označevanje po zakonu o kemikalijah	Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baunit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

Priprava podlage	Podlaga mora biti enakomerno vpojna, suha, čista, odprašena, brez ostankov opažnih olj, homogena, trdna in nosilna, nezmrzljena (nad +5 °C). Pred polaganjem obvezno preverimo primernost podlage. Za nanos na mavčne podlage v vlažnih prostorih (kuhinje in kopalnice), je potrebna dodatna priprava površine (osnovni premaz oz. hidroizolacija; glej npr. ÖNORM B 2207).
Obdelava	Vrečo Baunit Baumacol FlexTop stresemo v ca. 8 l vode in z mešalom zmešamo do enakomerne plastične konsistence. Pustimo mirovati ca. 5 minut in pred uporabo ponovno premešamo. Baunit Baumacol FlexTop nanašamo z zobato gladilko. Ploščice, plošče itn. pritisnemo na površino, rahlo potolčemo in popravimo. Korekcije so možne v roku 5 minut.
Splošna navodila	Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem nad +5 °C. Ne smemo vgrajevati na zmrznjeno podlago ali v primeru nevarnosti zmrzovanja.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.