



# Baunit DispoFix

disperzijsko lepilo

- Prednosti**
- pripravljeno za uporabo
  - za lesene podlage
  - zelo močna oprijemljivost



**Proizvod** Pripravljeno pastozno lepilo za fasadne sisteme Baunit Star EPS za polnopravilno lepljenje fasadnih plošč na lesene podlage brez toplil.

**Sestavine** Organska veziva, polnila, voda.

**Lastnosti** Fleksibilno pastozno lepilo z dobrimi lastnostmi vezanja.

**Uporaba** Lepilna malta za lepljenje fasadnih plošč EPS-F na zunanje lesene površine kot tudi stare organske omete.

## Tehnični podatki

Proizvod	
kategorija kakovosti:	profesionalna
gostota suhega materiala:	ca. 1500 kg/m <sup>3</sup>
toplotna prevodnost:	ca. 0.600 W/mK

Varianta	DispoFix 25kg
izdatnost	ca. 10 m <sup>2</sup> /vedro - 16.5 m <sup>2</sup> /vedro
poraba	ca. 1.5 kg/m <sup>2</sup> - 2.5 kg/m <sup>2</sup> pri ravni in gladki podlagi

**Pakiranje** V plastičnih vedrih po 25 kg.

**Skladiščenje** 6 mesecev, v zaprti embalaži, na suhem in hladnem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja. Proizvod ne sme biti izpostavljen temperaturam nad 35°C in pod 5°C ter direktnim sončnim žarkom.

**Kontrola kakovosti** Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

**Označevanje po zakonu o kemikalijah** Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na [www.baunit.si](http://www.baunit.si) ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

**Podlaga** Podlaga mora biti nosilna, čista, suha, nezmrznjena, odprašena, vpojna, brez cvetenja in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim standardom npr. ÖNORM B 2204, B 6400-1, B 3345 in B 3346). Ravnost podlage mora ustrezati standardu DIN 18202.

**Obdelava** Pastrozno lepilo v vedru premešamo z mešalnikom pri nizkih vrtljajih. Čas obdelave pripravljene mešanice je ca. 1,5 ure. Lepilo nanese s fino zobato gladilko na les ali leseno podlago po celotni površini.

**Splošna navodila** Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti v času med nanašanjem in vezanjem nad + 5 °C. Vgrajevanje na zmrznjena tla in/ali ob nevarnosti zmrzovanja ni dovoljeno. Dodajanje drugih proizvodov (npr. prozi zmrzovanju) ni dovoljeno. Čas sušenja je odvisen od temperature in relativne vlažnosti in je lahko v posameznih primerih do 10 dni. Lepilo ni primerno za izglajevanje in za vtisnjevanje armaturne mrežice.

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.