



Baumit HobbyBeton

suha betonska mešanica



Prednosti

- enostaven za uporabo
- lahek za transport
- razred trdnosti C25/30

Proizvod

Pripravljena suha betonska mešanica trdnostnega razreda C25/30.

Sestavine

Cement, agregat, dodatki.

Lastnosti

Baumit HobbyBeton je, tudi zaradi manjšega pakiranja, enostaven za uporabo in lahek za transport.

Uporaba

Baumit HobbyBeton je drobnozrnat beton za vse izdelave in popravila betonov, na področju visokih in nizkih gradenj.

Tehnični podatki

Proizvod	
trdnostni razred:	C 25/30 po ÖNORM B 4710-1
kategorija kakovosti:	ekonomična
gostota suhega materiala:	ca. 2000 kg/m ³
obdelovalna konsistenca:	C1-F38 po ÖNORM B 4710-1

Varianta	HobbyBeton 25kg
izdatnost	ca. 12.5 l/vreča (svežega betona)
zrnastost	0 mm - 4 mm
poraba	ca. 20 kg/m ² /cm



Pakiranje

V vrečah po 25 kg.

Skladiščenje

12 mesecev na suhem in na leseni podlagi.

Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

Obdelava

Vsa betonska dela izvajamo po običajnih postopkih. Baumit HobbyBeton zmešamo v prostopadnem ali prisilnem mešalcu. Čas mešanja 3 - 5 minut. Sveži beton je potrebno vgraditi v najkrajšem možnem času.

Pri vgrajevanju se izogibamo prostemu padu preko enega metra. Vgrajeni beton, ustrezno konsistenci, zgostimo (kompimiramo). Površino porežemo, zaribamo in zagladimo.

Z obdelavo zaključimo v eni uri, pri visokih temperaturah v pol ure.

Količina dodane vode je odvisna od želene konsistence betona (ca. 3 l na vrečo). Dovoljena je uporaba le čiste (vodovodne) vode.

Splošna navodila

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem vsaj + 5°C. Vgrajevanje na zmrznjena tla in/ali ob nevarnosti zmrzovanja ni dovoljeno.

Pri vgrajevanju betona (priprava, pogoji, vgrajevanje, zgoščevanje, čas obdelave, delovne rege, nega, vgrajevanje v hladnih in vročih pogojih, razopazevanje) upoštevamo ustrezne standarde, npr. ÖNORM B 4710 - 1.

Sveže betonske površine je potrebno zaščititi pred prehitrim izsuševanjem.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.