



# Baunit MauerMörtel 100

malta za zidanje

## Prednosti

- za večje statične obremenitve
- homogena mešanica z idealno sestavo
- malta skupine M10 po SIST EN 998-2



## Tehnični podatki

Proizvod	
tlačna trdnost:	> 10 N/mm <sup>2</sup>
standard:	EN 998-1
gostota suhega materiala:	ca. 1800 kg/m <sup>3</sup>

izdatnost	Varianta	
poraba	ca. 1.7 kg suhe malte/1 l mokre malte	ca. 1.7 kg suhe malte/1 l mokre malte
potrebna količina vode	ca. 6.5 l/40kg	

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.