



Baunit MPI 30

apno-cementni omet

Prednosti

- pospešen čas za zaribavanje
- za uravnavanje zračne vlage
- enoslojni, strojni notranji omet



Tehnični podatki

Proizvod	
tlačna trdnost po 28 dneh:	> 2.5 N/mm ²
razvrstitev po standardu:	GP-CS II
max. debelina sloja:	25 pri enoslojnem nanosu
standard:	EN 998-1
gostota suhega materiala:	ca. 1250 kg/m ³
difuzijska upornost prehodu vodne pare (μ):	ca. 15

izdatnost	Varianta	
poraba	ca. 14 kg/m ² /cm	ca. 14 kg/m ² /cm
potrebna količina vode	ca. 7 l/40kg	

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.