



Baumit BauKleber

Cementové lepidlo (C1T) na lepenie obkladov alebo na pórobetón.

Výhody

- Univerzálne stavebné lepidlo
- Vhodné pre obklady a dlažby
- Trieda C1T



Produkt

Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca zmes triedy C1T podľa normy STN EN 12004 určená na lepenie keramických obkladov a dlažieb.

Zloženie

Cement, piesky, prísady.

Technické údaje

Produkt	
Reakcia na oheň:	A1
Farba:	šedá farba
Doba spracovania:	cca 5 h

Variant(y)	25 kg
Výdatnosť	cca 8 m ² /vrece podľa typu obkladu
Spotreba	cca 3 kg/m ² podľa typu obkladu
Spotreba vody	cca 6.5 l/vrece

Spotreba materiálu: priemerne 3 kg/ m ² , v závislosti od typu obkladu				
Zubová stierka (mm)	4	6	8	10
Spotreba cca (kg/ m ²)	1,6	2,0	2,5	3,0

Korekcia polohy obkladu

cca 5 min¹⁾

Balenie

25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg

Skladovanie

V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 12 mesiacov.

Zabezpečenie kvality

Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad	Podklad na lepenie musí vyhovovať platným normám, musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí, výkvetov a odformovacích prostriedkov. Nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Vhodný podklad: ■ betón, ■ cementové a sadrové potery, ■ vyzreté omietky, pórobetón, sadrokartón.
Príprava podkladu	V prípade potreby použiť vhodný penetračný náter, napr. Baunit Grund na nasiakavé podklady alebo Baunit SuperPrimer na nenasiakavé podklady.
Spracovanie	Miešanie Baunit Baukleber nasypať do cca 7 l čistej vody a miešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na hladkú hmotu bez hrudiek. Doba miešania: cca 3 minúty. Po cca 5 min odležaní ešte raz premiešať. Doba spracovania cca 3,5 hod¹⁾. Konzistencia už tuhnúceho materiálu nesmie byť upravovaná pridávaním ďalšej vody. Lepenie obkladových prvkov Lepiacu maltu nanášať na podklad rovnomerne v tenkej vrstve. Nanesenú vrstvu rozhrnúť vhodným zubovým hladidlom v 45°- 60°uhle. Následne do vrstvy naneseného lepidla ľahko zatlačiť obkladové prvky. Polohu nalepeného obkladu či dlažby skontrolovať vodováhou a v prípade potreby upraviť ďalším dotlačením. Úprava polohy obkladových prvkov je možná v priebehu cca 5 min¹⁾. Prípadné zvyšky lepidla odstrániť mokrou hubkou. Kvôli lepšej prídržnosti obkladových prvkov k podkladu je možné použiť kombinovanú metódu lepenia, t.j. lepidlo naniesť na povrch určený na obkladanie a aj na rubovú plochu obkladového prvku. Po nalepení obkladu či dlažby chrániť povrch cca 24 hod. pred mechanickým zaťažením. Omietanie presných pórobetónových tvárnic v interiéri Na očistené pórobetónové murivo naniesť Baunit Baukleber s vloženou sklotextilnou mriežkou Baunit StarTex, príp. Baunit DuoTex. Po cca 3 dňoch aplikovať na túto vrstvu štukovú omietku Baunit Perla Maxima v hrúbke 3 - 5 mm. Použitie len v interiéri. Bližšie pozri jednotlivé technické listy či technologický predpis Baunit Omietky.
Upozornenia	Informácie a všeobecné pokyny Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5°C. Pri použití v exteriéri chrániť počas spracovania a zrenia pred mrazom a dažďom. Nepremiešavať žiadne iné materiály. Vysvetlivky ¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.