



Baumit One

stavebné lepidlo C1 T

Produkt Stavebné lepidlo triedy C1 T podľa normy STN EN 12004.

Zloženie Cement, piesky, prísady.

Technické údaje

Produkt	
Reakcia na oheň:	A1
Farba:	šedá farba
Klasifikácia:	C1 T podľa normy STN EN 12004
Max. hrúbka vrstvy:	5 mm
Doba spracovania:	cca 3 h

Variant(y)	25 kg
Spotreba	cca 3 kg/m ² podľa typu obkladu
Spotreba vody	cca 6.5 l/vrece

Spotreba materiálu: cca 3 kg/m ² , v závislosti od typu obkladu			
Zubová stierka (mm)	4	6	10
Spotreba cca (kg/m ²)	1,6	2,0	3,0

Korekcia polohy obkladu: max. 5 min¹⁾

Doba otvorenia: max. 20 min¹⁾

Balenie 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg

Skladovanie V suchom stave na drevenom rošte chránené fóliou 12 mesiacov.

Zabezpečenie kvality Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť čistý, suchý, dostatočne vyzretý, pevný, nosný, tvarovo stály, nezmrznutý, bez znečistenia, zbavený prachu, olejových škvrn, mastnoty, výkvetov, odformovacích prostriedkov a uvoľňujúcich sa častí. Podklad musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý.

Vhodný podklad:

- betón,
- cementový a anhydritový poter,
- vyzreté vápennocementové a sadrové omietky,
- pórobetón.

Nevhodný podklad:

- drevo, kov, plasty,
- cementové podklady pred ukončením procesu zmrašťovania. Nevhodné pre oblasť použitia ako sú terasy, fasády, plavárne a na podlahové vykurovanie.

Príprava podkladu

Pred lepením použiť vhodný penetračný náter, Baumit Grund na nasiakavé podklady alebo Baumit SuperPrimer na nenasíakavé podklady.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Elektrické miešadlo s nízkymi otáčkami, zubová stierka, murárska lyžica a špongia.

- zubová stierka 3 x 3 mm - keramické mozaikové obkladové prvky,
- zubová stierka 6 x 6 mm - obkladové prvky s hladkou rubovou stranou,
- zubová stierka 10 x 10 mm - obkladové prvky s rubovou stranou.

Miešanie

Obsah vrecia Baumit One vsypať do cca 6,5 l čistej vody a miešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na homogénnu hmotu bez hrudiek (doba miešania cca 3 minúty). Po 5 minútovom odležaní opäť krátko premiešať.

Konzistencia už tuhnúceho materiálu nesmie byť upravovaná pridávaním ďalšej vody.

Lepenie obkladových prvkov

Lepiacu maltu odporúčame naniesť na podklad v dvoch pracovných krokoch. Do prvej čerstvej tenkej kontaktnej vrstvy lepidla naniesť druhú vrstvu vhodným zubovým hladidlom v 45° - 60° uhlí vpožadovanej hrúbke. Následne do vrstvy naneseného lepidla ľahko zatlačiť obkladové prvky. Polohu obkladových prvkov je možné korigovať v priebehu cca 5 min. Prípadné zvyšky malty odstrániť vlhkou špongiou. Doba spracovania cca 3 hod.¹⁾

Pre zlepšenie prídržnosti obkladových prvkov k podkladu odporúčame použiť kombinovanú metódu lepenia (Buttering - Floating metóda), t.j. lepidlo naniesť na povrch určený na obkladanie a aj na rubovú plochu obkladového prvku.

Po nalepení obkladu je potrebné chrániť povrch min. 48 hod.¹⁾ pred mechanickým zaťažením.

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5°C.

Obkladové plochy pri spracovaní a tuhnutí materiálu chrániť pred mrazom, dažďom, priamym slnečným žiarením, silným vetrom a prívianom. Chrániť pred príliš rýchlym vysušením. Podklad nevhlčť.

Lepiacia hmota Baumit One je vhodná pre malé rozmery obkladových prvkov (max. veľkosť 30 x 30 cm).

Pri lepení obkladu väčších rozmerov a pri lepení obkladu na podklad s väčším tepelným a statickým zaťažením alebo na podlahové vykurovanie odporúčame použiť lepiace malty Baumit Baumacol FlexUni alebo Baumit Baumacol FlexTop.

Odporúčaná hmota na škárovanie: Baumit Baumacol PremiumFuge.

Nepriemiešavať žiadne iné materiály!

Dodržiavať platné normy, smernice, spracovateľské a remeselné zásady a technické listy jednotlivých produktov!

Vysvetlivky

¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 60 %. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú, resp. vysoké teploty a nízka vzdušná vlhkosť technologické prestávky skracujú.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.