



Baumit Baumacol Preciso Speed

Rýchlotvrdnúca vyrovnávací malta, pre hrúbku 2 - 30 mm.



Výhody

- Vyrovnávanie a opravy nerovností
- Rýchlotvrdnúca malta
- Interiér a exteriér

Produkt

Priemyselne vyrábaná rýchlo tvrdnúca vyrovnávací malta na báze cementu.

Zloženie

Cement, kamenivo, zušľachťujúce prísady.

Technické údaje

Produkt	
Reakcia na oheň:	A1
Min. hrúbka vrstvy:	2 mm
Max. hrúbka vrstvy:	30 mm
Emisie VOC:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
Doba spracovania:	cca 30 min.

Variant(y)	25 kg
Výdatnosť	cca 5.2 m²/vrece pri hrúbke 3 mm
Spotreba	cca 1.6 kg/m²/mm
Spotreba vody	cca 4.5 l/25kg vreca, resp. 0,18 l/ 1 kg suchej zmesi

Kladenie dlažby:

po cca 4 hod.¹⁾



Balenie

25 kg vreca, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg

Skladovanie

V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 6 mesiacov.

Zabezpečenie kvality

Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť čistý, suchý, dostatočne vyzretý, pevný, nosný, tvarovo stály, nezamrznutý, rovnomerne nasiakavý, zbavený prachu, olejových škvŕn, mastnoty, výkvetov, odformovacích prostriedkov a uvoľňujúcich sa častí. Podklad musí byť dostatočne drsný.

Vhodný podklad:

- betón,
- cementový a sadrový poter,
- vyzreté vápennocementové a vápenné omietky,
- keramické pálené tehly.

Nevhodný podklad:

- drevo, kov,
- plasty.

Príprava podkladu

Povrch odporúčame vopred viacsmerne zdrsníť.

Čistý podklad ošetriť vhodným penetračným náterom, napr. Baumit Grund na nasiakavé podklady, resp. Baumit Super-Primer na nenasiakavé podklady.

Spracovanie

Odporúčané náradie:

- elektrické miešadlo s nízkymi otáčkami,
- murárska lyžica,
- nádoba na maltu,
- vodováha,
- antikorové hladidlo.

Miešanie

Obsah vreca Baumit Baumacol Preciso Speed vsypať do cca 4,5 l čistej vody a miešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na homogénnu hmotu bez hrudiek.

Doba miešania: cca 3 min.

Doba spracovania: cca 30 min¹⁾.

Dodržať predpísané množstvo zámesovej vody, zvýšená dávka vody znižuje výslednú pevnosť malty!

Spracovanie

Čerstvú maltu naniesť na vopred upravený podklad antikorovým hladidlom alebo murárskou lyžicou v množstve potrebnom na vyrovnanie podkladu. Povrch následne zarovnať.

Technologická prestávka pred nanosením ďalších vrstiev je min. 4 hod.¹⁾ v závislosti od klimatických podmienok.

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5°C.

Čerstvo nanosený povrch chrániť min. 4 hod.¹⁾ pred priamym slnečným žiarením, mrazom, dažďom, silným vetrom, mechanickým a tepelným zaťažením. Chrániť pred príliš rýchlym vysušením.

Podklad nevlhčiť!

Nepremiešavať žiadne iné materiály!

Dodržiavať platné normy, smernice, spracovateľské a remeselné zásady a technické listy jednotlivých produktov.

Vysvetlivky

¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.