

Baumit Baumacol Protect

Vodonepriepustná izolačná stierka aj do exteriéru, na balkóny, terasy.



- Izolačná stierka
- Flexibilná
- Interiér a exteriér

Produkt	Flexibilná jednozložková izolačná stierka na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Zloženie	Cement, zušľachťujúce prísady.
Vlastnosti	Bezškárová izolačná stierka, hydraulicky tvrdnúca, vodonepriepustná, flexibilná a paropriepustná. Bez obsahu rozpúšťadiel.
Použitie	Izolačná stierka na vonkajšie a vnútorné použitie. Na bezškárovú izoláciu priamo pod keramické obklady a dlažby na balkónoch, terasách, v bazénoch, kúpeľniach a pod. Okrem bežných podkladov je vhodná aj na podklady ako plech, drevo, drevotrieskové dosky alebo plasty.

Technické údaje	Farba:	šedá
	Klasifikácia:	STN EN 14891
	Doba odležania:	cca 60 min.
	Doba miešania:	cca 2 - 4 min.
	Max. hrúbka vrstvy:	2 mm
	Min. hrúbka vrstvy:	1 mm

	20 kg
Veľkosť zrna	0.3 mm
Spotreba	cca 1.7 kg/m ² /mm
Min. hrúbka vrstvy	1 mm
Max. hrúbka nanášananej vrstvy	2 mm
Spotreba vody	cca 3.2 - 3.6 l/20kg

Lepenie obkladov:	po 24 hod. ¹⁾
Doba schnutia:	po prvom nanesení cca 2 hod. ¹⁾

Balenie	20 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg
Skladovanie	V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 12 mesiacov
Zabezpečenie kvality	Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, nosný, pevný, súdržný, nezamrznutý, stabilný bez uvoľňujúcich častíc, zbavený prachu, nečistôt a výkvetov solí. Nesmie byť vodoodpudivý.

Vhodný podklad:

- betón,
- pórobetón,
- omietky na cementovej báze,
- sadrové stavebné materiály,
- prvky na báze dreva,
- kovy,
- tvrdená pena,
- polyester,
- keramické obklady a dlažby.

Čiastočne vhodný podklad:

- pri tlakovej vode (bazény s hĺbkou do 2 m).

Príprava podkladu Podklad ošetríť vhodným penetračným náterom. Na nasiakavé podklady použiť Baunit Grund a na nenasiakavé podklady Baunit SuperPrimer. Bližšie informácie v jednotlivých technických listoch.

Do rohových a spojovacích škár vložiť Baumacol Tesniacu pásku. V okolí vyústenia inštalračných rozvodov osadiť Baumacol Tesniacu pásku - vpust alebo Baumacol Tesniacu pásku - armatúra.

Spracovanie **Miešanie**
Obsah vreca zmiešať s predpísaným množstvom vody pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami na homogénnu hmotu bez hrudiek.

Nanášanie

Prípravenú izolačnú stierku rovnomerne nanášať na podklad pomocou zubového hladidla (6 mm). Minimálna hrúbka vrstvy nesmie byť menšia ako 2 mm. Povrch stierky rovnomerne vyhladiť. Medzi jednotlivými vrstvami dodržať technologickú prestávku cca 2 hod.¹⁾

Upozornenia **Informácie a všeobecné pokyny**
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5 °C. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti dochádza k predĺženiu technologických prestávok. Vyššia vzdušná vlhkosť a nízke teploty technologické prestávky predlžujú. Vysoké teploty proces tuhnutia a tvrdnutia predlžujú.

Nepriemiešavať žiadne iné materiály!

Pri spracovaní dodržiavať platné normy a jednotlivé technické listy!

Vysvetlivky

¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predlžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.