



Baumit Baumacol Protect

Vodonepriepustná izolačná stierka aj do exteriéru, na balkóny, terasy.



- Výhody**
- Izolačná stierka
 - Flexibilná
 - Interiér a exteriér

Produkt Flexibilná jednozložková izolačná stierka na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Zloženie Cement, zušľachťujúce prísady.

Vlastnosti Bezškárová izolačná stierka, hydraulicky tvrdnúca, vodonepriepustná, flexibilná a paropriepustná. Bez obsahu rozpúšťadiel.

Použitie Izolačná stierka na vonkajšie a vnútorné použitie. Na bezškárovú izoláciu pod keramické obklady a dlažby na balkónoch, terasách, v bazénoch, kúpeľniach a pod.

Technické údaje

Produkt	
Farba:	šedá
Klasifikácia:	STN EN 14891
Doba miešania:	cca 2 - 4 min.
Min. hrúbka vrstvy:	1 mm (v jednom pracovnom kroku)
Max. hrúbka vrstvy:	2 mm
Doba odležania:	cca 60 min.

Variant(y)	20 kg
Výdatnosť	cca 12 m ² /mm/vrece
Zrornosť	0.3 mm
Min. hrúbka vrstvy	1 mm (v jednom kroku)
Max. hrúbka nanášananej vrstvy	2 mm
Spotreba	cca 1.7 kg/m ² /mm
Spotreba vody	cca 3.2 - 3.6 l/20kg

Lepenie obkladov: po 48 hod.¹⁾

Doba schnutia: po prvom nanesení cca 24 hod.¹⁾

Balenie 20 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg

Skladovanie V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 12 mesiacov

Zabezpečenie kvality	Vnútoraná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.
Podklad	<p>Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, nosný, pevný, súdržný, nezamrznutý, stabilný bez uvoľňujúcich častíc, zbavený prachu, nečistôt a výkvetov solí.</p> <p>Vhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ betón, ■ pórobetón, ■ omietky na cementovej báze, ■ sadrové stavebné materiály, ■ keramické obklady a dlažby. <p>Čiastočne vhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pri tlakovej vode (bazény s hĺbkou do 2 m)
Príprava podkladu	<p>Podklad ošetriť vhodným penetračným náterom. Na nasiakavé podklady použiť Baumit Grund a na nenasiakavé podklady (napr. keramické obklady a dlažby) Baumit SuperPrimer. Bližšie informácie v jednotlivých technických listoch.</p> <p>Do rohových a spojovacích škár vložiť Baumacol Tesniacu pásku. V okolí vyústenia inštalčných rozvodov osadiť Baumacol Tesniacu pásku - vpusť alebo Baumacol Tesniacu pásku - armatúra.</p>
Spracovanie	<p>Miešanie Obsah vreca zmiešať s predpísaným množstvom vody pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami na homogénnu hmotu bez hrudiek. Čas miešania cca 2 - 4 minúty. Po 10 minútach odležania znovu krátko premiešať cca 1- 2 minúty.</p> <p>Nanášanie Pripravenú izolačnú stierku rovnomerne nanášať napr. pomocou zubového hladidla (6 mm) alebo štetca na vopred opatrený podklad vhodným penetračným náterom. Následne povrch rovnomerne vyhladiť hladkou stranou hladidla. Nanášať v dvoch pracovných krokoch s odstupom cca 24 hodín.¹⁾</p> <p>Minimálna hrúbka celej vrstvy (prvá a druhá vrstva) nesmie byť menšia ako 2 mm. Medzi jednotlivými vrstvami dodržať technologickú prestávku cca 24 hod.¹⁾ Pokládka dlažby je možná po cca 48 hodinách¹⁾ po nanosení druhej vrstvy.</p>
Upozornenia	<p>Informácie a všeobecné pokyny Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti dochádza k predĺženiu technologických prestávok. Vyššia vzdušná vlhkosť a nízke teploty technologické prestávky predlžujú. Vysoké teploty proces tuhnutia a tvrdnutia predlžujú.</p> <p>Nepremiešavať žiadne iné materiály! Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.</p> <p>Pri spracovaní dodržiavať platné normy a jednotlivé technické listy!</p> <p>Vysvetlivky ¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predlžiť.</p>

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.