



Baumit Baumacol Silikon

Silikónový tmel v 24 farebných odtieňoch a aj ako transparentný.

Výhody

- Vypĺňanie škár
- V 24 odtieňoch
- Interiér a exteriér



Produkt

Vysokohodnotný trvalo elastický silikónový tmel, odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom.

Zloženie

Tesniaci tmel na silikónovej báze.

Technické údaje

Produkt	
Pochôdnosť:	po cca 2 - 3 dňoch (v závislosti od klimatických podmienok)

Variant(y)	310 ml
Spotreba	cca 10 bm/kartuša (pri šírke škáry 5 mm)

Trvalá pružnosť:

20 %

Zavädnutie:

po cca 15 min

Farebná škála:

24 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Baumacol + transparentný tmel

Balenie

310 ml plastová kartuša = 0,350 kg, 1 kartón = 12 kartuší = 4,2 kg, 1 paleta = 78 kartónov = 936 kartuší

Skladovanie

V suchu, chránené pred mrazom v originálnom balení 24 mesiacov.

Zabezpečenie kvality

Vnútorňa kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad	Podklad musí vyhovovať platným normám, byť suchý, pevný, čistý, nezamrznutý, nosný, tvarovo stály, bez uvoľňujúcich sa častí, prachu, olejových a masťných nečistôt. Silikónový tmel je vhodný na: ■ keramické obklady a dlažby, ■ glazované obklady, ■ sklo, ■ eloxovaný hliník, ■ rôzne plasty, ■ porcelán a iné. Silikónový tmel nie je kyselinovzdorný a vhodný na škárovanie mramorových obkladov a obkladov z prírodného kameňa, pre použitie z prírodného kameňa, pre použitie v oblastiach trvale umiestnených pod vodou, kovové podklady ako pozinkovaný a neošetrený plech, medené, asfaltové a bitúmenové podklady.
Príprava podkladu	Zo škár je potrebné odstrániť zvyšky lepiacej malty, škáry vyškrať. Okraje odporúčame prelepiť ochrannou lepiacou páskou, čím sa uľahčí následné odstránenie prebytkov silikónového tmelu z okolia škár. Pri škárovaní hlbokých a dilatčných škár je potrebné vložiť do škár polyetylénový tesniaci povrazec Baumit Tesniaci povrazec tak, aby silikónový tmel mohol prilnúť iba k bokom obkladových prvkov (len hrany - dvojbodové spojenie), ale nie k podkladu.
Spracovanie	Najprv odskrutkujte plastový uzáver a odrežte aplikačný nástavec na hornom konci kartuše. Uzáver naskrutkujte naspäť a podľa šírky škár šikmo zrežte na zodpovedajúci priemer. Kartušu vložte do striekacej pištole a silikónový tmel rovnomerne vytlačajte do škár tak, aby nevznikli vzduchové bubliny. Škáry vyhladte stierkou na silikón namočenou v saponátovej vode. Použité lepiace pásy ihneď po zahľadení odstráňte.
Upozornenia	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Škáry pred škárovaním nevlhčiť! Nepremiešavať žiadne iné materiály! Dodržiavať platné normy, smernice, všeobecné spracovateľské zásady, ustanovenia v technických listoch pre jednotlivé produkty! Vysvetlivky ¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníčkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezaväzujú zákazníka povinnosť, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.