



Baumit DispoFix

Na lepenie izolačných dosiek na podklad z OSB alebo dreva



- Disperzné lepidlo na izolanty
- Na podklad z OSB dosiek a dreva
- Pripravené na okamžité použitie

Produkt	Priemyselne vyrábaná pastézna lepiaca hmota.	
Zloženie	Organické spojivo, plnivá, voda.	
Vlastnosti	Flexibilná lepiaca malta s dobrou príľnavosťou pre kritické podklady, ľahko spracovateľná.	
Použitie	Na lepenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek na báze EPS, XPS ako aj minerálnych fasádnych tepelnoizolačných dosiek ¹⁾ na kritické podklady ako sú drevoštiepkové dosky (napr. OSB) alebo drevo. Nevhodné na realizáciu výstužnej vrstvy.	
Technické údaje	Farba:	svetlo béžová farba
	Objemová hmotnosť:	cca 1.5 kg/dm ³
	Doba spracovania:	cca 1.5 h
		25 kg
Výdatnosť		cca 12.5 m ² /vedro (celoplošné lepenie)
Zrnitosť		0.3 mm max. 0.3 mm
Spotreba		cca 2 kg/m ² (celoplošné lepenie)
Balenie	25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg	
Skladovanie	V suchu, chlade, chránené pred mrazom v dôkladne uzavretom obale 12 mesiacov.	
Zabezpečenie kvality	Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.	
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.	
Podklad	Podklad na lepenie musí vyhovovať platným normám (STN 73 2901, ETAG 004), musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí, výkvetov a odformovacích prostriedkov.	

Spracovanie

Miešanie

Obsah vedra premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na homogénnu hmotu.

Nanášanie

Lepidlo nanášať celoplošne na drevený podklad a/alebo tepelnoizolačnej izolačnej dosky pomocou antikorového zubového hladidla. Následne na podklad priložiť a pritlačiť tepelnoizolačné dosky. Pri lepení minerálnych telenoizolačných dosk sa lepidlo DispoFix nanáša na podklad a aj dosku.

Po vytvrdnutí lepidla tepelnoizolačné dosky kotviť kotvami do dreva (napr. Baunit Kotva STR H alebo Baunit Kotva Speed Wood). Počet kotiev min. 6 ks/ m², v závislosti od podkladu a zaťaženia.

Na vytvorenie výstužnej, resp. vyrovnávajúcej vrstvy v rámci tepelnoizolačných systémov Baunit použiť vhodné lepiace stierky (Baunit StarContact, Baunit StarContact White, resp. Baunit ProContact).

Ďalšie detailné informácie sú uvedené v technologickom predpise Baunit Tepelnoizolačné systémy.

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5 °C.

Pri spracovaní fasádu chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom vhodným spôsobom, napr. pomocou Baunit Ochranných sietí na lešenie.

V závislosti od teploty a vzdušnej vlhkosti môže byť vo výnimočných prípadoch doba schnutia až do 10 dní⁽²⁾.

Nepremiešavať žiadne iné materiály.

Vysvetlivky

¹⁾ Nakoľko sa v skladbe kombinujú materiály s rôznou paropriepustnosťou (napr. minerálny izolant, disperzné lepidlo a pod.), odporúčame pri návrhu skladby systému urobiť stavebno-fyzikálne posúdenie celej konštrukcie v okrajových podmienkach konkrétnej stavby tak, aby navrhnutý systém vyhovoval z hygienického hľadiska (prestup vodnej pary konštrukciou, celoročná bilancia vlhkosti v konštrukcii).

²⁾ Vztahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.